

## TEHNIČKI LIST 14.04.01-SRL



# JUBIN Decor primer

## Osnovna boja za drvo

### 1. Opis i upotreba

JUBIN Decor primer je na osnovi vodene disperzije akrilnih veziva izrađena bela osnovna boja za drvo. Koristi se kao osnovni premaz za dekorativnu zaštitu drvenih krovnih konstrukcija, drvenih prepusta i drugih istaknutih delova konstrukcije , drvenih ograda, drvenog nameštaja i baštenskog nameštaja , sa vodenim pokrivnim bojama. JUBIN Decor primer se brzo suši i dobro blokira tanin i druge u vodi brzo i lako topive materije. Zbog izuzetno niskog sadržaja opasnih materija primeren je i za dekorativnu zaštitu dečjih igračaka i drvenih sprava.

Opis		Osnovni premaz	Dekorativni premaz
Prvo bojenje ili obnova boje (stari premazi su napukli i ne prianjaju za površinu – pre farbanja ih u potpunosti ukloniti)	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi van zgrada	1 x JUBIN Wood impregnation UV 1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi unutar zgrada	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
Prvo bojenje ili obnova boje (stari premazi su napukli i ne prianjaju za površinu – pre farbanja ih u potpunosti ukloniti)	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi van zgrada	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	Drvene konstrukcije i drugi drveni elementi unutar zgrada	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal

### 2. Nijanse

- bela (nijansa 1001)

### 3. Tehnički podaci

Pakovanje	0.65 l
Gustina	~1,358 kg/dm <sup>3</sup>
Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC)	62 g/l

Zahtev EU VOC - kategorija	A/d<130	
Razređenje vodom - zapreminska	~5 %	
Razređivanje vodom za nanos prskanjem	~10 %	
Vreme sušenja	Suvo na dodir T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	~2 h
Prsečna potrošnja		~4-6 h
Preporučen broj slojeva	~70 - 90 ml/m <sup>2</sup>	
	1	

## 4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +30 °C (optimalna temperatura za rad je od +10°C i +25°C), relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %. Pri radu na otvorenom, površine prilikom bojenja i prilikom stvrdnjavanja zaštiti od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, vетра, padavina, ali i sa zaštitom ne raditi u slučajevima kada pada kiša, kada je prisutna magla ili jak vетар ( $\geq 30 \text{ km/h}$ ).

## 5. Priprema podlage

Podloga mora biti tvrda, suva i čista, bez slabo vezanih delova, prašine, masnih mrlja ili druge nečistoće. Vlažnost drveta lišćara ne sme prelaziti 12 %, a četinara 15 % vlage. Smolaste površine očistiti nitro razređivačem i ostaviti da se dobro osuše. Moguće greške u drvetu se mogu popraviti JUBIN Akrilin kitom za drvo. Stare raspucane i odvajajuće premaze odstraniti brušenjem, spaljivanjem ili posebnim hemijskim sredstvima (odstranjuvачi alkidnih i drugih premaza), očišćene površine nakon toga lagano obrusiti s finim brusnim papirom. Neraspucane i dobro prihvачene stare premaze samo fino obrusiti – u oba slučaja za brušenje preporučujemo brusni papir br. 180 ili 220, ili ih istrljamo s odgovarajućom čeličnom četkom. Drvene elemente izložene padavinama ili drugim vremenskim uticajima pre nanosa osnovnog premaza JUBIN Decor primer zaštiti sredstvom, koji sprečava razvoj gljivica i drugih štetočina.

## 6. Priprema premaza

JUBIN Decor primer dobro promešati pre upotrebe i po potrebi razblažiti do 5 %. Ako se prajmer nanosi prskanjem (u uslovima ubrzanog sušenja i u drugim slučajevima), razblažiti ga više, ali ne više od 10 %. PAŽNJA! Pokrivnost prajmera i njegova sposobnost blokiranja tanina i drugih supstanci koje se lako i brzo rastvaraju u vodi brzo opadaju sa razređivanjem!

## 7. Nanošenje premaza

JUBIN Decor primer nanositi četkom, valjkom za farbanje ili prskanjem, obično u jednom sloju, u dva sloja u slučaju tvrdog drveta sa visokim nivoom tanina (hrast, kesten i sl.) i mekog drveta sa puno čvorova. Zbog brzog sušenja preporučuje se nanošenje u trakama bez prekida. Kapljice odmah razmazati tako da se ne osuše. Prvi nanos finim brusnim papirom lagano obrusiti, kako bi odstranili podignuta drvena vlakna. Ako se nanosi samo jedan sloj JUBIN Decor primer, preskočiti opisano brušenje. U ovom slučaju, po potrebi izbrusiti prvi sloj JUBIN Decor universal (dekorativni premaz).

Alat temeljno očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

## 8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, izvan domaćaja dece.

Trajanost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 36 meseci.

## 9. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših

proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Sledite uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjaje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-017/19-čad, 06.03.2025