

TEHNIČKI LIST 01.01.09-SRL



JUPOL Denikol

Sredstvo za izolaciju mrlja - osnovni premaz

1. Opis i upotreba

JUPOL Denikol je premaz na bazi kreča i kazeina koji se upotrebljava na unutrašnjim zidnim površinama za brzo i lako blokiranje mrlja od materija rastvorljivih u vodi.

Takve materije su:

- mrlje od nikotina i katrana u jako zadimljenim prostorijama,
- čađ i mrlje od katrana na oblogama dimnjaka, u prostorijama sa otvorenim ognjištima i u prostorijama u kojima je došlo do požara,
- različite soli u mrljama od vlaženja zbog oštećenih vodovodnih, toplovodnih i kanalizacionih cevi i uređaja, prokišnjavanja ili pri gašenju požara,
- tanin i drugi pigmenti u oblogama od gipsanih ploča ili iverice, pločama od lameliranog drveta i sl.,
- materije rastvorljive u vodi iz starih premaza boje, pre svega dekorativne šare nanešene valjkom i druga dekoracija naslikana na zidovima.

JUPOL Denikol vezuje brzo rastvorljive materije u vodi i uspešno ih pretvara u nerastvorljive ili slabo rastvorljive i nekvašljive. Pokriva i manje masne mrlje. Ukoliko se ne blokiraju, navedene materije se prilikom bojenja bojama na vodenoj osnovi ili drugim kvašenjem, brzo raskvase i rastvore, tako da se ponovnim sušenjem ponovo pojavljuju u vidu većih ili manjih različito obojenih fleka.

Sa JUPOL Denikol-om sanirane površine su pogodne za farbanje sledećim unutrašnjim bojama: JUPOL Classic, JUPOL Citro, JUPOL Bio apnena unutrašnja boja i GAŠENI Apneni belež, ali svakako ne perivim, lateks i sličnim bojama, koje formiraju jači film. U ovim slučajevima preporučujemo korišćenje JUPOL Block. UPOZORENJE: Na podlogama saniranim JUPOL Denikol-om izravnavajuće mase se ne smeju nanositi.

2. Nijansiranje

-belo (nijansa 1001)
Ne nijansira se.

3. Tehnički podaci

Pakovanje		5 l
Gustina		~1,19 kg/dm³
Razblaženje vodom - maseno		0 %
Vreme sušenja	Suvo na dodir	~2 h
T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	Primereno za dalju obradu	24 h
Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC)		1 g/l
Zahtev EU VOC - kategorija		A/g <30
Paropropusnost EN ISO 7783-2	μ, koeficijent	<100
	vrednost Sd (d = 100 um)	<0,01 m razred 1
Potrošnja		150-400 ml/m²
Preporučan broj slojeva		1-2

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +7 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %.

5. Priprema podloge

JUPOL Denikol-om možemo premazivati samo suve unutrašnje zidne i plafonske površine, na kojima su stari nanosi boje čvrsto vezani za podlogu. Pre bojenja odstraniti prašinu i druge nevezane ili slabo vezane delove, te stare premaze blokada, ukoliko su to boje na osnovi organskih rastvarača i njima slični nanosi. Nanos JUPOL Denikol-a na površine prebojene bojama na osnovi krede i drugim u vodi brzo rastvorivim bojama, kao i na površine prebojene uljanim bojama, lakovima i emajlom nije moguć. Navedeni premazi se moraju u potpunosti odstraniti.

6. Uputstvo za upotrebu

Proizvod pre upotrebe dobro promešati, kao i nekoliko puta tokom rada. Ukoliko je potrebno, razrediti ga vodom (što manje - razređenjem se sposobnost blokiranja mrlja jako smanjuje). Potrebne količine materijala se mogu proceniti na osnovu površine i date prosečne potrošnje, a u specifičnim slučajevima potrošnju odrediti merenjem na testnoj površini.

Materijal nanositi u jednom ili dva sloja molerskom četkom primerenom za nanos disperzionih premaza ili ređe molerskim valjkom (dužine dlaka odnosno niti od 18 do 20mm od najlona, perlona ili vestana, prirodno ovčije krzno nije odgovarajuće!). Drugi sloj naneti na potpuno suv prvi, ne pre nego 24h od nanosa. Premaz retko u potpunosti prekrije mrlje, ali im značajno smanji rastvorivost u vodi.

Pokrivnim, odnosno dekorativnim premazima JUPOL Denikol služi kao osnovni premaz. Sa bojenjem početi kada je premaz potpuno suv - u normalnim uslovima (T=+20°C, rel.vl.vazduha 65%) to je približno nakon jednog do dva dana. Ukoliko se površine premazane JUPOL Denikol boje u belo, jedan nanos boje je obično dovoljan.

Alat temeljno oprati vodom odmah nakon upotrebe.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 6 meseci.

8. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TRC- 081/17-čad, 08.03.2025