

TEHNIČKI LIST 02.02.04-SRL



JUBOGLET Universal 0-8

Masa za izravnavanje na bazi gipsa

1. Opis i upotreba

JUBOGLET Universal 0-8 je gipsana mešavina za izravnavanje većih zidnih ili plafonskih površina i neravnina u debljini sloja do 8 mm. Takođe se može koristiti za popunjavanje spojeva između gipsanih ploča i za popravku do 8 mm dubokih pukotina, ogrebotina i udubljenja na unutrašnjim zidnim i plafonskim površinama. Sanirane i izravnanе površine su bele boje i mogu se farbati svim vrstama disperzionih zidnih boja ako se prethodno poravnaju nekom od masa za izravnavanje JUBOGLET Nivelin, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P-25 Fine, JUBOLIN P-50 Extra fine ili JUBOLIN P15 Fill & Fine.

2. Tehnički podaci

Pakovanje		4 kg, 20 kg
Gustina pripremljene smeše		~1,6 kg/dm ³
Debljina nanosa		<8 mm
Odnos suve smeše i vode		40 %
Vreme sušenja	Primereno za dalju obradu	24 h
T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %		
Prosečna potrošnja		1,2 kg/m ² /mm
Paropropusnost EN ISO 7783-2	μ, koeficijent	<10
	vrednost Sd (d = 3 mm)	0,8 m razred 2 (srednja paropropusnost)
Adhezija na krečno-cementni malter (EN 4624)		>0,2 MPa - rušenje na beton, popusti krečno-cementni malter
Adhezija na gips-karton ploče (EN 13279-2)		>0,3 Mpa

3. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %.

4. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suva i čista – bez slabo vezanih delova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine. Sa već prebojenih površina odstraniti slojeve boja lako mešljivih sa vodom, kao i slojeve uljanih boja, lakova i emajla. Površine zaražene zidnim plesnima potrebno je dezinfikovati sa biocidnim proizvodom pre nanosa mase.

Pre ugradnje mase JUBOGLET Universal 0-8, zalepimo bandaž traku u spojeve gipsanih ploča.

Pre nanošenja mase za izravnavanje obavezno naneti osnovni premaz AKRIL Emulzija.

Za detaljnije informacije, pročitati tehnički list prajmera.

5. Priprema smeše za ugradnju

JUBOGLET Universal 0-8 se priprema dodavanjem približno 37,5 - 40% vode (~0,38 l/kg) u suhu smešu. Suva mešavina se sipa u odmerenu količinu vode i ručno ili električnim mikserom meša približno 1 minut (na maloj brzini, da ne bi ulazilo previše vazduha) da se dobije homogena pastozna masa bez grudvica. Ponovo izmešati masu posle 5 minuta, kada nabubri.

Otvoreno vreme za ugradnju pripremljene smese je 80 minuta.

6. Ugradnja mase za izravnanje

Masu nanosimo nerđajućom čeličnom gletaricom ili nerđajućom molerskom špahtlom.

Premaz dostiže stanje pogodno za zaglađivanje tek kada izgubi malo vode. Vreme potrebno za to može biti od nekoliko minuta do sat vremena, u zavisnosti od mikroklimatskih uslova, debljine nanošenja i upijanja podloge.

Sa masom za izravnavanje JUBOGLET Universal 0-8 moguće je nivelisanje unutrašnjih zidova od gaziranog betona (YTONG). Zidove prethodno premazati vodom razređenim osnovnim premazom AKRIL Emulzija.

Masa za izravnavanje se nanosi na ovako pripremljene površine ručno, nazubljenom gletaricom (širina i debljina zubaca = 10 mm). Debljina donjeg sloja na podlozi od gaziranog betona je ~ 4 mm. Odmah nakon nanošenja mase JUBOGLET Universal 0-8, u nju se utiskuje JUBIZOL plastificirana staklena mrežica. Nakon sušenja, kada vlaga u izravnavajućoj masi padne ispod 5%, naneti gornji sloj debljine ~2 mm i zagladiti površine što je više moguće.

U normalnim uslovima (T = +20 °C, RH = 65%), u roku od jednog do dva dana nanos se stvrdne do te mere da se može brusiti, ali za dalju obradu - fino gletovanje i/ili farbanje - je pogodno samo kada je "suvo", ili kada njegova vlažnost padne ispod 5%. Novougrađene mase za izravnavanje se suše ili sazrevaju u normalnim uslovima (T = +20 °C, RH = 65%) najmanje 1 dan za svaki mm debljine.

Za fino zaglađivanje se može koristiti JUBOGLET Universal 0-8, ali se mogu koristiti i mase za fino izravnavanje JUBOGLET Nivelin 0-3, JUBOLIN Classic 0-3, JUBOLIN P 25 fine 0-5, JUBOLIN P 50 extra fine 0-3 i JUBOLIN P 15 fill & fine 0-8. Pre ugradnje finih masa za izravnavanje, preporučujemo premazivanje površine JUBOGLET Universal 0-8 osnovnim premazom AKRIL Emulzija ili JUKOL Primer, što obezbeđuje bolju i lakšu obradivost.

Alat temeljno očistite vodom odmah nakon upotrebe.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Tokom transporta proizvod treba zaštititi od vlage. Skladištenje u suvim i prozračnim prostorijama, van domašaja decele!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 meseci za pakovanje od 5kg ili najmanje 12 meseci za pakovanje od 20kg

8. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći

materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TRC-086/22-čad, 08.03.2025