

TEHNIČKI LIST 04.01.24-SRL



DECOR Interior finish

Disperzivni dekorativni malter za enterijer zaglađeni 1.5

1. Opis i upotreba

DECOR Interior finish je dekorativni tankoslojni malter koji karakteriše ravnomerna zrnasta površina. Namenjen je za dekorativnu zaštitu zidnih površina u enterijeru.

Proizvod odlikuje odlična adhezija na sve vrste hrapavih građevinskih podloga: na osnovne maltere toplotnoizolacionih sistema, na klasične fine krečno-cementne i cementne maltere, na zaglađene betonske površine.

NE SME SE KORISTITI U EKSTERIJERU!!!

2. Nijanse

- bela (nijansa 1001)
- 266 nijansi po ton karti JUB Favorite feelings

3. Tehnički podaci

Pakovanje	25 kg	
Gustina	~1,72 kg/dm ³	
Razređenje vodom	1 dl/kanta	
Sadržaj suvih materija	~2,5 kg/m ²	
Potrošnja	~81 %	
Vreme sušenja	Suvo na dodir	~15 h
T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %		
Paropropusnost EN ISO 7783-2	vrednost Sd (d = 100 um)	≤0,16 m razred 2
Adhezija na podlogu od betona (EN 1542)	≥0,3 MPa	

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %.

5. Priprema podloge

Podloga treba da bude neznatno hrapava (idealna je hrapavost klasično zaglađenog finog maltera granulacije 1,0mm), dovoljne pritiskne čvrstoće (min. 1,5 MPa – CS II po EN 998-1), suva i čista, bez slabo vezanih delova, prašine, soli rastvornih u vodi, masnih naslaga i sl. Eventualne manje neravnine – izbočenja i udubljenja - otežavaju zaglađivanje nanešenog maltera, zbog toga je potrebno posvetiti pažnju pripremi podloge.

Pre ugradnje dekorativnog maltera, novougrađene maltere sušiti 7 do 10 dana za svaki cm debljine, dok na nove betonske podloge dekorativni malter ne nanositi pre mesec dana od izrade. Navedena vremena sušenja važe za normalne uslove T = +20 °C, rel. vl. vazduha = 65 %. Stare maltere očistiti od svih vrsta boja i drugih dekorativnih nanosa. Nakon čišćenja detaljno otprašiti, najbolje pranjem, i ukoliko je potrebno dodatno izravnati. Pranje toplom vodom je posebno preporučljivo za betonske podloge jer se na taj način odstranjuju masnoća, ulja, ostaci starih boja itd.

Na podlogu naneti JUBIZOL Unigrund ili JUBIZOL Grund u nijansi što približnijoj nijansi maltera.

Za detaljnije informacije, pročitati tehnički list prajmera.

6. Priprema malterske smeše

DECOR Interior finish pre uporebe promešati električnim mikserom i ukoliko je potrebno (samo izuzetno), razrediti vodom (najviše 1 dl na kantu od 25kg maltera). Obavezno proveriti nijansu boje, zatim maltersku smešu egalizovati, da bismo uklonili i minimalne, možda na oko neprimetne, razlike između pojedinih kanti. U dovoljno velikoj posudi prvo dobro promešati sadržaj četiri kante. Kada se upotrebi četvrtina tako pripremljene mase, u posudu za egalizaciju sipati sadržaj sledeće kante i opet dobro promešati sa preostalom malterskom smešom u posudi itd. Egalizacija belih maltera iste proizvodne šarže, koji nisu razređeni, nije potrebna.

Bilo kakvo „popravljanje“ malterske smeše tokom ugradnje (dodavanje sredstava za nijansiranje, razređivanje i sl.) nije dozvoljeno.

7. Ugradnja malterske smeše

DECOR Interior finish nanositi ručno nerđajućom čeličnom gletericom u debljini od oko 20% iznad najdebljeg zrna granulata. Skinuti višak materijala sa zida. Odmah nakon toga površinu maltera zagladiti tvrdom plastičnom gletericom, tako što se strukturna zrna gletericom »kotrljaju« po zidnoj podlozi kako bi se nanos ravnomerno izbrazdao. Zaglađivanje se vrši kružnim potezima prečnika dužine dve gleterice (oko 50cm) sa blagim stiskom gleterice bez veće sile pritiska na gletericu. Prilikom zaglađivanja je potrebno redovno (nakon svakih 5 prečnika - krugova ili nakon 0,5 m²) čistiti / skidati višak materijala sa gleterice. Ne čistiti gletericu da bude skroz čista, nego ostaviti malo emulzije da ne bi došlo do skidanja previše materijala. Zaglađivari dok se ne postigne ravnomerno zrnasta struktura. Prilikom glađenja zrna u nanesenom malterskom sloju treba da se pomeraju samo malo, potiskivanje malterske mase u obliku talasa ispred gleterice nije dozvoljeno. Nastanak takvog talasa, u većini slučajeva uzrokuje prevelika debljina nanosa ili loše pripremljena, odnosno nedovoljno ravna podloga. Malterske grudvice koje štrče sa površine maltera, na kraju – nekoliko minuta nakon glađenja – utisnuti u nju tako što se površina blago izglati još i čistom nerđajućom čeličnom gletericom.

Rad treba da traje bez prekida od jedne do druge krajnje ivice zida.

Alat temeljno očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 12 meseci.

9. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći

materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Nijansirani proizvod se od uzorka u ton karti ili od potvrđenog uzorka može razlikovati, ukupna razlika u boji ΔE_{2000} za nijanse određuje se u skladu sa ISO 7724/1-3 i po matematičkom modelu CIE DE2000 – je najviše 1,5 za nijanse iz JUB-ove ton karte, odnosno najviše 2,5 za nijanse iz ton karti NCS i RAL. Za kontrolu je merodavan pravilno osušen nanos boje na testnu podlogu i standard predmetne nijanse, koji se čuva u odeljenju TRC JUB d.o.o. Boja nijansirana prema drugim ton kartama je za raspoložive JUB-ove baze i pigmentne paste najbliža moguća. Iz tog razloga je ukupno odstupanje boje od željene nijanse i veće od ranije navedenih dozvoljenih vrednosti. Razlika u nijansi, koja je posledica neodgovarajućih radnih uslova, iz uputstava u ovom tehničkom listu, neodgovarajuće pripreme boje, nepoštovanja egalizacijskih pravila, nanosa na neprikladno pripremljenu, previše ili premalo upojnu, više ili manje hrapavu, na vlažnu ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije. Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: R-SRB; IFG/v–1/ VKL, 08.03.2025