

TEHNIČKI LIST 09.01.05-SRL



UNIPAS

POS pigmentna pasta

1. Opis i upotreba

UNIPAS paste za nijansiranje su tečni, vodeni pigmentni preparati pogodni za pretakanje i vađenje. Ne sadrže veziva i izrađene su od organskih ili neorganskih pigmenata i adekvatnih aditiva koji regulišu reološka svojstva i njihovo mešanje u proizvode. Koriste se na klasičnim i automatskim nijansirnim sistemima od najnižeg do najvećeg kapaciteta, kao i nijansirnim sistemima za industrijsko nijansiranje.

Visoko kvalitetni pigmenti osiguravaju pigmentnim pastama odgovarajuću postojanost boje i nisku fotoaktivnost, zato je

proizvod odgovarajući za nijansiranje unutrašnjih zidnih i fasadnih disperzionih boja, dekorativnih pastoznih maltera, lazura, pokrivnih premaza za drvo i metal, te drugih proizvoda za spoljašnju i unutrašnju upotrebu iz JUB ovog prodajnog programa. Pre svega za proizvode iz unutrašnjeg programa izuzetno je važan nizak sadržaj lako isparivih organskih materija, koji je daleko ispod dopuštene granice Evropske VOC direktive (2004/42/CE).

2. Tehnički podaci

	Gustina	pH	
UPS101	PW006	54,8	1,73
UPS201	PY42	51,4	1,651
UPS202	PY74	37,7	1,15
UPS203	PY184	53,9	1,873
UPS204	PY154	31	1,126
UPS302	PR101	49,8	1,692
UPS303	PR101	44	1,621
UPS305	PR122	30,6	1,089
UPS306	PR112	25	1,104

UPS310	PR168	29	1,25
UPS401	PB15:3	29	1,099
UPS402	PB28	37	1,714
UPS501	PG17	49,8	1,68
UPS502	PG7	26,5	1,172
UPS601	PBk11	48,9	1,635
UPS602	PBk7	6	1,03
UPSC01	PBr29	47	1,563

3. Uputstvo za upotrebu

Pre presipanja sadržaja boce u kanister uređaja za nijansiranje, dobro je protresti, najbolje 30 sekundi u šejkeru . Neupotrebenu pigmentnu pastu sačuvati u u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži do sledećeg punjenja kanistera .

Pre bilo kakve druge primene proizvoda posavetovati se sa tehničkom službom proizvođača.

4. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 meseci.

5. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: 08.03.2025