

TEHNIČKI LIST 01.03.06-SRL



BETON Kontakt

Osnovni premaz pre ugradnje mašinskih maltera

1. Opis i upotreba

BETON Kontakt je osnovni premaz sa grubim punilom, namenjen za premazivanje slabo upojnih, glatkih unutrašnjih i spoljnih zidnih površina pre malterisanja, povećava hrapavost i poboljšava prijanjanje. Pogodan je za korišćenje na glatkim betonskim površinama, prefabrikovanim betonskim elementima, kao i gips-kartonskim, cementno-vlaknastim pločama, OSB pločama i sl.

Beton kontakt poboljšava adheziju mašinskih maltera na glatke i slabo upojne podloge.

2. Nijansiranje

-crveno
Ne nijansira se.

3. Tehnički podaci

Pakovanje	5 kg, 20 kg, 25 kg	
Gustina	1,35 kg/dm ³	
Razređenje vodom - maseno	2 %	
Vreme sušenja	Suvo na dodir	~2 h
T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	Primereno za dalju obradu	24 h
Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC)	11 g/l	
Zahtev EU VOC - kategorija	A/a <	
Potrošnja	250-400 g/m ²	
Preporučeni broj slojeva	1	
Adhezija (EN 1542)	> 1 Mpa	
Upijanje vode w24 (EN 1062-3)	≤ 0,5 kg/m ² *h0,5	

Upijanje vode - razred (EN 1015-18)

W2

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %. Fasadne površine zaštititi zavesama od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, vetra, padavina, ali i sa zaštitom ne raditi u slučajevima kada pada kiša, kada je prisutna magla ili jak vetar (≥ 30 km/h).

5. Priprema podloge

Materijal se može aplicirati na unutrašnje zidne ili fasadne površine. Podloga mora biti čvrsta, suva i čista – bez slabo vezanih delova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine. Pri upotrebi na vrlo zaprljanim betonskim površinama, zaraženim algama i plesnima preporučujemo pranje površina pod mlazom vruće vode ili pare – posle pranja površinu obavezno dezinfikovati.

Betonska površina na koju se nanosi mora biti stara min. 1 mesec, čista, suva (max. 3% vlage) i odmašćena.

6. Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe homogenizovati proizvod mešanjem, a zatim, ukoliko je potrebno, razblažiti vodom do 2% (500g vode na 25kg).

Materijal nanositi molerskom četkom primerenom za nanos disperzionih premaza ili dugodlakim valjkom sa dlakom od prirodnih ili sintetičkih materijala (dužina dlaka odnosno niti je 18 - 20 mm mm; upotrebljivo je prirodno i veštačko krzno, kao i tekstilne obloge od različitih sintetičkih vlakana različitih sintetičkih vlakana – poliamidna (nylon, perlon), akrilna (dralon), poliestarska (vestan)) ili prskanjem u jednom sloju. Prilikom nanošenja valjkom upotrebljavati odgovarajuću mrežicu za ceđenje.

Pojedinu zidnu površinu premazati bez prekida od jednog do drugog kraja.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 12 meseci.

8. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: BTK-SRB-02/22, 08.03.2025