

TEHNIČKI LIST 03.02.16-SRL



JUPOL Block spray

Specijalni sprej za pokrivanje mrlja

1. Opis i upotreba

JUPOL Block spray je brzosušeća boja na bazi rastvarača, dizajnirana za lokalno blokiranje supstanci rastvorljivih u vodi ili mrlja koje prodiru u unutrašnje površine zidova i ne mogu se u potpunosti prekriti standardnim disperzionim bojama. Za razliku od tradicionalnih boja za zidove na bazi vode, JUPOL Block spray efikasno blokira supstance koje se brzo i lako rastvaraju u vodi. Karakteriše je i odlična pokrivnost i prijanjanje na masne zidne površine (npr. očišćeni ostaci mrlja od ulja).

Proizvod ima dobre rezultate i kao podloga na lokalizovanim problematičnim delovima, za kasnije bojenje unutrašnjom disperzionom bojom. Proizvod dolazi u obliku spreja, namenjen je za upotrebu na lokalizovanim mestima.

2. Nijanse

- Belo (mat)

3. Tehnički podaci

Pakovanje	400 ml
Boja	Bela
Hemijski sastav	Rastvarački
Gustina	~ 0,75 g/cm ³
Pritisak u boci	4 bar
Vreme sušenja	Vreme formiranja filma(min.)
T = +20°C, rel. vl. vazduha = 65% (h)	Suvo na dodir (min.)
	Primereno za dalju obradu (min.)
	Potpuno suvo (h)

Karakteristike suvog filma boje	Debljina nanosa u 2 sloja (µm)	~ 15
	Debljina nanosa u 4 sloja (µm)	~ 35
	Sjaj	matt

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %.

5. Priprema podloge

Podloga treba da bude čvrsta, suva, bez prašine i drugih nevezanih ili slabo vezanih delova. U najvećoj mogućoj meri s podloge treba odstraniti i ostatke ulja i drugih masnoća.

Stari slojevi boje moraju biti neoštećeni i čvrsto prionjivi za podlogu.

Ne nanositi JUPOL Block spray na površine obojene bojama na bazi kreča i drugih u vodi lako i brzo rastvorivih boja, kao ni na površine obojene s uljanim bojama, lakovima i emajlima. Navedene premaze u celosti odstraniti. Površine zaražene zidnim plesnima pre bojenja obavezno dezinfikovati ALGICIDE Plus sa pumpicom ili ALGICIDE Plus concentrate pre bojenja.

6. Priprema boje

Pre upotrebe, dobro protresti konzervu (najmanje 2 minuta, tako da se čuje kuglica unutra). Ne udarati limenku tupim predmetima i voditi računa da se ne ošteti.

7. Nanošenje boje

Obezbediti odgovarajuću ventilaciju u oblasti gde se primenjuje JUPOL Block spray. Ne koristiti boju u blizini otvorenog plamena ili predmeta zagrejanih na visokim temperaturama. Boju nanositi sa minimalne udaljenosti od 25 cm, u jednom ili više tankih slojeva. Vodite računa da izbegnete kapljice boje na vertikalnim površinama tako što ćete pauzirati prskanje pri svakoj promeni smera prskanja. Ako boju nanosite direktno na mrlje, pobrinite se da pokrijete najmanje 1 cm oko ivica mrlje kako biste smanjili verovatnoću da se mrlja provuče kroz završni premaz. Nakon 24 sata od poslednjeg nanošenja, možete nastaviti sa završnim premazom koristeći disperzionu boju višeg kvaliteta, kao što je JUPOL Classic, JUPOL Gold supreme, JUPOL Latex matt, JUPOL Latex semi matt, JUPOL Brilliant i JUPOL Junior.

Nakon upotrebe, uvek očistite mlaznicu. Da biste to uradili, okrenite limenku naopako sa mlaznicom usmerenom vertikalno i prskajte 2-3 sekunde, ili dok boja više ne izlazi iz mlaznice. Kada se čišćenje završi, ponovo zatvorite konzervu originalnim poklopcem.

8. Održavanje i obnavljanje prebojenih površina

Prebojene površine ne zahtevaju posebno održavanje.

9. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 meseci.

10. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 009/25-čad, 15.05.2025