

TEHNIČKI LIST 01.01.09-BS



JUPOL Denikol

Sredstvo za izolaciju mrlja

1. Opis, primjena

JUPOL Denikol je premaz na bazi kreča i kazeina za blokiranje brzo i lako topljivih tvari na unutrašnjim zidnim površinama. Takve tvari su: - nikotinske i katranske obloge u jako zadimljenim prostorijama, - čađ i katranske obloge na stijenkama dimnjaka, u prostorijama s otvorenim kaminom i u prostorijama u kojima je gorio požar, - širok izbor soli u mrljama od namakanja zbog oštećenih vodovodnih, tople vode i kanalizacijskih sistema instalacija i uređaja, oštećenih krovova ili od namakanja vodom pri gašenju požara, - tanin i druga bojila na oblozi gipsane ploče ili iverice u drvenoj pulpi, ploče od drvne sječke itd. - tvari topive u vodi iz starih premaza boja, posebno od ukrasnih šara na valjcima i drugih ukrasnih zidnih slika.

JUPOL Denikol veže brzo topive tvari u vodi i uspješno ih pretvara u vodonetopive ili slabo topive i nemoćive, prekriva i manje masne mrlje. Ako se blokada ne izvrši, navedene tvari koristit će se kod bojenja bojama na bazi vode i na drugim "mokrim" dijelovima, brzo se smoče i "otapaju" potpuno ili djelomično u mokrom nanošenju", a kada se nanos osuši ponovno se manifestiraju u obliku veće ili manje različito obojene mrlje.

Renovirano JUPOL Denikol površine su prikladne za bojenje navedenim unutrašnjim bojama: JUPOL Classic, JUPOL Citro, JUPOL Bio apnena unutrašnja boje i GAŠENE note vapnenca.

Neperive lateks i slične boje, koje stvaraju jači film, nisu primjerene za nanošenje preko JUPOL Denikol-a.

U tim slučajevima preporučujemo korištenje JUPOL Blok-a.

UPOZORENJE: Na podlogama saniranim JUPOL Denikol, mase za izravnavanje ne smiju se nanositi.

2. Nijanse

- bijela (nijansa 1001)

3. Tehnički podaci

Pakovanja	5 l
Gustoća	~1,19 kg/dm ³
Razrjeđenje sa vodom - maseno	0 %
Vrijeme sušenja	Suho na dodir ~2 h

T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %		Primjereno za daljnju obradu	24 h
Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)			1 g/l
Zahtjev EU VOC – kategorija			A/g <30
Paropropusnost EN ISO 7783-2	μ, koeficijent		<100
	vrijednost Sd (d = 100 um)		<0,01 m razred 1
Potrošnja			150-400 ml/m²
Preporučeni broj premaza			1-2

4. Uslovi za ugradnju

Temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od +7 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %.

5. Priprema površine

JUPOL Denikol se koristi za prekrivanje samo suhih unutrašnjih zidnih i stopnih površina, gdje slojevi boje dobro prijanjaju na površinu. Prije nanošenja, u svakom slučaju, podloga mora biti očišćena od slabo prihvaćenih dijelova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti ili druge prljavštine.

Ne nanositi JUPOL Denikol na površine obojene bojama na bazi krede i drugim bojama koje brzo upijaju vodu, te na površine obojene uljanim bojama, lakovima i emajlima.

Navedeni slojevi se moraju potpuno ukloniti.

6. Uputstvo za upotrebu

Proizvod prije upotrebe i tokom rada više puta promiješamo. Ako je potrebno, lagano ga razrijedimo sa vodom što je moguće manje (razrjeđenjem moć bloriranja mrlja i fleka brzo opada). Količine koje su nam potrebne za premazivanje pojedinih ploha izračunamo ili procijenimo iz površine tih ploha i podataka o prosječnoj potrošnji, a u specifičnim slučajevima potrošnju određujemo mjerenjem na dovoljno velikoj testnoj plohi.

Nanesite premaz u jednom ili dva sloja korištenjem sljedećeg: molerska ili zidarska četka prikladna za nanošenje disperzijskih premaza, a rijetko kolerskim valjkom čija dužina dlake - niti je 18-20 mm, odnosno tekstilni molerski valjak (poliamid, dralon, vestan, najlon, perlon ili poliester).

Valjak od prirodnog ovčijeg krzna- dlake nije primjeren.

Drugi sloj nanesite tek kada se prvi osuši i ne prije 24 sata. Premaz rijetko potpuno prekriva mrlju, ali značajno smanjuje njihovu topivost u vodi.

U slučaju završnih dekorativnih premaza, JUPOL Denikol se koristi kao temeljni premaz. Počnite bojiti kada se JUPOL Denikol osuši u normalnim uslovima (T=+20 °C, rel.vl. zraka=65%) što znači za otprilike jedan do dva dana. Prije bojenja, površina se može izravnati nanošenjem mase i izravnavanje direktno na osušeni sloj JUPOL Denikol.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 6 mjeseci.

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju

nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC- 081/17-čad, 19.05.2025