

TEHNIČKI LIST 01.04.07-BS



ALGI Killer spray

Sredstvo za uništavanje zidnih algi i plijesni

1. Opis, primjena

ALGI Killer spray je efikasno koncentrovano sredstvo za uništavanje tvrdokornih zidnih algi i buđi. Proizvod je na bazi vode, bez boje i mirisa, spreman za upotrebu. Može se koristiti na svim vrstama fasadnih i unutrašnjih zidnih površina. Koristi se isključivo kao samostalno sredstvo, a nikako kao dodatak fasadnim ili unutrašnjim zidnim bojama ili drugim premazima, završnim fasadnim malterima i sl.

Proizvod pripada vrsti biocidnih proizvoda: (PT10 sredstvo za zaštitu građevinskog materijala).

Sanacija unutrašnjih zidnih i stropnih površina zaraženih plijesni			
Konstrukcija	Biocidni pripravak	Prajmer	Preporučeni dekorativni premaz za sanaciju
Sve vrste podloga	ALGI Killer spray	AKRIL Emulzija	JUPOL Citro JUPOL Amikol JUPOL Antimicrob Druge disperzivne boje za unutrašnje zidove s dodatkom proizvoda JUBOCIDE Plus
Sanacija fasadnih površina zaraženih zidnim algama i plijesni			
Završni dekorativni fasadni malteri i obojene omalterisane fasadne površine	ALGI Killer spray	AKRIL Emulzija	REVITALCOLOR SILICONECOLOR NG SILICONECOLOR San
Bojene i nebojene neomalterisane betonske površine	ALGI Killer spray	AKRIL Emulzija	TAKRIL Classic

2. Nijanse

- bezbojno

3. Tehnički podaci

Pakovanja	0.5 l
Gustoća	1 kg/dm ³
Razrjeđenje sa vodom	0 %
Vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	8-12 h
Potrošnja (ovisno o upojnosti i hrapavosti površine)	50-100 ml/m ²
Preporučan broj premaza	1-2

4. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %.

Fasadne površine od sunca, vjetra i padavina zaštitimo sa zavjesama; međutim, unatoč takvoj zaštiti po kiši, magli ili jakom vjetru (≥30 km/h) ne radimo.

5. Uputstvo za upotrebu

Zaražene fasadne površine isperemo mlazom vode, a unutrašnje obrišemo mokrom krpom ili spužvom. Plastičnu bocu prije upotrebe dobro protresemo. Kada budu suhe, površine prešpricamo sa ALGI Killer spray. Za veoma zaražene površine preporučujemo dvoslojni nanos. Drugi nanos je u normalnim uslovima moguć nakon 8 do 12 sati.

Špricanje proizvoda pod komprimiranim zrakom ili zapaljivim plinom nije dozvoljeno.

Nove dekorativne i zaštitne premaze na površine premazane ALGI Killer spray možemo nanijeti tek kada su potpuno suhe – obično je to 8 do 12 sati nakon zadnjeg nanosa ALGI Killer spray.

6. Medicinski integritet

Osušen nanos nije štetan za zdravlje.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u

budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC- 005/24-čad, 19.05.2025