

MŰSZAKI ADATLAP 02.02.03-HUN



JUBOGLET Hobby kit 1-50

Gipsz alapú javító glett

1. Leírás, alkalmazás

A JUBOGLET Hobby kit 1-50 egy gipsz alapú, gyorsankötő beltéri fali kiegyenlítő anyag, mely nagyobb bemélyedések és egyenetlenségek kiegyenlítésére, szerelvénycsatornák, rések és fugák kitöltésére szolgál, kisebb felületeken pedig klasszikus durva vagy finom vakolatként is alkalmazhatjuk. Nagyobb fal-és mennyezetfelületek kiegyenlítésére ritkán használatos, mivel az elkészített habarcskeverék viszonylag rövid „nyitott ideje” miatt ez nehezen kivitelezhető. A kiegyenlített felületeket lefesthetjük bármelyik diszperziós falfestéssel, de előtte még rendszerint finoman elsimítjuk JUBOLIN Classic-kal, JUBOLIN P25 Fine-nal vagy JUBOGLET Nivelin-nel.

2. Műszaki adatok

Kiszerelés	2 kg, 15 kg	
Sűrűség	~1,7 kg/dm ³	
Felvitt réteg vastagsága	<5 mm	
Higíthatóság vízzel	35 %	
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	További megmunkálásra alkalmas	24-48 h
Becsült, illetve átlagos anyagszükséglet	1,1 kg/m ² /mm	
Páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	μ, együttható	<30
	Sd érték (d = 3 mm)	0,9 m 2. osztály (Közepes páraáteresztő képesség)
Tapadás standard mészcement vakolatra (EN 4624)	>0,35 MPa	

3. Felhordási körülmények

A kiegyenlítő anyag felhordása csak megfelelő körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +35 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

4. A felület előkészítése

A felület lehet vakolatlan téglafal vagy vakolt, már festett fal- és mennyezeti felületek. Mindenképp legyen szilárd, száraz és tiszta, gyengén tapadó részekről, portól, olaj- és zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes, a festett felületekről távolítsuk el a leváló festékrétegeket, olaj-, lakk- és zománcbevonatokat. A megtisztított felületet felhordás előtt általában csupán benedvesítjük vízzel.

5. A kiegyenlítő anyag előkészítése

A JUBOGLET Hobby kit 1-50-et úgy készítjük el, hogy a száraz keverékhez hozzáadunk kb. 35% vizet (~0,35 l/kg). A száraz keveréket beleszórjuk a kimért vízmennyiségbe, és kézzel vagy elektromos keverővel 1 percig intenzíven keverjük addig, amíg egy homogén, pasztaszerű anyagot nem kapunk. Az elkészített keverék felhordására rendelkezésre álló nyitott idő 30 perc.

6. A kiegyenlítő anyag felhordása

Az anyagot rozsdamentes acél simítóval vagy rozsdamentes acél spaklival visszük fel. A felületet csak akkor simítjuk el, amikor már veszít a víztartalmából, illetve amikor már kezd megkötni. Az, hogy ez milyen hamar következik be, függ a mikroklimatikus feltételektől, a felvitt réteg vastagságától és a felület nedvszívó képességétől. Mindenképp vegyük figyelembe, hogy az anyag már egy órán belül olyan mértékben megköt, hogy már megmunkálhatatlanná válik. Maximális vastagságban felvitt réteg esetén a felület 1-2 nap múlva csiszolható feleakkora vastagság esetén pedig már ~12 óra elteltével eléri ugyanezt a megmunkálhatósági szintet. Az anyag a felhordást követően 2-3 nappal éri el végleges szilárdságát (a felvitt réteg vastagságától függően). Ekkor JUBOLIN Classic-kal, JUBOLIN P25 Fine-nal vagy NIVELIN-nel ismét finoman kiegyenlíthetjük a felületet, amennyiben pedig ilyenfajta kiegyenlítés nem szükséges, lefesthetjük JUPOL-lal, JUPOL GOLD-dal vagy más beltéri diszperziós falfestékekkel.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Szállítás közben a terméket óvjuk a nedvességtől. Tárolás száraz és jól szellőző helyen; gyermekek elől elzárva tartandó!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: a 2 kg-os csomagolás esetén legalább hónap, 15 kg-os csomagolás esetén pedig legalább hónap.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártótól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC- 062/17-pek, 2025.05.22