

MŰSZAKI ADATLAP 02.02.04-HUN



JUBOGLET Universal 0-8

Gipsz alapú beltéri glett

1. Leírás, alkalmazás

A JUBOGLET Universal 0-8 nagyobb fal-és mennyezetfelületek és egyenetlenségek max. 8 mm vastagságban történő kiegyenlítésére alkalmazható gipszes keverék. Alkalmazása lehetséges gipszkarton lemezek érintkezési pontjainak kitöltésére és max. 8 mm mély rések, sérülések és mélyedések kijavítására a beltéri fal-és mennyezetfelületeken. A kijavított és kiegyenlített felületek fehér színűek és bármilyen disperziós falfestékkel átfesthetők, ha azokat a festés előtt finoman kiegyenlítjük JUBOGLET Nivelin 0-3-mal, JUBOLIN Classic-kal, JUBOLIN P25 Fine-nal, JUBOLIN P50 Extra fine-nal, vagy JUBOLIN P15 Fill & Fine-nal.

2. Műszaki adatok

Kiszerelés	4 kg, 20 kg	
Sűrűség	~1,6 kg/dm ³	
Felvitt réteg vastagsága	<8 mm	
Higíthatóság vízzel	40 %	
Száradási idő	További megmunkálásra alkalmas	24 h
T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %		
Becsült, illetve átlagos anyagszükséglet	1,2 kg/m ² /mm	
Páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	μ, együttható	<10
	Sd érték (d = 3 mm)	0,8 m 2. osztály (Közepes páraáteresztő képesség)
Tapadás standard mészcement vakolatra (EN 4624)	>0,2 MPa	
Tapadás a gipszkarton lemezekre (EN 13279-2)	>0,3 Mpa	

3. Felhordási körülmények

A kiegyenlítő anyag felhordása csak megfelelő körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +35 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

4. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta, gyengén tapadó részekről, portól, vízben könnyen oldódó sóktól, zsíroktól, olajmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes. A már festett felületekről távolítsunk el minden vízben oldódó festékréteget, olajfestékrétegeket, lakkokat vagy zománcokat. A falpenésszel fertőződött felületeket a kiegyenlítő anyag felhordását megelőzően mindenképp fertőtlenítsük. A gipszkarton lemezek illeszkedési pontjaira a JUBOGLET Universal 0-8 felhordása előtt ragasszunk bandázshálót.

A kiegyenlítő anyag felhordása előtt alapozó bevonat használata kötelező. Javasoljuk a vízzel hígított AKRIL EMULZIÓ-t.

Az alapozókat illető további információkért kérjük olvassa el a termék műszaki adatlapját.

5. A kiegyenlítő anyag előkészítése

A JUBOGLET Universal 0-8-at úgy készítjük el, hogy a száraz keverékhez hozzáadunk körülbelül 37,5 - 40 % vizet (~0,38 l/kg). A száraz keveréket beszórjuk a kimért vízmennyiségbe, valamint kézzel vagy elektromos keverővel kb. 1 percig keverjük (alacsony fordulatszám mellett, hogy ne keverjünk bele túl sok levegőt) addig, amíg csomómentes, homogén, pasztaszerű anyagot nem kapunk. Az anyagot 5 perc elteltével, amikor megduzzad, ismét összekeverjük.

Az előkészített anyagkeverék nyitott ideje a felhordáshoz kb. 80 perc.

6. A kiegyenlítő anyag felhordása

Az anyagot rozsdamentes acél simítóval hordjuk fel, a kisebb felületekre pedig rozsdamentes festőkanállal. A felhordott anyag a simításra alkalmas állapotot csak akkor éri el, amikor már elveszít egy bizonyos mennyiségű vizet. Az ehhez szükséges idő a mikroklimatikus körülményektől, a felvitt réteg vastagságától és a felület nedvszívó-képességétől függően lehet néhány perc vagy akár egy óra is.

A JUBOGLET Universal 0-8 kiegyenlítő anyaggal szintén lehetséges a beton beltéri falfelületek kiegyenlítése (YTONG).

Falak előre hígított AKRIL EMULZIÓ-val bevonat réteggel lássuk el.

A kiegyenlítő anyagot az így előkészített felületekre kézzel, fogazott rozsdamentes acél simítóval hordjuk fel (fogak szélessége és vastagsága = 10 mm). Az első, alapréteg vastagsága a habbeton felületen ~4 mm.

Közvetlenül a JUBOGLET Universal 0-8 felhordása után ágyazzuk be a JUBIZOL-ot lágyított üveg hálót.

Száradást követően, amikor a kiegyenlítő anyag nedvessége 5 % alá csökken, a felső réteget is felhordhatjuk ~2 mm vastagságban, és a lehető legmegfelelőbb mértékben simítsa el a felületeket.

Normál körülmények között (T = +20 °C, rel. páratart. = 65 %) a réteg egy vagy két nap alatt már olyan mértékben megszilárdul, hogy megcsiszolhatjuk, a további megmunkálásra – finom simítás, festés – pedig csak akkor válik alkalmassá a réteg, amikor már "száraz", illetve amikor a nedvességtartalma 5 % alá csökken. A száradáshoz szükséges idő normál körülmények között (T = +20 °C, rel. páratart. = 65 %) vastagság-milliméterenként legalább 1 nap.

A finom simításhoz használhatjuk akár a JUBOGLET Universal 0-8-at is, de alkalmazhatók a JUBOGLET Nivelin 0-3, JUBOLIN Classic 0-3, JUBOLIN P25 Fine 0-5, JUBOLIN P50 Extra fine 0-3 és JUBOLIN P15 Fill & fine 0-8 kiegyenlítő anyagok is. Ez utóbbiak felhordását megelőzően javasoljuk a JUBOGLET Universal 0-8 felületének átkenését hígított AKRIL EMULZIÓ-rel, vagy hígított JUKOL PRIMER, amivel még jobb és könnyebb megmunkálhatóságot tudunk biztosítani.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Szállítás közben a terméket óvjuk a nedvességtől. Tárolás száraz és jól szellőző helyen; gyermekek elől elzárva tartandó!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: a 2 kg-os csomagolás esetén legalább hónap, 15 kg-os csomagolás esetén pedig legalább hónap.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártótól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC-086/22-čad, 2025.05.22