

MŰSZAKI ADATLAP 02.02.07-HUN



MARKpro Glett

Por alakú beltéri glettanyag

1. Leírás, alkalmazás

A MARKpro Glett (Glet masa) por alakú anyag a beltéri fal- és mennyezetfelületek finoman történő kiegyenlítésére. Kitölthető minden kisebb mélyedés, lyuk, karcolás és kijavítható minden egyéb hiba vagy sérülés. A kiegyenlített felületek lefesthetők diszperziós falfestékekkel (pl: MARKpro beltéri falfestékekkel, vagy hasonló beltéri falfestékekkel), vagy beltéri mészfestékekkel (pl: JUPOL Bio beltéri mészfesték) vagy beltéri szilikát falfestékekkel (pl: JUPOL Bio silicate beltéri szilikát falfesték, szilikát falfestékekkel történő festés előtt SILICATE Primer alapozó használata kötelező. Jól tapad a mész-, mész-cement- és cementvakolatokhoz, gipszkarton-lapokhoz és felhasználható a problémamentes betonfelületek kiegyenlítésére. Felhasználható a jól tapadó, diszperziós bevonatokkal kezelt száraz felületek kiegyenlítésére.

2. Műszaki adatok

Kiszerelés	2 kg, 25 kg	
Sűrűség	~1,7 kg/dm ³	
Felvitt réteg vastagsága	2 mm	
Higíthatóság vízzel	30 %	
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	Csiszolásra alkalmas	~12 h
Becsült, illetve átlagos anyagszükséglet	1,25 kg/m ²	
Páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	μ, együttható	<10,6
	Sd érték (d = 3 mm)	0,03 m 1. osztály (Magas páraáteresztő képesség)
Tapadás standard betonfelületre (EN 1542)	>0,5 MPa	

3. Felhordási körülmények

A levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +35 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

4. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta, gyengén tapadó részekről, portól, vízben könnyen oldódó sóktól, zsíros foltoktól és egyéb szennyeződésektől mentes. A port és egyéb nem tapadó szennyeződéseket leporszívózzuk, vagy lekeféljük, a nem lebomlott olajmaradványokat pedig forró vízzel, vagy gőzsugárral mossuk le a betonfelületről. A festett felületekről távolítsuk el a vízben könnyen és gyorsan oldható festékrétegeket, olajfestékeket, lakkokat és zománcokat. A falpenésszel fertőződött felületeket a kiegyenlítő anyag felhordása előtt mindenképpen fertőtlenítsük.

Az újonnan felhordott vakolatokat, felhordott rétegvastagság cm-enként legalább 7-10 napig szárítjuk a kiegyenlítő anyag felhordását megelőzően. Új betonfelületek esetén pedig a kiegyenlítő anyag felhordása csak a betonozást követően, legalább egy hónap elteltével lehetséges (a felületek feltüntetett száradási ideje normál körülmények esetén érvényes: $T = +20\text{ °C}$, levegő rel. páratart. = 65 %).

Az első felhordás előtt kötelező az alapozó felvitele, erre ajánljuk a vízzel hígított MARKpro Alapozó bevonat használatát [Osnovni premaz] (a hozzáadott víz mennyisége az alapfelület fajtájától és állapotától függ). Az alapbevonat szobafestő vagy kőműves ecsettel, vagy hosszúszerű hengerrel, illetve szobafestő textilhengerrel, de szórással is felvihető. A MARKpro Glettanyag felhordását normál feltételek mellett ($T = +20\text{ °C}$, relatív páratartalom = 65 %), az alapbevonat felhordását követő 6 (hat) óra eltelte után kezdhethetjük meg.

Az alapozókat illető további információkért kérjük olvassa el a termék műszaki adatlapját.

5. A kiegyenlítő anyag előkészítése

A MARKpro Glett a kézi felhordáshoz úgy készítjük elő, hogy a 25 kg (2 kg) zsák tartalmát állandó keverés mellett hozzáadjuk 7,5-8,5 liter (1,2-1,4 liter) vízhez. Megfelelő edényben keverjük kézzel vagy elektromos keverővel, hogy homogén, csomómentes, pasztaszerű anyagot kapjunk. A bekevert anyagot 10 percig állni hagyjuk, majd újra megkeverjük víz esetleges hozzáadásával. Felhordás előtt javasoljuk 12 órát pihentetni az anyagot. Az így előkészített keverék lefedve legalább 48 óráig felhasználható. A használat előtt alaposan keverjük fel.

6. A kiegyenlítő anyag felhordása

Az anyagot rendszerint két rétegben hordjuk fel, ahol az egyes rétegek vastagsága ne legyen nagyobb 1–2 mm-nél, a kétrétegű felhordás vastagsága pedig 4 mm-nél. Az anyagot kézzel – rozsdamentes acélsimítóval – vagy géppel hordjuk fel széthúzva a megmunkálandó felületen. Próbálja meg a lehető legjobban elsimítani a felületet. Ha szükséges, távolítsa el a simítóval a felesleges anyagmaradékokat. Szórás esetén a szórógép alkalmazásának optimális paramétereit próba alapján határozzuk meg, betartva a gép gyártójának ide vonatkozó utasításait. JAVASLAT: A szórással történő felhordásra, a - bar munkanyomású és " - " átmérőjű fúvókával rendelkező „airless” festékszórók a legmegfelelőbbek.

A második réteg felhordása előtt az első finom, -as vagy -as (a falfelület kívánt állagától és rendeltetésétől függően) szemcseméretű csiszolópapírral kézzel vagy géppel megcsiszoljuk. Ugyanezt az eljárást alkalmazzuk a második (záróréteg) esetén.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Szállítás közben a terméket óvjuk a nedvességtől. Tárolás száraz és jól szellőző helyen; gyermekek elől elzárva tartandó!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített

felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: MGM3-SRB-10/22, 2025.05.22