

MŰSZAKI ADATLAP 03.02.16-HUN



JUPOL Block spray

Speciális foltfedő festék spray

1. Leírás, alkalmazás

A JUPOL Block spray egy gyorsan száradó, oldószer alapú bevonat minden típusú beltéri mennyezeti- és falfelületek felújító festésére, ahol vízben könnyen és gyorsan oldódó anyagok blokkolására van szükség, melyek teljes elfedése a hagyományos diszperziós festékekkel nem megoldható. Kiváló fedőképességgel és tapadással rendelkezik akár zsíros felületeken is (pl. megtisztított olajfolt maradványok).

A festék kiválóan alkalmas a problémás falfelületek alapozására is, lehetővé téve ezen felületeknek későbbi átfestését beltéri diszperziós festék segítségével. A termék kis kiszerelésű spray formátuma miatt, főként kisebb helyi felületi problémák megoldására alkalmas.

2. Színárnyalatok

- Fehér (matt)

3. Műszaki adatok

Csomagolás	400 ml	
Színárnyalat	Fehér	
Kémiai természet	Oldószer	
Sűrűség	~ 0,75 g/cm³	
Flakon belső nyomás	4 bar	
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	Bőrösödési idő (perc)	~ 10
	Törlés száraz (perc)	~ 20
	További megmunkálásra alkalmas (perc)	~ 30
	Teljesen száraz (óra)	~ 24

Megszáradt filmréteg tulajdonságok	Kétrétegű bevonat vastagsága (µm)	~ 15
	Négyrétegű bevonat vastagsága (µm)	~ 35
	Fény	matt

4. Felhordási körülmények

A festés csak megfelelő körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a felület hőmérséklete legyen +5 °C és +35 °C között, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

5. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta – a festést megelőzően távolítsuk el a port és az egyéb nem tapadó, vagy gyengén tapadó részeket, vagy a régi blokkoló bevonatokat, ha szerves oldószeren alapuló, filmréteget képző vagy ehhez hasonló rétegekről van szó.

A régi festékrétegekkel rendelkező falfelületek legyenek sértetlenek és győződjünk meg róla, hogy azok megfelelően tapadnak az alapfelülethez.

Krétaalapú festékekkel lefestett és egyéb vízben oldódó festékekkel festett felületeken, valamint olajfestékkel, lakkal vagy zománcsal lefestett felületeken a JUPOL Block spray nem alkalmazható, ezeket a bevonatokat maradéktalanul el kell távolítanunk a felületről. A fali penésszel szennyezett területeket festés előtt ALGICIDE Plus spray-szal vagy ALGICIDE Plus concentrate-szal fertőtlenítsük.

6. A festék előkészítése

Használat előtt alaposan rázzuk fel a flakont (legalább 2 percig, ügyelve arra, hogy a benne lévő golyó felrázás közben hallható legyen). Ne üssük a flakont tompa tárgyakkal, és ügyeljünk rá, hogy ne sérüljön.

7. A festék felhordása

Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről ott ahol a JUPOL Block spray-jel dolgozunk. Ne használjuk a festéket nyílt láng vagy magas hőmérsékletű tárgyak közelében. A festéket legalább 25 cm távolságból, egy vagy több vékony rétegben hordjuk fel. Ügyeljünk arra, hogy elkerüljük a festék esetleges rácseppenését a függőleges felületekre, és minden szórás irányváltoztatáskor szakítsuk meg a szórást. Ha a festéket közvetlenül a foltra hordjuk fel, ügyeljünk arra, hogy a folt széleitől legalább 1 cm-rel kijebb is elfedjük a felületet, hogy minimálisra csökkentsük annak valószínűségét, hogy a folt megjelenjen a záró bevonaton. Az utolsó felhordástól számított 24 óra elteltével folytathatjuk a festést esetleges további fedőbevonat felhordásával, erre a célra mindig válasszunk a jobb minőségű diszperziós falfestékek közül, mint például ALGICIDE Plus spray.

Használat után mindig tisztítsuk meg a fúvókát. Ehhez fordítsuk a flakont fejjel lefelé úgy, hogy a fúvóka függőlegesen álljon, és permetezzünk 2-3 másodpercig, vagy amíg már nem jön ki festék a fúvókán. A tisztítás befejezése után zárjuk le a flakont az eredeti kupakjával.

8. A festett felületek karbantartása és felújítása

A festett felületek különösebb karbantartást nem igényelnek.

9. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!
Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a minőségét megőrzi: legalább 18 hónap.

10. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal

felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 009/25-čad, 2025.06.05