

TEHNIČNI LIST 08.07.05-SLV



JUBIZOL Decor dark glitter

Temni kristali z odsevnim učinkom

1. Opis, uporabnost

JUBIZOL Decor dark glitter je mešanica temnih kristalov z odsevnim učinkom. Brizgamo jih lahko v sveže nanese mineralne, akrilne in silikonske dekorativne omete, ter v JUBIZOL Kulirplast 1,8 premium in JUBIZOL Kulirplast 1,8. Prav tako jih lahko brizgamo v še svež izdatnejši, oziroma bogatejši drugi nanos mikroarmiranih fasadnih barv. Izdelek ni primeren za uporabo v silikatnih izdelkih in prav tako ni primeren za uporabo na gladkih podlagah. Izdelek je namenjen za obdelavo zunanjih površin. Z dodatkom steklenih zrn z odsevnim učinkom na ometih in barvah pridobimo naraven izgled bleščanja, ki se spreminja glede na kot in izvor svetlobe (sončna ali umetna). Uporabljamo jih lahko tako na temnih kot na svetlih odtenkih ometov in barv. Temni kristali z odsevnim učinkom so vremensko obstojni, ter enostavni za vgradnjo.

VARNOSTNO OPOZORILO:

Vgrajeni temni kristali so ostri na otip, zato njihovo vgradnjo na predelih kjer lahko pride do tesnega kontakta temnih kristalov z ljudmi odsvetujemo (ozki balkoni, ozki prehodi, športni objekti itd.)

2. Barvni odtenki

Temni kristali z odsevnim učinkom.

3. Tehnični podatki

Embaliranje	8 kg
Gostota	~1,15 kg/dm ³
Dimenzije delčkov (premer)	1,25 - 2,5 mm
minimalna poraba	100
maksimalna poraba	250
povprečna poraba	~175

4. Pogoji vgradnje

Temperatura zraka in zidne podlage naj ne bo nižja od +5 °C in ne višja od +30 °C, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %. Fasadne površine pred soncem, vetrom in padavinami zaščitimo z zavesami, kljub taki zaščiti pa v dežju, megli ali ob močnem vetru (≥ 30 km/h) ne delamo.

5. Priprava podlage

Temne kristale z odsevnim učinkom nanašamo v sveže nanesene in zaglajene oziroma zaribane omete (na njih še ne sme biti tvorjena koža ali nelepljiva povrhnjica). Prav tako jih lahko nanašamo v svež drugi nanos fasadnih barv. Tudi na njih še ne sme biti tvorjena koža ali nelepljiva povrhnjica.

OPOMBA:

Nanos temnih kristalov priporočamo le na temnejše, bolj grobe podlage. Na gladkih, svetlejših podlagah je težje doseči izgled enakomerne razporeditve po površini. Predlog odtenkov, ki jih priporočamo po barvni karti JUB FAVOURITE FEELINGS je sledeč: Odtenek 010A, 010B, 010C, 020A, 020B, 020C, 025A, 025B, 025C, 030A, 030B, 040A, 040B, 040C.

6. Priprava bleščic

Temne kristale z odsevnim učinkom pred nanašanjem kakšne posebne priprave ne potrebujejo. Potrebno količino cca 1 – 2 kg pretresemo v lijačno pištolo in pričnemo z brizganjem. Obvezna je uporaba zaščitnih očal.

7. Nanašanje bleščic

Za nanašanje temnih kristalov z odsevnim učinkom priporočamo lijačno pištolo na stisnjen zrak. Velikost zalogovnika naj bo približno 5 litrov. Za nanos temnih kristalov so primerne šobe premera 4 – 6 mm. Delovni tlak naj znaša od 2,0 do 3,0 bara. Temne kristale nanašamo še v svež zaglajen omet ali v še svež izdatnejši, oziroma bogatejši drugi nanos mikroarmiranih fasadnih barv. Nanašamo jih s krožnimi, vertikalnimi ali horizontalnimi gibi cca 30 – 50 cm od podlage. Pomembno je, da se na celotnem objektu držimo izbranega načina brizganja steklenih zrn, saj le tak način omogoča egalen izgled celotne fasade. Delo naj poteka čim hitreje - brez prekinitev od enega do drugega skrajnega roba zidu. Na zidne ploskve, ki se razprostirajo čez več etaž, steklena zrna vgrajujemo istočasno v vseh etažah: z nanosom pričnemo v vrhnji etaži, v spodnjih pa delamo s "stopničastim zamikom". Za obdelavo večjih površin si je potrebno zagotoviti ustrezno število lijačnih pištol in delovne sile. Delovni oder mora biti ustrezno odmaknjen od fasadnih površin, v nasprotnem primeru lahko cevi onemogočajo enakomeren nanos bleščic. Priporočamo, da se pred obdelavo fasadnih površin izvedejo testna polja, oziroma testne površine na katerih se potrdi željena intenziteta steklenih zrn ter njihova poraba. Pri visokih temperaturah in nizki zračni vlagi, pa tudi v vetru priporočamo dodatek JUBIZOL Finish summer additive dekorativnim ometom. Dodatek približno podvoji primeren čas za brizganje temnih kristalov v dekorativni omet.

Odpornost sveže obdelanih ploskev pred poškodbami zaradi padavinske vode (spiranje temnih kristalov) je v normalnih pogojih ($T = +20$ °C, rel. vl. zraka = 65 %) dosežena najkasneje v 24 urah.

8. Vzdrževanje in obnavljanje obdelanih površin

S temnimi kristali obdelane fasadne površine kakega posebnega vzdrževanja ne potrebujejo. Neoprijet prah in drugo neoprijeto umazanijo lahko ometemo, posesamo ali umijemo z vodo.

Na površinah, s katerih umazanije ali madežev na opisan način ni možno odstraniti, opravimo obnovitveno barvanje, ki obsega nov dvoslojni nanos fasadne barve ali preplastitev z malto in ometom. Obvezni so ustrezni osnovni premazi.

9. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Transportni pogoji – brez posebnih omejitev. Skladiščenje v suhih prostorih, izven dosega otrok.

Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: neomejeno.

10. Druge informacije

Tehnična navodila so podana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni

rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti v primeru, če je podlaga za nanos naših izdelkov pripravljena neustrezno ali z materiali neustrezne kvalitete drugih proizvajalcev. V primeru nanosa naših izdelkov na že obstoječe podlage starih nanosov oz. na pred pripravljene podlage z materiali drugih proizvajalcev, je obvezno potrebno pred pričetkom del izdelati ustrezna testna polja oz. površine z vsemi predvidenimi nanosi JUB-ovih izdelkov, skladno s tehničnimi navodili.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TRC-030/24-pek, 17.06.2025