

MŰSZAKI ADATLAP 08.07.01-HUN



JUBIZOL Finish summer additive

Nyári adalék vakolatok kötésének meghosszabbítására

1. Leírás, alkalmazás

A JUBIZOL Finish summer additive adalékanyag meghosszabbítja a vakolat kikeményedési idejét. Hozzáadható minden fehér vagy színezett akril és szilikon diszperziós vakolathoz. A hozzáadott adalékkal az összes felsorolt vakolat (melyeket az ide tartozó táblázat sorol fel) nyitott ideje megközelítőleg megduplázódik, a befejező réteg felhordási körülményeitől függően. A további védelem érdekében javasolt továbbá árnyékoló háló használata a felhordás és a száradás során, mivel ez tovább csökkenti a kedvezőtlen időjárási viszonyok (közvetlen napfény, szél vagy alacsony páratartalom) hatásait.

Az adalékanyag használata szeles időben és 25-35 °C közötti hőmérsékleten javasolt. Az adalékanyag használatakor a relatív páratartalom nem haladhatja meg az 50%-ot. Alacsony hőmérsékleten és magas relatív páratartalom mellett a JUBIZOL Finish summer additive használata nem javasolt, mivel az adalékanyag hozzáadása nagymértékben megnöveli a vakolat kötési idejét.

A vakolatok nyitott idejét meghosszabbító adalék nem befolyásolja a vakolat színárnyalatát.

Az egyes konkrét felhasználási esetekre vonatkozó részleteket az alábbi táblázat ismerteti:

		JUBIZOL Acryl finish S JUBIZOL Acryl finish T JUBIZOL Acryl finish XS JUBIZOL Acryl finish XT JUBIZOL Unixil finish S JUBIZOL Silicone finish S JUBIZOL Silicone finish T JUBIZOL Silicone finish XS JUBIZOL Trend finish S JUBIZOL Trend finish T JUBIZOL Nano finish S JUBIZOL Finish S		EPS EPS EPS EPS EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW
--	--	--	--	--

2. Színárnyalatok

- Színtelen

3. Műszaki adatok

Kiszerezés	2 l
Sűrűség	~0,98 kg/dm ³
Átlagos anyagszükséglet	~1,25 l

4. Felhordási körülmények

A levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +25°C-nál alacsonyabb és ne legyen +35°C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma ne legyen több 50 %-nál. A homlokzatfelületeket a napsütéstől, szélről és a csapadéktól takarással védjük, de a védelem ellenére eső, köd vagy erős szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk.

5. A habarcskeverék előkészítése a felhordáshoz

A JUBIZOL Finish summer additive (1 vödör – 2L) használat előtt mindenképp adjuk hozzá 1 teli vödör vakolathoz (1 műanyag vödör adalékanyag – 25 kg dekorációs vakolathoz). Az adalékanyag mindig a már színre kevert vakolathoz kerüljön hozzáadásra. A felhasználás előtt elektromos keverővel alaposan keverjük össze. Mindenképp ellenőrizzük a színárnyalatot, ezután equalizáljuk a habarcskeveréket, hogy kiküszöböljük a kannák közötti legapróbb – szabad szemmel szinte láthatatlan – különbségeket. Először egy megfelelően nagyméretű edényben alaposan keverjük össze négy kanna tartalmát. Amikor az így elkészített keverék egynegyedét felhasználtuk, akkor a következő kanna tartalmát öntsük bele az equalizáló edénybe és ismét alaposan keverjük össze a többi habarcskeveréssel, stb. Az adalékanyaggal előkészített keveréket mindig a teljes homlokzati felületre hordjuk fel, a teljes felület egyszerre készüljön el. Az anyag, a vakolat lejárati idejéhez igazodva használható fel.

A frissen megmunkált felületek csapadékkal (réteg kimosódása) szembeni ellenállósága normál körülmények között (T= +25 °C, levegő rel. páratart. = 50 %) legkésőbb 24 óra elteltével alakul ki.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel, a megszáradt foltokat nem lehet eltávolítani.

6. Munkavédelem, hulladékkezelés, eszközök tisztítása

A termék öntése és kezelése közben védőszemüveg használata javasolt. Tartsuk be az építőipari és festő-mázoló munkálatok általános biztonsági utasításait és előírásait, valamint a termék biztonsági adatlapjában szereplő utasításokon felül vegye figyelembe a következő figyelmeztetéseket!:

Tartalmaz: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1), 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on, metilizotiazolinon. Allergiás reakciót válthat ki.

A fel nem használt adalékanyagot a 08 01 11 alá nem tartozó festék- és lakkhulladék kommunális hulladékgyűjtő központjába adjuk át. Kisebb mennyiségben, a háztartási hulladékkal együtt is ártalmatlanítható.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 18 hónap.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha

termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

A színárnyalat eltérhet a színkártyán levőtől vagy a mintától, a ΔE_{2000} együttes színbeli különbség a JUB FAVOURITE FEELINGS színkártya árnyalatai esetén – az ISO 7724/1-3 és a CIE DE2000 matematikai modell alapján - maximum 2,5 lehet. Ellenőrzéskor a tesztfelületre felvitt, megszáradt vakolat és az ellenőrzés tárgyát képező árnyalat TRC JUB d.o.o.-nál őrzött standardja a mérvadó. A többi minta vagy színkártya alapján készített vakolat a JUB-nál rendelkezésre álló bázisok és színezőpaszták legjobban hasonlító változata, ezért ebben az esetben a kívánt árnyalattól való együttes színbeli eltérés az előbbieken feltüntetett garantált értéknél nagyobb is lehet. A nem megfelelő munkakörülmények közötti munkavégzés, a műszaki adatlap utasításaitól eltérő elkészítés, az egalizációs szabályok figyelmen kívül hagyása, a nem megfelelően előkészített, túlságosan nedvszívó vagy túl alacsony nedvszívó képességű, többé-kevésbé érdes, nedves, vagy nem elég száraz felületre való felhordás nem képezheti reklamáció tárgyát.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC-050/16-pek, 2025.06.27