

MŰSZAKI ADATLAP 04.01.12-HUN



DECOR Smooth relief

Univerzális dekorációs glett anyag

1. Leírás, alkalmazás

A DECOR Smooth relief egy diszperziós kiegyenlítő anyag, amely felületek finom simítására szolgál különféle dekorációs technikák alkalmazása előtt, valamint sablonokkal történő dekorációs technikák kivitelezésére is alkalmas. Magas tixotrópiájának köszönhetően az anyagkeverék alkalmas horpadások, repedések kiegyenlítésére, valamint egyéb, akár 8 mm mély hibák vagy sérülések javítására is. A simított felület szürkésfehér színű, és bármilyen diszperziós falfestékkel átfesthető. A termék kiválóan megtapad mész-, hagyományos finom mész-cement és cementvakolatokhoz továbbá gipszkarton felületekhez, valamint vakolatlan betonfelületek, szálastecement lapok, farostlemezek stb. simítására is alkalmas. A már festett felületekre is felhordható, de csak abban az esetben, ha a felület szilárd, a bevonatok tapadása megfelelő és nem érzékenyek a nedvességre.

2. Színárnyalatok

Kiszerezés	8 kg	
Sűrűség	~1,62 kg/dm ³	
Rétegvastagság	< 8 mm	
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	~12 h
Átlagos anyagszükséglet	1,2 kg/m ² /mm	
Páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	μ együttható	< 40
	Sd érték (d = 3 mm)	0,12 m 1. osztály (Magas páraáteresztő képesség)
Tapadás hagyományos mészcementhez (EN 4624)	> 0,45 MPa	

3. Műszaki adatok

A festés csak megfelelő körülmények között vagy megfelelő mikroklimatikus körülmények között lehetséges: a levegő és a falfelület hőmérséklete $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ között legyen, a relatív páratartalom pedig ne haladja meg a 80% -ot.

A helyiségben a munkák során mindig biztosítsunk megfelelő szellőzést.

4. Felhordási körülmények

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta, gyengén tapadó részekről, portól, vízben könnyen oldódó sóktól, zsíros foltoktól és egyéb szennyeződésektől mentes. A port és egyéb nem tapadó szennyeződéseket leporszívózzuk, vagy bevakoljuk, a nem lebomlott olajmaradványokat pedig forró víz-vagy gőzsugárral lemossuk. A festett felületekről távolítsunk el a vízben oldható festékrétegeket, valamint olajfestékekkel festett, lakkozott vagy zománcfestékekkel bevont részeket. A falpenésszel fertőzött felületeket a kiegyenlítő anyag felhordása előtt mindenképp fertőtlenítsük. Az újonnan felhordott vakolatokat a felhordott rétegvastagság cm-enként legalább 7-10 napig szárítjuk a dekorációs vakolat felhordását megelőzően, új betonfelületek esetén pedig a dekorációs vakolat felhordása csak a betonozást követően legalább egy hónap elteltével lehetséges (a felületek feltüntetett száradási ideje normál körülmények esetén érvényes: $T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, levegő rel. páratart. = 65 %).

A kiegyenlítő anyag felhordása előtt alapozó bevonat felhordása ajánlott, erősen nedvszívó és egyéb módon problémás alapfelületek esetén kötelező. A kiegyenlítő anyag felhordása előtt mindig használjunk alapozót. Erre a célra a hígított AKRIL Emulzió használatát javasoljuk. Normál körülmények között ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, relatív páratartalom = 65%), a kiegyenlítő anyag felhordása az alapozó felhordása után 6 óra elteltével kezdhető meg.

Az alapozókkal kapcsolatos műszaki információkért kérjük olvassa el azok műszaki adatlapját.

5. A felület előkészítése

Használat előtt csak alaposan keverjük át a DECOR Smooth relief-et elektromos keverőgép segítségével, víz hozzáadása nélkül.

6. A festék előkészítése

Sík kiegyenlítés esetén a masszát két rétegben kell felvinni, ahol az egyes rétegek vastagsága nem haladhatja meg az 1-1,5 mm-t, és a kétrétegű felhordás teljes vastagsága nem haladhatja meg a 4 mm-t. A massa használható 8 mm-nél nem mélyebb horpadások vagy egyéb sérülések kitöltésére is. A massa kézzel - rozsdamentes simítóval - és mechanikusan - szórással is felhordható. Szórásos felhordáshoz a legmegfelelőbb "levegőmentes" adalékanyagokat bar üzemi nyomással és 0,035 átmérőjű szórófejjel kell meghatározni a csavaros és dugattyús adalékanyagokkal történő szórás optimális paramétereinek tesztelésével, figyelembe véve a gyártók utasításait. A felesleges massa eltávolításához rozsdamentes acél simítót kell használni, amellyel megpróbáljuk a felületet a lehető legjobban elsimítani, nagyobb felületek simítására széles simítót ajánlunk.

Sablonokkal történő díszítőtechnikák létrehozásakor javasoljuk egy erre a célra szolgáló sablon használatát, amelyet egy előzőleg lesimított és megtisztított felületre helyezünk, és megfelelően rögzítünk, hogy a massa felvitele közben ne mozdulhasson el. Vigyük fel a masszát a kivágott területekre, és simítsuk el amennyire csak lehet, majd óvatosan távolítsuk el a sablont az alapról, ügyelve arra, hogy ne sértsük meg a felvitt területeket. A sablon eltávolítása után várjuk meg, amíg a massa megszárad.

7. A festék felhordása

Tárolás és szállítás $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.

8. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően

készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS-036/24-čad, 2025.06.30

9. Egyéb információk