

MŰSZAKI ADATLAP 04.01.05-HUN



DECOR Marmorin shine

Védőviasz

1. Leírás, alkalmazás

A DECOR Marmorin shine ipari viaszok vizes diszperzióján alapuló készítmény a DECOR Marmorin dekorációs (akril) glettel megmunkált falfelületek védelmére.

A felületek DECOR Marmorin shine-nal történő kezelése fokozza a felületek fényességét és víztaszító-képességét, karbantartásuk és tisztításuk könnyebbé és hatékonyabbá válik.

2. Műszaki adatok

Kiszerelés	0.65 l
Sűrűség	~0,995 kg/dm ³
Illékony szerves anyag tartalom (VOC)	19 g/l
EU VOC követelmény – kategória	A/g<30
Hígíthatóság vízzel	0 %
Hígítási víz mennyiség	0 %
Száradási idő	Tapintásra száraz
T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	További megmunkálásra alkalmas
Anyagszükséglet	~50 ml/m ²
Ajánlott rétegszám	1

3. Felhordási körülmények

A festés csak megfelelő körülmények között vagy megfelelő mikroklimatikus körülmények között lehetséges: a levegő és a falfelület hőmérséklete +5 °C és +35 °C között legyen, a relatív páratartalom pedig ne haladja meg a 80% -ot.

4. Használati útmutató

Használat előtt a flakont jól rázzuk össze.

A DECOR Marmorin shine-t a DECOR Marmorin dekorációs glett utolsó, már elsimított illetve kipolírozott rétegére hordjuk fel egy vagy két rétegben egy puha ruha vagy szivacs segítségével. Ezt követően, körkörös mozdulatokkal először egy száraz, puha ronggyal, finoman rányomva polírozzuk a felületet, majd fokozzuk a polírozás erejét, amíg megszárad, és amíg a kiválasztott dekorációs megmunkálás el nem éri a kívánt fényességet.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

5. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 24 hónap.

6. A festék előkészítése

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC- 092/18-čad, 2025.07.04