

MŰSZAKI ADATLAP 09.01.05-HUN



UNIPAS

Színező paszta ipari és POS (Point-of-Sale) színezésre az értékesítési helyen

1. Leírás, alkalmazás

Az UNIPAS gépi adagolásra, áttöltésre és átszivattyúzásra alkalmas víz alapú folyékony pigmentpaszta, amely nem tartalmaz kötőanyagot, szerves és szervetlen pigmentekkel, valamint a reológiai tulajdonságok szabályozását és a termékkel való összekeverést szolgáló adalékanyagokkal készül. A beszáradás elleni kitűnő védelemnek köszönhetően hagyományos kézi vagy automata színező állomásokon egyaránt használható, a legkisebbtől a legnagyobb kapacitással rendelkezőig, valamint az ipari színezésre alkalmas színező állomásokon is.

A kiváló minőségű pigmentek megfelelő színtartósságot és alacsony fotoaktivitást biztosítanak a színező pasztának, ezért a termék alkalmas beltéri diszperziós fal-és homlokzatfestékek, pasztaszerű dekorációs vakolatok, lazúrok, fedőfestékek fa-és fémfelületekre, valamint a JUB értékesítési programjában szereplő egyéb kültéri és beltéri használatú készítmények színezésére. Elsősorban a beltéri program termékei esetén fontos a rendkívül alacsony illékony szerves anyag tartalom, amely messze az európai VOC irányelvek (2004/42/CE) által megengedett határérték alatt van.

2. Műszaki adatok

	Sűrűség	pH	
UPS101	PW006	54,8	1,73
UPS201	PY42	51,4	1,651
UPS202	PY74	37,7	1,15
UPS203	PY184	53,9	1,873
UPS204	PY154	31	1,126
UPS302	PR101	49,8	1,692
UPS303	PR101	44	1,621

UPS305	PR122	30,6	1,089
UPS306	PR112	25	1,104
UPS310	PR168	29	1,25
UPS401	PB15:3	29	1,099
UPS402	PB28	37	1,714
UPS501	PG17	49,8	1,68
UPS502	PG7	26,5	1,172
UPS601	PBk11	48,9	1,635
UPS602	PBk7	6	1,03
UPSC01	PBr29	47	1,563

3. Használati útmutató

Mielőtt a flakon tartalmát beleöntjük a színkeverő gép tartályába, alaposan rázzuk össze, legjobb, ha 30 másodpercre a rázógépre tesszük. A fel nem használt színező pasztát az eredeti, jól lezárt csomagolásban őrizzük meg a tartály következő feltöltéséig.

Bármilyen egyéb módon történő felhasználás előtt kérjen tanácsot a gyártó műszaki szolgálatától.

4. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, **FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!**

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 18 hónap

5. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC-021/23-vol, 2025.07.04