

MŰSZAKI ADATLAP 04.01.17-HUN



DECOR Desert

Sivatagi homok hatású dekorációs festék

1. Leírás, alkalmazás

A DECOR Desert polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló kiváló fedőképességű, környezetbarát beltéri dekorációs falfesték. Főleg lakóépületek, protokolláris célú és irodaépületek, galériák és egyéb kiállítótermek, kongresszusoknak, reklámtevékenységeknek és hasonló rendezvényeknek otthont adó helyiségek, valamint egyéb bemutató termek, stb. fal- és mennyezeti felületek dekorációjára, ahol tetszetős és modern durva/finom és csillogó/plasztikus megjelenést szeretnénk elérni.

Megfelelő felületet képeznek a jól tapadó, valamint nem túl könnyen és gyorsan oldódó régi diszperziós bevonatok; első festéskor pedig a finomvakolatok, kiegyenlítő anyagokkal simított felületek, rusztikus papírtapéták, rusztikus üvegszálás tapéták, valamint a gipszkarton és szálerősítésű cementlapok, forgácslapok, vakolatlan beton, stb.

A filmréteg a nedves dörzsöléssel szemben ellenálló, így a nem túlságosan rátapadt szennyeződést általános háztartási tisztítószeroldatba mártott ruhával eltávolíthatjuk a festett felületekről.

2. Színárnyalatok

- Gold – arany (8003-as színárnyalat)
- Silver – ezüst (8002-es színárnyalat)
- Pearl – gyöngyház (8001-es színárnyalat)
- Black – fekete (8004-es színárnyalat)
- JUB Favourite Feelings színekártyák egyes D – F betűvel jelölt színeiben is elérhető (a JUMIX színkeverő állomásokon és értékesítési helyeken)

MEGJEGYZÉS: A színkeveréshez a Silver (gyöngy) színárnyalatot használjuk.
A különböző árnyalatú festékeket tetszés szerinti arányban keverhetjük egymással!

3. Műszaki adatok

Kiszerezés	0.65 l, 2 l
------------	-------------

Sűrűség			~1,3 kg/dm³
Illékony szerves anyag tartalom (VOC)			1 g/l
EU VOC követelmény – kategória			A/I<200
Hígítási víz mennyiség			0 %
Vízzel hígítás szárazanyag-tartalomban			0 %
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %		Tapintásra száraz	~3 h
		További megmunkálásra alkalmas	~4-6 h
Anyagszükséglet			~110 g/m²
Javasolt rétegszám			1
A megszáradt filmréteg tulajdonságai	EN 13300 szerinti besorolás	Nedves dörzsöléssel szembeni ellenállóság	20,18 Ellenálló, 3. osztály
	Páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	Sd érték (d = 100 um)	>0,369 m

4. Felhordási körülmények

A festés csak megfelelő körülmények között vagy megfelelő mikroklimatikus körülmények között lehetséges: a levegő és a falfelület hőmérséklete +5 °C és +30 °C között legyen, a relatív páratartalom pedig ne haladja meg a 80% -ot.

5. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta – gyengén tapadó részekről, portól, olaj- és zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes.

Az újonnan felhordott vakolatokat és kiegyenlítő anyagokat normál körülmények között (T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65%) vastagság-milliméterenként legalább 1 napig hagyjuk száradni, illetve érni, betonfelületek esetén pedig a száradási idő legalább egy hónap. A festett felületekről eltávolítjuk a vízben könnyen és gyorsan oldódó festékrétegeket és olajfesték bevonatokat, lakkokat, zománcfestékeket. A falpenésszel fertőződött felületeket a festést megelőzően mindenképp fertőtlenítsük.

Az első alkalommal történő festést megelőzően alapozzuk a felületet 2 réteg JUPOL Gold (megfelelő színárnyalatú) festékkel, melyet felhordhatunk szórás útján vagy rövidszőrű hengerrel, illetve textilhengerrel (az egyes szőrszálak hossza ~10mm). Az alapozással előkészített felület legyen olyan sima amennyire lehetséges. Normál körülmények között (T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65%) az alapozó bevonat felhordását követő 6 óra elteltével kezdhetjük el festést a DECOR Desert-tel.

Az alapozáshoz az alábbi színárnyaltú JUPOL Gold-ot javasoljuk:

- Gold (arany) – 740C
- Silver (ezüst) – 020F
- Pearl (gyöngyház) – 050F
- Black (fekete) – 010A
- JUB Favourite Feelings színekártyák egyes C – E betűvel jelölt színeiben is elérhető (a JUMIX színkeverő állomásokon és értékesítési helyeken)

FIGYELEM!: Színezett termék esetén az alapozáshoz használjon a DECOR Desert színénél sötétebb árnyalatú JUPOL Gold-ot, pl.:

JUPOL Gold: A B C D E

DECOR Desert: B C D E F

6. A festék előkészítése

Használat előtt a festéket csupán alaposan átkeverjük.

A zárófelület (pontosabban: minden olyan felület, amelyet ugyanazzal a színárnyalattal festünk) átfestéséhez szükséges festéket egy megfelelően nagyméretű edényben kiegyenlítjük. Az olyan nagy felületek esetén, amikor ezzel a módszerrel technikailag nem megoldható az egy réteghez szükséges festékmennyiség, a kiegyenlítésre használt edényben először összekeverünk legalább három kannányi festéket. Amikor az így elkészített festék egyharmadát elhasználjuk, egy újabb festéket öntünk az edénybe, és jól összekeverjük a többivel stb.

A festék bármilyen „javítása” (színezőanyagok hozzáadása, hígítás, stb.) festés közben tilos. Az egyes felületek lefestéséhez szükséges festékmennyiséget a felületek mérete és az átlagos anyagszükséglet alapján számítjuk ki, ill. becsüljük meg, speciális esetben pedig egy megfelelő nagyságú tesztfelületen történő mérésel határozzuk meg az anyagszükségletet.

7. A festék felhordása

Hordja fel a festéket ecsettel a már előkészített felületre, ügyelve arra, hogy a felületet teljesen befedjük. Az felhordás bármilyen irányban történhet. A végső megjelenés elérése érdekében néhány perccel a felvitel után használjon széles dekorkefét a felület simítására (nedves felület) és az elképzelt szerkezet kialakítására. A látvány szerkezeti megjelenése kétféleképpen alakítható ki:

- Vonalstrukturálás - simítás széles dekorkefével egy irányba
- Körkörös strukturálás - simítás széles dekorkefével körkörös mozdulatokkal

A kívánt megjelenés elérésekor ismét használjunk egy széles dekorkefét, de nagyon enyhén, óvatos mozdulatokkal a strukturált felületen esetlegesen lévő ecsetnyomok eltüntetésére, a felület kisimítására. A hangsúlyosabb szerkezeti megjelenés érdekében ismételje meg a felhordást a korábbiak szerint.

A szerszámokat közvetlenül használat után alaposan tisztítsa meg víz segítségével.

8. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 24 hónap.

9. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

A színárnyalat eltérhet a színkártyán levőtől vagy a mintától, továbbá nagyban függ az felhordási technikától. Ellenőrzéskor a tesztfelületre felvitt, megszáradt festék és az ellenőrzés tárgyát képező árnyalat TRC JUB d.o.o.-nál őrzött standardja a mérvadó. A árnyalat standardtól való eltérésének kiértékelése vizuálisan történik, összehasonlítva a megerősített színszabvánnyal, D65 (CIE szabvány) fényviszonyok között. A nem megfelelő munkakörülmények közötti munkavégzés, a festék műszaki adatlap utasításaitól eltérő elkészítése, a kiegyenlítés szabályainak figyelmen kívül hagyása, a nem megfelelően előkészített, túlságosan nedvszívó vagy túl alacsony nedvszívó képességű, jobban vagy kevésbé érdes, nedves, vagy nem elég száraz felületre való felhordás miatti színárnyalatbeli eltérés nem képezheti reklamáció tárgyát.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 008/25-čad, 2025.07.04