

## MŰSZAKI ADATLAP 04.01.20-HUN



# DECOR Cashmere

## Bársonyos hatású dekorációs festék

### 1. Leírás, alkalmazás

A DECOR Cashmere egy mérgező anyagokat nem tartalmazó, sárgulásra nem hajlamos dekorációs festék. Jó páraáteresztő, valamint gombákkal és baktériumokkal szembeni nagy ellenálló képességgel rendelkezik, felhordás közben kellemes illatot hagy maga után. Bársonyos, finom bevonatának köszönhetően a DECOR Cashmere kiváló vendéglátó és egyéb nyilvános létesítmények (szállodák, éttermek, üzletek stb.), továbbá magánházak előkelő környezetében történő alkalmazásra is. A termék a velencei stukkó vakolat eleganciáját ötvözi az ókori faltextilekre jellemző eredeti fenségességével, légysággal és bársonyos fényhatásokkal. A DECOR Cashmere kivételesen különleges végeredmények létrehozását teszi lehetővé (a hagyományos festékeknél eddig nem tapasztalt módon) dekorációs képességeinek és a festő kreativitásának kombinálásával, bármelyik típusú dekorációs technika alkalmazásakor, egy eredeti, bársonyosan fénylő hatást tud kölcsönözni, amely minden környezethez megfelelően illeszthető.

### 2. Színárnyalatok

JUMIX színkeverő rendszerrel, a DECOR Cashmere színkártya szerinti árnyalatokban színezhető.

### 3. Műszaki adatok

|                                                           |                              |      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Kiszerelés                                                | 0.65 l                       |      |
| Sűrűség                                                   | ~1,3 kg/dm <sup>3</sup>      |      |
| Vízzel hígítás szárazanyag-tartalomban                    | 0 %                          |      |
| Hígítási víz mennyiség                                    | 0 %                          |      |
| Száradási idő<br>T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 % | Tapintásra száraz            | ~2 h |
|                                                           | Teljesen száraz              | 24 h |
| Anyagszükséglet                                           | ~220 - 250 ml/m <sup>2</sup> |      |
| Javasolt rétegszám                                        | 2                            |      |

|                                      |                                      |                                           |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| A megszáradt filmréteg tulajdonságai | EN 13300 szerinti besorolás          | Nedves dörzsöléssel szembeni ellenállóság | Ellenálló, 2. osztály |
|                                      | Páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2 | Sd érték (d = 100 um)                     |                       |

#### 4. Felhordási körülmények

A festés csak megfelelő körülmények között vagy megfelelő mikroklimatikus körülmények között lehetséges: a levegő és a falfelület hőmérséklete +5 °C és +35 °C között legyen, a relatív páratartalom pedig ne haladja meg a 80% -ot.

#### 5. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta – gyengén tapadó részekről, portól, olaj- és zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes.

Ha vannak felületi egyenetlenségek, az alapfelületet simítsuk tovább a felületnek megfelelő minőségű kiegyenlítő anyaggal, míg el nem érjük a kívánt simaságot.

Az újonnan felhordott vakolatokat és kiegyenlítő anyagokat normál körülmények között (T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65%) vastagság-milliméterenként legalább 1 napig hagyjuk száradni, illetve érni, betonfelületek esetén pedig a száradási idő legalább egy hónap. A festett felületekről eltávolítjuk a vízben könnyen és gyorsan oldódó festékrétegeket és olajfesték bevonatokat, lakkokat, zománcfestékeket. A falpenésszel fertőződött felületeket a festést megelőzően mindenképp fertőtlenítsük.

#### 6. A festék előkészítése

Használat előtt a DECOR Cashmere-t csupán alaposan átkeverjük kézi erővel.

#### 7. A festék felhordásának technikája

DECOR Cashmere – DECOR Charm technika

Alapfelület előkészítése: A DECOR Primer smooth alapozót hengerrel, ecsettel vagy airless szórógéppel hordjuk fel. Hagyja száradni 4-5 órát. Dekorációs technika kivitelezése: A DECOR Cashmere-t a JUMIX színkeverő állomásokon a kívánt színárnyalatra kikevertetjük. Műanyag simítóval a dekorációs technika szerint tetszőlegesen, minden irányban húzva hordjuk fel a festékanyagot. Hagyjuk 6-8 órát száradni. Alkalmazzuk újra ugyanazt a dekorációs technikát, mint az első réteg felhordásakor. Amikor az anyag elkezdett megtapadni a felülethez, simítsuk el a simítóval (nyolcasokat leírva).

DECOR Cashmere – DECOR Moonlight technika

Alapfelület előkészítése: A DECOR Primer smooth alapozót hengerrel, ecsettel vagy airless szórógéppel hordjuk fel. Hagyja száradni 4-5 órát. Dekorációs technika kivitelezése: A DECOR Cashmere-t a JUMIX színkeverő állomásokon a kívánt színárnyalatra kikevertetjük. Műanyag simítóval a dekorációs technika szerint tetszőlegesen, minden irányba húzva hordjuk fel a festékanyagot. Hagyjuk 6-8 órát száradni. Hordjuk fel a második réteg DECOR Cashmere-t egy műanyag simítóval. A dekorfestéket tetszőleges irányokba hordjuk fel a már megszáradt első rétegre. Amikor a bevonat elkezdett megtapadni a felülethez, simítsuk el a simítóval.

A szerszámokat használat után azonnal alaposan tisztítsuk meg vízzel.

#### 8. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 24 hónap.

#### 9. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a

termék felhasználásával optimális eredményt érünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

A színárnyalat eltérhet a színkártyán levőtől vagy a mintától, a  $\Delta E_{2000}$  együttes színbeli különbség – az ISO 7724/1-3 és a CIE DE2000 matematikai modell alapján – a JUB színkártya árnyalatai esetén maximum 1,5. Ellenőrzéskor a tesztfelületre felvitt, megszáradt festék és az ellenőrzés tárgyát képező árnyalat TRC JUB d.o.o.-nál őrzött standardja a mérvadó. A többi színkártya alapján készített festék a JUB-nál rendelkezésre álló bázisok és színező paszták legjobban hasonlító változata, ezért ebben az esetben a kívánt árnyalattól való együttes színbeli eltérés az előbbieken feltüntetett garantált értéknél nagyobb is lehet. A nem megfelelő munkakörülmények közötti munkavégzés, a festék műszaki adatlap utasításaitól eltérő elkészítése, a kiegyenlítés szabályainak figyelmen kívül hagyása, a nem megfelelően előkészített, túlságosan nedvszívó vagy túl alacsony nedvszívó képességű, jobban vagy kevésbé érdes, nedves, vagy nem elég száraz felületre való felhordás miatti színárnyalatbeli eltérés nem képezheti reklamáció tárgyát.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: R-SRB /ver.2, 2025.07.04