

MŰSZAKI ADATLAP 04.01.21-HUN



DECOR Delight

Színváltó hatású dekorációs festék

1. Leírás, alkalmazás

A DECOR Delight egy kifinomult, ragyogó és elbűvölő hatást keltő dekorációs bevonat beltéri falfelületekhez. A különleges gyöngyházhatású festék, felhordása rendkívül egyszerű és jó páraáteresztő tulajdonsággal rendelkezik. Egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően a DECOR Delight nagyon elegáns környezetben, klasszikus vagy neoklasszikus stílusban készült modern életterek, nyilvános helyiségek és magánlakások dekorációjához javasolt. A megszáradt felület nem gyúlékony, és a felhordást követően három héttel mosható.

2. Színárnyalatok

A termék elérhető két alapszínben:
DECOR Delight light silver (világos ezüst)
DECOR Delight dark gold (sötét arany)

Mindkét alapszín színre keverhető a JUMIX színkeverő rendszerrel. Ügyeljünk rá, hogy NEM SZABAD a festéket keverőszárral átkeverni, hanem minden esetben csak kézi keveréshez folyamodjunk a pigmentek épségének megőrzése érdekében (a festékben lévő festékgyöngyök esetleges felrepedése miatt).

3. Műszaki adatok

Kiszerelés	0.65 l	
Sűrűség	~1,02 kg/dm ³	
Vízzel hígítás szárazanyag-tartalomban	0 %	
Hígítási víz mennyiség	0 %	
Száradási idő	Tapintásra száraz	~4-5 h
T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	Teljesen száraz	36 h
Anyagszükséglet	~100 - 110 ml/m ²	

javasolt rétegszám	2		
A megszáradt filmréteg tulajdonságai	EN 13300 szerinti besorolás	Nedves dörzsöléssel szembeni ellenállóság	Ellenálló, 2. osztály
	Páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	Sd érték (d = 100 um)	

4. Felhordási körülmények

A festés csak megfelelő körülmények között vagy megfelelő mikroklimatikus körülmények között lehetséges: a levegő és a falfelület hőmérséklete +5 °C és +30 °C között legyen, a relatív páratartalom pedig ne haladja meg a 80% -ot.

5. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta – gyengén tapadó részekről, portól, olaj- és zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes.

Ha vannak felületi egyenetlenségek, az alapfelületet simítsuk tovább a felületnek megfelelő minőségű kiegyenlítő anyaggal, míg el nem ériük a kívánt simaságot.

Az újonnan felhordott vakolatokat és kiegyenlítő anyagokat normál körülmények között (T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65%) vastagság-milliméterenként legalább 1 napig hagyjuk száradni, illetve érni, betonfelületek esetén pedig a száradási idő legalább egy hónap. A festett felületekről eltávolítjuk a vízben könnyen és gyorsan oldódó festékrétegeket és olajfesték bevonatokat, lakkokat, zománcfestékeket. A falpenésszel fertőződött felületeket a festést megelőzően mindenképp fertőtlenítsük.

6. A festék előkészítése

A DECOR Delight-t használat előtt kevertessük ki a kívánt színárnyalatban, majd csupán kézi erővel óvatosan átkeverjük.

7. A festék felhordásának technikája

A DECOR Delight felhordása előtt DECOR Primer fine quartz-zal alapozzuk elő a felületet. A DECOR Delight light silver alkalmazása esetén nem szükséges az alapozót színre kevertetnünk, felhordhatjuk azt az alap (fehér) színárnyalatában. A DECOR Delight dark gold alkalmazása esetén szükséges a DECOR Primer fine quartz alapozót színre kevertetnünk szürke színárnyalatra (DELIGHT500Z). Az alapozót hengerrel vagy ecsettel hordjuk fel, a dekor technika megkezdése előtt 4-5 órával, hogy legyen elegendő ideje megszáradni.

Dekorációs technika kivitelezése: A kívánt színárnyalatra kikevert majd a felhordás megkezdése előtt kézzel átkevert DECOR Delight-t (keverőgépben vagy keverőszárral semmiképpen sem szabad megkeverni az esetleges anyagkárosodás miatt) ecsettel, átlós mozdulatokkal hordjuk fel a felületre. Várjunk 15-20 percet, vagy ameddig szükséges, hogy az anyag elkezdjen megtapadni a felületen. Ezután műanyag simító segítségével simítsuk el a festékanyagot, ezzel a felületen lévő festékgyöngyök „megrepednek” és kipukkannak, aminek eredményeül a dekorációs technika végső megjelenését fogjuk megkapni.

A szerszámokat használat után azonnal alaposan tisztítsuk meg vízzel.

8. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 24 hónap.

9. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból

vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártótól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

A színárnyalat eltérhet a színkártyán levőtől vagy a mintától, a ΔE_{2000} együttes színbeli különbség – az ISO 7724/1-3 és a CIE DE2000 matematikai modell alapján – a JUB színkártya árnyalatai esetén maximum 1,5. Ellenőrzéskor a tesztfelületre felvitt, megszáradt festék és az ellenőrzés tárgyát képező árnyalat TRC JUB d.o.o.-nál őrzött standardja a mérvadó. A többi színkártya alapján készített festék a JUB-nál rendelkezésre álló bázisok és színező paszták legjobban hasonlító változata, ezért ebben az esetben a kívánt árnyalattól való együttes színbeli eltérés az előbbieken feltüntetett garantált értéknél nagyobb is lehet. A nem megfelelő munkakörülmények közötti munkavégzés, a festék műszaki adatlap utasításaitól eltérő elkészítése, a kiegyenlítés szabályainak figyelmen kívül hagyása, a nem megfelelően előkészített, túlságosan nedvszívó vagy túl alacsony nedvszívó képességű, jobban vagy kevésbé érdes, nedves, vagy nem elég száraz felületre való felhordás miatti színárnyalatbeli eltérés nem képezheti reklamáció tárgyát.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: R-SRB /ver.2, 2025.07.04