

MŰSZAKI ADATLAP 28.01.03-HUN



SIGILL Acryl Express 590

Gyorsan száradó akril tömítőanyag

1. Leírás, alkalmazás

A SIGILL Acryl Express 590 egy vízbázisú akril tömítőanyag, kifejezetten dekorátorok számára. 15 perc után átfesthető. Nagyon hasznos festési és befejező munkákhoz a falazaton lévő repedések, rések és lyukak lezárására.

2. Tanúsítványok

Tanúsítványok és teszt megfelelések:
EN 15651 - 1: F típus - beltér (INT) - kültér (EXT)
EMICODE EC 1 PLUS

3. Műszaki adatok

Kiszerelés	300 ml
Színárnyalat	Fehér (white)
Sűrűség	~ 1,6 - 1,63 g/cm ³
Megfolyásállóság (formatartás) (ISO 7390)	< 1 mm
Keményység (Shore A) (DIN 53505)	~ 20
Bőrképződési idő (23°C, 50% Rel. páratart.)	< 10 min
Térfogatvesztés	~ 23 %

Szakadási nyúlás	250 %
Hézagmozgási képesség (ASTM C920)	~ 15 %
Hőállóság	-20 °C-tól +80 °C-ig °C
Felhordási hőmérséklet	+5 °C-tól +40 °C-ig °C
Keményedési tartály térfogata [mm/24h] (NPT 07-es metódus) (23°C, 50% Rel. páratart.)	2 mm

4. Felhordási körülmények

A felhordás csak megfelelő időjárási körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezzük: a felület és a levegő hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +40 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

5. Alkalmazási területek

Alkalmas ajtókeretek, ablakok, gipszkarton és fal elemek illesztésére. Bel- és kültéri felhasználásra egyaránt. Jól megtapad a legtöbb építőanyagon: cement, tégl, gipszkarton, fa, vakolat, beton. Jó tapadás jellemzi továbbá festett fémeken, alumíniumon, műanyagokon (kivéve PE, PP, PTFE) porózus anyaggal párosítva. Alkalmas mérsékelt mozgású hézagokhoz is, kül- és beltéren, továbbá vízszintes vagy függőleges felületeken egyaránt. Ne alkalmazzuk olyan helyeken, ahol pangó (álló) víz lehetséges.

6. Tulajdonságok

- Repedések/karcolási nyomok gyors kijavítása
- Kiváló tapadás porózus felületekhez is
- Gyors száradás
- Azonnal átfesthető
- Kül- és beltéri felhasználásra egyaránt

7. A termék felhordása

A maximális tapadási teljesítmény elérése érdekében a felületről távolítsuk el a könnyen elváló, morzsolódó részeket, és nedvesítsük meg a felületeket, főként a nagyon porózus típusúakat (pl. gipszkarton), hogy megakadályozhassuk az esetlegesen túl gyors kikeményedést, mely repedezést és/vagy leválást okozhat. Simításhoz és tisztításhoz használjunk vizet.

KÖZVETLEN VÍZZEL VALÓ ÉRINTKEZÉSRE NEM ALKALMAS!

Védjük a felhordott anyagot a vízpermettől, amíg a filmréteg kialakul és eléri teljes ellenállóképességét. Ez általában körülbelül 12 órát vesz igénybe.

8. Egyéni védőeszközök, biztonsági intézkedések és eszközök tisztítása

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

A termék megszilárdulása után csak mechanikus úton távolítható el.

Kerüljük el a bőrrel való érintkezést latex, gumi vagy polietilén kesztyű használatával. Ha bőrrel érintkezik, azonnal távolítsuk el, majd mossuk le szappan és víz segítségével.

9. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 24 hónap.

Tároláskor és szállításkor tartsuk távol nedvességtől/nedves helyiségektől, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.

10. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártótól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 055/24-čad, 2025.07.04