

MŰSZAKI ADATLAP 28.05.03-HUN



SIGILL PU Foam Construction 980

Építőipari ragasztóhab

1. Leírás, alkalmazás

A SIGILL PU Foam Construction 980 egy komponensű poliuretán hab, szigetelőlemezek ragasztására és tömítésére. A környezeti és építőanyag-nedvesség hatására polimerizálódik.

2. Tanúsítványok

Tanúsítványok és teszt megfelelések:

EOTA TR046 - Vizsgálati módszerek THR-ek (ETICS) purhab ragasztóira

Tűzállóság: B2 osztály (DIN 4102)

3. Műszaki adatok

Kiszerelés	800 ml
Színárnyalat	Homárszín (lobster)
Halmazállapot és megjelenés	Táguló hab
	Poliuretán
	Nedvesség hatására térhálósodó
	~5
	~40

1,2
>1
~0,12
>2,6
>0,047
>0,43
~0,034
-5 °C-tól +35 °C-ig
-40 °C-tól +90 °C-ig

4. Felhordási körülmények

A felhordás csak megfelelő időjárási körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezzük: a felület és a levegő hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +40 °C-nál magasabb.

5. Alkalmazási területek

Alkalmas szigetelőlapok (EPS/XPS) gyors és erős ragasztására olyan építőipari alapfelületekre, mint a gipszkarton, beton, vakolat és egyéb gyakoribb építőanyagok. Az összeszerelési mód könnyített épület szerkezetet biztosít, párosítva a gyors és kényelmes kivitelezéssel. Nem tapad PP, PE, TEFLON és szilikon felületekhez. A kikeményedett hab érzékeny az UV sugárzásra és a közvetlen napfényre, ezért mindig lássuk el védelemmel.

6. Tulajdonságok

- Kiváló minőségű professzionális poliuretán hab (purhab)
- Hőszigetelő lemezek homlokzathoz és alapozáshoz történő rögzítéséhez
- Alacsony táguulás
- Csökkenti a hőhidak hatását
- Magas nyomószilárdság és nyíróerő-ellenállás
- Belsőépítészeti panelek rögzítéséhez
- Építőelemek ragasztásához
- Átfesthető

7. A termék felhordása

Rázzuk fel a flakont jól használat előtt. Az alaposan megtisztított és zsírtalanított felületeket nedvesíthetjük felhordás előtt, a tapadás és a habképződés javítása érdekében. Az optimális eredmény eléréséhez 20 °C körüli hőmérsékleten dolgozzunk.

Csavarjuk fel a mellékelt kanült (kifújó csövet), majd kezdjük meg a hab felhordását, úgy, hogy a flakont fejjel lefelé tartjuk és közben nyomjuk a szelepet. Ügyeljünk a megfelelő adagolásra, mivel a hab térfogata megduplázódik. Jövőbeni használat érdekében a flakont állítsuk vissza függőleges helyzetbe, és egy pillanatra nyomjunk ki habot, majd ezután tisztítsuk meg a szelepet SIGILL PU Foam Dissolver-rel.

8. Egyéni védőeszközök, biztonsági intézkedések és eszközök tisztítása

Figyelem, ne érintse meg a habot szabadkézzel: a nem megkötött hab PU Foam Dissolver-rel eltávolítható. Ha

megszilárdult, csak mechanikus úton távolítható el.

Kerüljük a bőrfelülettel való érintkezést latex, gumi vagy polietilén kesztyű használatával.

9. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén, +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, száraz körülmények között tárolva a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.

Tároláskor és szállításkor tartsuk távol nedvességtől/nedves helyiségektől, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.

10. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártótól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 001/25-pek, 2025.07.04