

TEHNIČKI LIST 14.05.01-BS



JUBIN Lak za čamce

Bezbojni lak

1. Opis, upotreba

JUBIN Lak za čamce je bezbojni lak na bazi alkidnih smola namijenjen za zaštitu drveta od vode i drugih atmosferskih uticaja.

JUBIN Lak za čamce koristi se za lakiranje drveta u unutrašnjim i vanjskim prostorima: čamci, vrata, oplata, vrtni namještaj itd.

2. Nijansa

- Transparentna (bezbojna)

3. Tehnički podaci

Pakovanja	0.75 l
Gustoća	~0,92 kg/dm ³
Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)	394 g/l
Zahtjev EU VOC – kategorija	A/i<500
Razrjeđivanje razrjeđivačem - za ručni nanos	0 %
Razrjeđivanje razrjeđivačem - za špricanje	5 %
Vrijeme sušenja	Suho na dodir
T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	Primjereno za daljnju obradu
	12h
	24h
Efikasnost	10- 12 m ² /l
Preporučeni broj premaza	2-3
Viskozitet	70-100 sec
Tvrdoća (Persoz)	min 40

4. Uslovi ugradnje

Sušenje premaza je sporije pri nižim temperaturama. Premazi se ne smiju nanositi na temperaturama ispod 10°C i iznad 30°C, kao ni pod direktnim sunčevim svjetlom. U uslovima niskih temperatura i visoke relativne vlažnosti zraka (iznad 80%) ne nanositi premaze jer mogu nastati problemi s prionjivosti.

5. Priprema podloge

Podloga mora biti suha i čista, bez loše prijanjajućih čestica, prašine, masnih mrlja ili druge prljavštine. Očistite smolaste površine drveta JUBIN Nitro cleaner i ostavite da se dobro osuše. Prije nanošenja premaza izbrusite drvenu površinu brusnim papirom (120-180).

6. Priprema premaza

Viskoznost proizvoda je optimalna za nanošenje četkom ili valjkom i nije potrebno razrjeđivanje za nanošenje. Prije upotrebe premaze dobro promiješati. Za nanošenje špricanjem, ovisno o korištenoj mlaznici, ako je potrebno, razrijedite s JUBIN Cleaner do 0% volumena.

7. Ugradnja premaza

JUBIN Lak za čamce nanijeti u dva do tri sloja na prethodno izbrušenu podlogu (brusnim papirom 120 -180), uz obavezno brušenje između slojeva.

JUBIN Lak za čamce ne sadrži insekticide i fungicide. Kada štitite drvo u vanjskim uslovima, nanosite JUBIN Lasur base (impregnaciju) u jednom sloju direktno na drvo, prije nanošenja JUBIN Lak za čamce.

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Neiskorišteni proizvod zbrinite u skladu s lokalnim Zakonom o upravljanju otpadom. Nemojte odlagati s kućnim otpadom. Ne dopustite da proizvod uđe u kanalizaciju. S praznom ambalažom postupite u skladu s lokalnim Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Kontaminiranu ambalažu tretirajte kao proizvod.

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece.

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 36 mjeseci.

9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite uputstva iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Nijansa može odstupati od ton karte ili od potvrđenog uzorka prema internim standardima. Za kontrolu se koristi pravilno osušeni premaz na ispitnoj podlozi pohranjenoj u TRC JUB d.o.o.. Razlika u nijansi uzrokovana neprikladnim radnim uslovima, pripremom premaza koja nije u skladu s uputama iz tehničkog lista, nanošenjem na neprikladno pripremljenu podlogu, na mokru ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: JLC -SRB-01/25, 08.08.2025