

## TEHNIČKI LIST 14.05.04-BS



# JUBIN Lasur UV premium

## Debeloslojni lazurni premaz za drvo

### 1. Opis, upotreba

JUBIN Lasur UV premium je alkidni debeloslojni lak za drvo, za vanjsku i unutrašnju upotrebu, proizveden na bazi organskih otapala. Namijenjen je za dekorativnu zaštitu drveta na površinama izloženijim atmosferilijama kao što su krovne konstrukcije, drvene ograde, drveni vrti namještaj itd.

Osušeni film JUBIN Lasur UV premium je proziran i ističe prirodan izgled drveta.

Odlikuje se jednostavnom ugradnjom, vrlo učinkovitom, dobrom pokrivnošću.

### 2. Nijanse

• bijela 11, transparentna (bezbojna) 12, bor 13, ariš 14, bukva 15, orah 16, tikovina 17, ebanovina 22, mahagonij 23, ružino drvo 24 i hrast 93.

### 3. Tehnički podaci

|                                                      |                              |                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Pakovanja                                            |                              | 0.75 l, 2.5 l, 5 l        |
| Gustoća                                              |                              | ~0,968 kg/dm <sup>3</sup> |
| Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)        |                              | 395 g/l                   |
| Zahtjev EU VOC – kategorija                          |                              | A/e<400                   |
| Razrjeđivanje razrjeđivačem - za ručni nanos         |                              | 0 %                       |
| Razrjeđivanje razrjeđivačem - za špricanje           |                              | 0 %                       |
| Vrijeme sušenja<br>T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % | Suho na dodir                | 12h                       |
|                                                      | Primjereno za daljnju obradu | 24h                       |
| Efikasnost                                           |                              | 8- 12 m <sup>2</sup> /l   |
| Preporučeni broj premaza                             |                              | 2-3                       |
| Viskozitet                                           |                              | 50-100 sec                |

#### 4. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka ne smije biti niža od +5°C i ne viša od +30°C, a vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %. U slučaju vanjskih radova, površine tokom lakiranja i stvrđivanja sloja boje zaštititi od jakog sunca i vjetrova. Ipak, unatoč takvoj zaštiti nemojte raditi po kiši, magli ili jakom vjetru (≥30 km/h)!

#### 5. Priprema podloge

Podloga mora biti suha i čista, bez loše prijanjajućih čestica, prašine, masnih mrlja ili drugih nečistoća. Vlažnost drveta ne smije prelaziti 12% (listopadno) ili 15% (četinari). Smolaste drvene površine očistite s JUBIN Nitro cleaner tanji i dobro ih osušite.

Kod zaštite novog drveta preporučujemo prethodnu primjenu temeljne preventivne zaštite drveta, a kod bojenja bezbojnom bojom korištenje iste je obavezno.

Ne brusiti površinu nakon nanošenja osnovne zaštite. Brusiti možemo tek nakon prvog nanošenja lazura. To osigurava da zaštitna sredstva ostanu u drvetu.

#### 6. Priprema premaza

Samo dobro promiješajte JUBIN Lasur UV premium prije upotrebe i nemojte ga razrjeđivati, jer već ima optimalnu viskoznost u obliku za isporuku, pogodnu za primjenu.

#### 7. Ugradnja premaza

Proizvod nanesite u 2-3 sloja četkom, valjkom ili špricanjem, pazeći da ne nanesete preveliku debljinu u jednom sloju kako ne bi curilo. Pri radu koristiti zaštitnu opremu (odjeća, rukavice, naočale...).

Za bolju i dugotrajniju zaštitu preporučuje se nekoliko tankih slojeva. Za bolji izgled blago izbrusiti površinu barem nakon prvog sloja. Kod korištenja bezbojne nijanse obavezan je nanos u najmanje tri sloja. Budite posebno oprezni pri nanošenju, jer postoji mogućnost da se pojedini dijelovi površine ne uspiju prekriti premazom zbog slabe vidljivosti bezbojne nijanse između nanošenja. Zbog toga može doći do pretankih naslaga i posljedično slabije zaštite. Bezbojni premaz, zbog UV filtera koje sadrži, ima blago mliječan izgled te stoga nije prikladan za premazivanje tamno obojenih površina ili tamnijih vrsta drveta.

Boja premazane površine ovisi o vrsti i upojnosti drveta, kvaliteti obrađene drvene površine i broju nanošenja. Općenito, jače upijajuće drvo je tamnije od manje upijajućeg, kao i grubo obrađeno (npr. grubo rezano) nego fino obrađeno (npr. glatko). Nijanse na ton karti su stoga informativne i ovise o vrsti i obradi drveta.

#### 8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Neiskorišteni proizvod zbrinite u skladu s lokalnim Zakonom o upravljanju otpadom. Nemojte odlagati s kućnim otpadom. Ne dopustite da proizvod uđe u kanalizaciju. S praznom ambalažom postupite u skladu s lokalnim Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Kontaminiranu ambalažu tretirajte kao proizvod.

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece.

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 60 mjeseci.

#### 9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obavezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite uputstva iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Nijansa može odstupati od ton karte ili od potvrđenog uzorka prema internim standardima. Za kontrolu se koristi

pravilno osušeni premaz na ispitnoj podlozi pohranjenoj u TRC JUB d.o.o.. Razlika u nijansi uzrokovana neprikladnim radnim uslovima, pripremom premaza koja nije u skladu s uputama iz tehničkog lista, nanošenjem na neprikladno pripremljenu podlogu, na mokru ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: JLS -SRB-01/25, 08.08.2025