

TEHNIČKI LIST 14.05.07-SRL



JUBIN Lazur sa voskom

Debeloslojni lazurni premaz

1. Opis i upotreba

JUBIN Lazur sa voskom je zaštitni i dekorativni premaz za spoljašnje i unutrašnje drvene površine. Premaz je na bazi specijalnih alkidnih smola, transparentnih pigmenta, voskova i aditiva za UV stabilnost. Glavne karakteristike ovog premaza su da pruža dugotrajnu zaštitu drveta, da daje film koji ima bogat izgled i mlečni sjaj, da je elastičan i da ne puca i ne ljušti se sa drveta. Zahvaljujući specijalnim voskovima povećana je vodoodbojnost filma i produžena zaštita premazane površine. Koristi se za premazivanje drvenih kuća, prozora, vrata, ograda, nastrešnica i baštenskog nameštaja...

2. Nijanse

- 37 nijansi iz ton karte JUBIN Lazur sa voskom (na JUMIX mix mašinama na prodajnim mestima):
JUBIN Lazur sa voskom baza 1- nijanse: 103, 105, 201, 204, 206, 207, 208, 305, 306, 307, 308, 401, 505, 506, 507, 508, 602, 603, 604, 606, 607
JUBIN Lazur sa voskom baza 1001- nijanse: 101, 102, 104, 202, 203, 205, 301, 302, 303, 304, 501, 502, 503, 504, 601, 605

- Bezbojna, bor, orah, hrast, palisander, mahagoni, tik.

3. Tehnički podaci

Pakovanje	0.7 l, 2.5 l
Gustina	~
Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC)	
Zahtev EU VOC - kategorija	<
Razređenje - zapreminsko	0 %
Razređivanje za nanos prskanjem	5 %
Vreme sušenja	Suvo na dodir
	6-12h

T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	Primereno za dalju obradu	12-24h
Izdašnost		10- 12 m ² /l
Preporučeni broj slojeva		2
Viskozitet		50-100 sec

4. Uslovi ugradnje

Sušenje premaza je sporije na nižim temperaturama. Premaze ne nanositi na temperaturama nižim od 10°C, i iznad 30°C, kao ni pod direktnim dejstvom sunčevog zračenja.

5. Priprema podloge

Dobro osušenu drvenu površinu obrusiti, brusnim papirom 120-180.
Stare slojeve lazurnih premaza obrusiti brusnim papirom 180 ili žičanom četkom, i otprašiti pre nanošenja novog sloja.

6. Priprema premaza

JUBIN Lazur sa voskom dobro promešati pre upotrebe. Premaz je pripremljen za upotrebu i nije ga potrebno razređivati. Ukoliko se nanosi prskanjem razrediti ga sa JUBIN Nitro cleaner.

7. Nanošenje premaza

Premaz se može nanositi četkom ili valjkom.
Alat nakon upotrebe oprati sa JUBIN Nitro cleaner.

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Neiskorišćeni proizvod odlagati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. Zakon, 35/2023). Ne odlagati sa kućnim otpadom. Ne dozvoliti da proizvod dospe u kanalizaciju. Sa praznom ambalažom, postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon). Sa kontaminiranom ambalažom postupati kao sa proizvodom. Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, izvan domašaja dece.

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 60 meseci.

9. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Sledite uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Nijansa može da odstupa u odnosu na ton kartu ili od potvrđenog uzorka u skladu sa internim standardima. Za kontrolu je merodavan pravilno osušen nanos premaza na test podlogu koji se čuva u TRC JUB d.o.o.

Razlika u nijansi koja je uzrokovana neodgovarajućim radnim uslovima, pripreme premaza koja nije u skladu sa uputstvima datim u tehničkom listu, nanosa na neodgovarajuće pripremljenu podlogu, na vlažnu ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: JLG -SRB-01/25, 11.08.2025