

TEHNIČKI LIST 02.02.04-BS



JUBOGLET Universal 0-8

Masa za izravnavanje na bazi gipsa

1. Opis, upotreba

JUBOGLET Universal 0-8 je gipsana mješavina za izravnavanje većih zidnih ili stropnih površina i neravnina u sloju debljine do 8 mm. Može se koristiti i za popunjavanje spojeva između gipsanih ploča te za popravak ogrebotina, abrazija i udubljenja dubine do 8 mm na unutrašnjim zidnim i stropnim površinama. Popravljene i izravnane površine su bijele boje i mogu se prebojiti svim vrstama disperzijskih zidnih boja, ako su prethodno zaglađene JUBOGLET Nivelin 0-3, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P-25 Fine, JUBOLIN P-50 Extra fine ili JUBOLIN P15 fill fine 0-8.

2. Tehnički podaci

Pakovanja		4 kg, 20 kg
Gustoća		~1,6 kg/dm ³
Debljina nanosa		<8 mm
Razrjeđenje sa vodom - maseno		40 %
Vrijeme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	Prikladno za daljnji rad	24 h
Prosječna potrošnja		1,2 kg/m ² /mm
Paropropusnost EN ISO 7783-2	μ, koeficijent	<10
	vrijednost Sd (d = 8 mm)	0,08 m razred 1 (visoka paropropusnost)
Prihvata na standardni krečno-cementni malter (EN 4624)		>0,2 MPa - otkazivanje sve do betona, krečno-cementni malter popušta / propada

Prihvat na gips (EN 13279-2)

>0,3 Mpa

3. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge bi trebala biti od +5 °C do +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne bi trebala biti viša od 80%.

4. Priprema podloge

Podloga treba biti čvrsta, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, u vodi lako topivih soli, masnih mrlja i druge prljavštine.

Pri već obojenim površinama s podloge odstranimo sve u vodi lako i brzo topive nanose, te obrade uljanim bojama, lakovima ili emajlima.

Zidnim plijesnima zaražene zidne površine prije nanosa mase za izravnavanje dezinficiramo.

Na spojeve gipskartonskih ploča, prije ugradnje JUBOGLET Universal 0-8, ugradimo bandažnu mrežicu.

Prije nanosa masa za izravnavanje obavezan je temeljni premaz AKRIL Emulzija.

Za tehničke podatke o gore navedenom temeljnom premazu, pročitajte Tehnički list.

5. Priprema mase za ugradnju

JUBOGLET Universal 0-8 pripremimo tako da suhoj smjesi dodamo približno 37,5 – 40 % vode (~0,38 l/kg). Suhu smjesu istresemo u odmjerenu količinu vode te ručno ili s električnim mješačem cca 1 min. miješamo (na niskim okretajima, da ne unosimo previše zraka), tako da dobijemo homogenu pastoznu masu bez grudvica.

Ponovo promiješajte smjesu nakon 5 minuta.

Pripremljena smjesa je upotrebljiva približno 80 minuta.

6. Nanošenje mase za izravnavanje

Masu ugrađujemo s nehrđajućom čeličnom gletaricom, na manje površine i s nehrđajućom čeličnom molerskom špahtlom.

Za zaglađivanje nanos postiže stanje tek kada izgubi ponešto vode. Vrijeme potrebno za to je od nekoliko minuta do jednog sata ovisno o mikroklimatskim uslovima o debljini nanosa i o upojnosti podloge.

Uz masu za zaglađivanje JUBOGLET Universal 0-8, moguće je zagladiti unutrašnje zidove od siporex betona (YTONG).

Na zidove se prethodno nanose premazi vodom razrijeđena AKRIL Emulzija.

Masa za izravnavanje se nanosi na površine pripremljene ručno na ovaj način, s nazubljenom nehrđajućom čeličnom gletaricom (širina i dubina zubaca = 10 mm). Dubina donjeg sloja na podlozi siporex betona je ~ 4 mm.

Odmah nakon primjene JUBOGLET Universal 0-8 mase, pričvršćuje se JUBIZOL plastičnim rascjepnim tiplama. Nakon bojenja, kad vlaga u masi za izravnavanje padne ispod 5%, nanosite površinski sloj debljine ~2 mm, i zagladite površine koliko god je moguće.

U normalnim uslovima (T = +20 °C, rel. vl.zraka = 65 %) nakon jednog do dva dana nanos stvrdne do te mjere da ga možemo brusiti, za daljnju obradu, fino zaglađivanje, bojenje, nanos je primjeren tek kad je potpuno suh odnosno kada udio vlage padne ispod 5 %. Potrebno vrijeme za sušenje je u normalnim uvjetima (T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %) najmanje 1 dan za svaki mm debljine.

Za fino zaglađivanje možemo upotrijebiti JUBOGLET Universal 0-8, a primjerene su i mase za izravnavanje JUBOGLET Nivelin, JUBOLIN Classic, JUBOLIN P25 Fine i JUBOLIN P50 Extra fine ili JUBOLIN P15 Fill & Fine.

Prije ugradnje sljedećih slojeva, preporučujemo premazivanje površina, ugrađenog JUBOGLET Universal 0-8, s temeljnim premazima AKRIL Emulzija ili JUKOL Primer, što osigurava bolju i lakšu obradivost.

Alat odmah poslije upotrebe temeljno operemo vodom.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Prilikom transporta proizvod zaštitimo od navlaživanja. Skladištenje u suhim i prozračnim prostorima, čuvati van dohvata djece!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 za 4 kilogramsko ili najmanje 12 za 20 kilogramsko pakiranje.

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 017/25-čad, 24.09.2025