

TEHNIČKI LIST 10.01.13-BS



JUBIZOL Transparent Glitter

Prozirni premaz sa šljokicama

1. Opis, upotreba

JUBIZOL Transparent Glitter je proziran premaz za fasadne površine sa svjetlucavim efektom. Koristi se za dekoraciju i zaštitu čvrstih, glatkih (zaglađenih) ili fino i ravnomjerno hrapavih fasadnih površina. Premaz se može nanijeti na dobro prihvaćene stare akrilne, silikatne i silikonske premaze te na fino grube završne dekorativne maltare svih vrsta.

2. Nijanse

- svjetlucavi srebrni kristali

3. Tehnički podaci

Pakovanja			15 l
Gustoća			~1,02 kg/dm³
Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)			40 g/l
EU VOC zahtjev - kategorija			A/c<40
Razrjeđenje sa vodom - maseno			0%
Razrjeđenje sa vodom - volumno			0%
Vrijeme sušenja		Suho na dodir	3h
T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %		Primjereno za daljnju obradu	/
Potrošnja			150 - 200 ml/m²
Preporučeni broj slojeva			1
Karakteristike suhog sloja boje	Paropropusnost EN ISO 7783 -2	μ, koeficijent	<700
		vrijednost Sd (d = 100 μm)	<0,04

Upijanje vode w24 (EN 1062-3)	<0,1
Klasa upijanja vode	W3 - razred 3 (Nisko)
Prihvat na standardni beton (EN 1542)	>5 MPa
Izgled	ne mijenja izgled podloge

4. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge bi trebala biti od +5 °C do +30 °C, a relativna vlažnost zraka ne bi trebala biti viša od 80%.

Fasadne površine od sunca, vjetra i padavina zaštitimo zavjesama, no i pored takve zaštite po kiši, magli ili pri jakom vjetru (≥30 km/h) ne radimo.

5. Priprema podloge

Površina treba biti čvrsta, suha i čista, bez loše pričvršćenih čestica, prašine, mrlja od ulja ili drugih nečistoća. S već obojenih površina uklonite sve slojeve boje, premaze i pred premaze uljanim bojama, lakovima i emajlima koji se lako i brzo natapaju u vodi. Površine zaražene zidnom plijesni moraju se dezinficirati prije bojenja. Prije nanošenja premaza na upojnije površine (npr. mineralni dekorativni malteri), upotrijebite temeljni premaz s dubokim prodiranjem JUKOL Primer kako biste smanjili i ujednačili upojnost.

NAPOMENA! Prilikom pripreme fasadnih površina, pazite da je premaz proziran i da se svi mogući nedostaci, nečistoće itd. vide i nakon premazivanja.

6. Priprema premaza

Dobro promiješajte premaz prije upotrebe. Ne razrjeđuje se.

7. Nanošenje premaza

Za nanošenje boje preporučujemo valjak od duge dlake ili krzna (dužina dlake ili niti je 18 - 20 mm; mogu se koristiti: prirodno i umjetno krzna ili tekstilne obloge od različitih sintetičkih niti - vestan, dralon, najlon, perlon ili poliester)) ili špricanjem.

Prilikom nanošenja špricanjem, potrebno je koristiti optimalne parametre opreme u skladu s uputama proizvođača ili ih odrediti tokom nanošenja (testovi). Preporučujemo upotrebu mlaznice 4 i pritisak minimalno 2-4 bara. Prilikom nanošenja valjkom, nanosite premaz križno, u nekoliko smjerova, tako da se svjetlucave čestice ravnomjerno rasporede po površini. Prilikom nanošenja špricanjem, premaz treba nanijeti što je moguće ravnomjernije, ujednačenim pokretima i s jednake udaljenosti od površine.

Otpornost svježe obojenih površina na oštećenja uslijed kiše (ispiranje) u normalnim uslovima (T = +20 °C, relativna vlažnost = 65%) postiže se u roku od 24 sata.

Odmah nakon upotrebe temeljito očistite alate vodom.

8. Održavanje i obnavljanje prebojenih površina

Obojene površine ne zahtijevaju posebne održavanje. Pometite ili usisajte neprianjajuću prašinu i druge nečistoće koje nisu pričvršćene.

9. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 12 mjeseci.

10. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s

materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: JTG-SRB-01, 29.09.2025