

MŰSZAKI ADATLAP 03.02.03-HUN



JUPOL Block

Speciális foltblokkoló festék

1. Leírás, alkalmazás

A JUPOL Block egy gyorsan száradó, víz alapú diszperziós bevonat minden típusú beltéri mennyezeti- és falfelületek felújító festésére, ahol vízben könnyen és gyorsan oldódó anyagok blokkolására van szükség. Ilyen anyagok:

- nikotinos és kátrányos felületek erősen dohányfüstös helyiségekben,
- kormos és kátrányos kémények falfelülete,
- foltok nyílt tűzhelyekkel rendelkező helyiségekben, valamint olyan helyiségekben, ahol tüzeset történt,
- a sérült vízvezeték-, hővezeték- és csatornarendszerek és készülékek, sérült falak vagy tűzoltás okozta beázási foltokban található különféle sók,
- cersav és egyéb festékanyagok a gipszkarton lapok köpenyében vagy forgácslapok faanyagában, illetve olyan gyorsan oldódó anyagokkal történt szennyeződések, melyek festés előtt nem távolíthatók el
- bor, gyümölcslevek, kávé, paradicsompüré stb. foltok,
- régi festékrétegek vízben gyorsan oldódó anyagai, melyek főleg a dekorációs mintázó-hengerektől és egyéb faldekorációkból származnak, valamint hasonló olajos vagy egyéb zsíros foltok

Megköti a vízben gyorsan oldódó anyagokat és azokat vízben nem oldhatóvá vagy rosszul oldódóvá alakítja és eredményesen fedi a kisebb zsíros foltokat is. Az átfestett felületek enyhe univerzális háztartási tisztítószerbe mártott puha ruhával vagy szivaccsal tisztíthatók (2. osztály). A festék matt megjelenésű és önálló bevonatként használható.

2. Színárnyalatok

- Fehér (1001-es árnyalat)
- A JUB Favourite Feelings színekártya E-G végű színárnyalatai (a JUMIX színkeverő állomásokon az értékesítési helyeken)

A különböző árnyalatú festékeket tetszés szerinti arányban keverhetjük egymással.

3. Műszaki adatok

Csomagolás			0.75 l, 2 l, 5 l, 15 l
Sűrűség			~1,512 kg/dm³
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)			10 g/l
EU VOC követelmény – kategória			A/a<30
Vízzel hígítás szárazanyag-tartalomban			0%
Vízzel hígítás térfogatban			0%
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %		Tapintásra száraz	1h
		További megmunkálásra alkalmas	6h
Anyagszükséglet			220-250 ml/m² (kétrétegű felhordás esetén)
Ajánlott rétegszám			2-3
A megszáradt filmréteg tulajdonságai	EN 13300 szerinti besorolás	Nedves dörzsöléssel szembeni ellenállás	Ellenálló, 2. osztály
		Fedőképesség	2. osztály
		kiadósság mellett	8m²/l
		Fény	Teljesen matt
	Páraáteresztő-képesség EN ISO 7783-2	μ, együttható	<6935
Sd-érték (d = 100 μm)		<0,694m 2. osztály (Közepes páraáteresztő képesség)	

4. Felhordási körülmények

A festés csak megfelelő körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a felület hőmérséklete legyen +5 °C és +35 °C között, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

5. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta – a festést megelőzően távolítsuk el a port és az egyéb nem tapadó, vagy gyengén tapadó részeket, vagy a régi blokkoló bevonatokat, ha szerves oldószeren alapuló, filmréteget képző vagy ehhez hasonló rétegekről van szó.

A régi festékrétegekkel rendelkező falfelületek legyenek sértetlenek és győződjünk meg róla, hogy azok megfelelően tapadnak az alapfelülethez.

Krétaalapú festékekkel lefestett és egyéb vízben oldódó festékekkel festett felületeken, valamint olajfestékekkel, lakkal vagy zománccal lefestett felületeken a JUPOL Block nem alkalmazható. A fali penésszel szennyezett területeket fertőtleníteni kell. A felsorolt bevonatokat maradéktalanul el kell távolítani.

6. A festék előkészítése

A festéket használat előtt csupán alaposan keverjük össze, ne hígítsuk.

Az összes falfelület átkenéséhez szükséges, ugyanolyan színárnyalatú festéket egy megfelelően nagy méretű edényben kiegyenlítettük. Nagy kiterjedésű felületek esetén, amikor ezzel a módszerrel még az egyrétegű felhordáshoz szükséges festékmennyiség sem biztosítható technikailag, akkor a kiegyenlítő edényben először legalább három kannányi festéket keverjük össze. Amikor az így elkészített festék egyharmadát elhasználjuk, öntsünk egy újabb festéket az edénybe, és alaposan keverjük össze a többi festékekkel, stb. Ugyanabból a gyártási sarzból származó hígítatlan fehér festéket nem kell kiegyenlíteni.

A festék bármilyen „javítása” (színezőanyagok hozzáadása, hígítás stb.) festés közben tilos.

Azokban a helyiségekben, ahol a levegő viszonylag magas páratartalma miatt nagy valószínűséggel keletkezik kondenzvíz, és ezáltal a sarkokban, a szekrények mögött és egyéb helyeken nagy valószínűséggel jelenik meg a falpenész. A fal- és a mennyezetfelületek dekoratív védelme érdekében a festékhez adjunk hozzá 5 - 7,5 % (50 - 75 ml/l) -t. FIGYELEM!: Penészgomba ölő szer hozzáadásával a festék folt blokkoló képessége csökken.

7. A festék felhordása

A festéket diszperziós festékek felhordására alkalmas hosszúszerű műsörme henger hengerrel, illetve textil festőhengerrel (a szőrök illetve a szálak hossza 18 - 20 mm mm; használható természetes vagy műsörme illetve különböző szintetikus szálakból vestan, dralon, nylon, perlon vagy poliészter készült textil), festőecsettel vagy szórással.

FIGYELEM! A színrekevert festéket mindig két rétegben hordjuk fel. Az alapfelületet mindig kenjük le egy színezetlen alapozó réteggel, fehér festékekkel (átlagos állapotú felületeken egyrétegű, erősen szennyezett felületeknél pedig kétrétegű felhordással).

Az egyes falfelületeket a fal egyik szélétől a másikig megszakítás nélkül fessük. A standard hosszúszerű festőhengerrel vagy szórópisztollyal nem hozzáférhető felületeket (belső és külső sarkok, vájatok, szűk spaletták, stb.) megfelelő ecsettel vagy az adott feltételeknek megfelelő kisebb festőhengerrel mindig előre dolgozzuk ki.

Az egyes falfelületeket a fal egyik szélétől a másikig megszakítás nélkül fessük. A standard hosszúszerű festőhengerrel nem hozzáférhető felületeket (belső és külső sarkok, vájatok, szűk spaletták, stb.) megfelelő ecsettel vagy az adott feltételeknek megfelelő kisebb festőhengerrel mindig előre dolgozzuk ki. Az utolsó réteg felhordása után 24 órával, távolítsa el a maszkolószalagokat.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel. Távolítsa el a festőhengerből egy festékkaparó segítségével a megszáradt festék maradványokat, majd azonnal mossa le alaposan vízzel a szerszámot. A fel nem használt festéket jól záródó edényben tárolja, esetleges javítás vagy későbbi felhasználás céljából.

8. A festett felületek karbantartása és felújítása

A festett felületek különösebb karbantartást nem igényelnek. A nem rátapadt port és egyéb nem tapadó szennyeződések leseperhetjük vagy leporszívózhatjuk. A rátapadt port és egyéb foltokat pedig az általában használt univerzális háztartási tisztítószeroldatba mártott nedves ruhával vagy szivaccsal történő enyhe dörzsöléssel távolítsuk el, majd tiszta vízzel mossuk le a felületet.

Amennyiben a szennyeződések vagy foltok a korábban ismertetett módszerekkel nem távolíthatók el, javasolt a felület felújító festése. Ez a művelet egy új, kétrétegű, mosható JUPOL festék felhordását jelenti. Enyhén szennyezett felületek esetén általában elegendő egy réteg festék is, míg erősebben szennyezett vagy egyenetlen felületeknél a két réteg alkalmazása ajánlott, a „A festék felhordása” című fejezetben leírtak szerint. Felújító festés esetén alapozó bevonat alkalmazása általában nem szükséges.

9. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a minőségét megőrzi: legalább 18 hónap.

10. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített

felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

A színárnyalat eltérhet a színkártyán levőtől vagy a mintától, a ΔE_{2000} együttes színbeli különbség – az ISO 7724/1-3 és a CIE DE2000 matematikai modell alapján – a JUB FF (Favourite Feelings) színkártya árnyalatai esetén maximum 1,5, NCS és RAL színkártyák színárnyalatai esetén maximum 2,5. Ellenőrzéskor a tesztfelületre felvitt, megszáradt festék és az ellenőrzés tárgyát képező árnyalat TRC JUB d.o.o.-nál őrzött standardja a mérvadó. A többi színkártya alapján készített festék a JUB-nál rendelkezésre álló bázisok és színező paszták legjobban hasonlító változata, ezért ebben az esetben a kívánt árnyalattól való együttes színbeli eltérés az előbbiekben feltüntetett garantált értéknél nagyobb is lehet. A nem megfelelő munkakörülmények közötti munkavégzés, a festék műszaki adatlap utasításaitól eltérő elkészítése, a kiegyenlítés szabályainak figyelmen kívül hagyása, a nem megfelelően előkészített, túlságosan nedvszívó vagy túl alacsony nedvszívó képességű, jobban vagy kevésbé érdes, nedves, vagy nem elég száraz felületre való felhordás miatti színárnyalatbeli eltérés nem képezheti reklamáció tárgyát.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC-014/19-čad, 2025.10.09