

TEHNIČKI LIST 02.02.01-SRL



JUBOGLET Elektrofix 1-50

Malterška smeša na bazi gipsa za elektroinstalacione radove

1. Opis i upotreba

JUBOGLET Elektrofix 1-50 je na osnovi gipsa pripravljena brzovezujuća malter smesa namenjena pričvrščivanju električnih kablova, elektroinstalacijskih cevi, uvodnica, razvodnica, prekidača i drugih elemenata kod elektroinstalaterskih radova, pa i za punjenje instalacijskih kanala, dubljih pukotina, fuga, rupa i udubljenja na unutrašnjim zidnim i plafonskim površinama, na podlogama kao što su fini i grubi malteri svih vrsta, neomalterisane betonske, površine od opeke, siporeksa i druge površine.

2. Tehnički podaci

Pakovanje	2 kg	
Gustina pripravljene smeše	~1,76 kg/dm ³	
Debljina nanosa	<5 mm	
Odnos suve smeše i vode	30 %	
Vreme sušenja	Primereno za dalju obradu	2-3 h
T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %		
Prosečna potrošnja	1,1 kg/m ² /mm	
Otvoreno vreme za ugradnju pripravljene smese	T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	4 h

3. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %.

4. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suva i čista – bez slabo vezanih delova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge

priljavštine. Sa prebojenih površina odstraniti sve nanose boje, uljane boje, lakove i emajle. Posebna priprema podloge nije potrebna, u posebnim slučajevima je nakon čišćenja samo navlažiti vodom.

5. Priprema smeše

U posudi od mekane gume suhu malter smesu umešamo u približno 30 % vode, pa je upotrebimo za pričvršćivanje instalacijskih elemenata na zidne površine odmah po mešanju, za pričvršćivanje kablova, instalacijskih cevi i drugih elemenata na plafonske površine upotrebimo je kad počne stvrdnjavati, a to je 3 do 4 minuta po završetku mešanja.

Navedena pravila poštujemo i prilikom punjenja instalacijskih kanala, dubljih pukotina, fuga i udubljenja. Malter mešavinu pripremamo usput i samo toliko koliko nam je potrebno za upotrebu. Posle 7 do 10 minuta (zavisno od količine dodate vode) masa potpuno otvrdne i više nije upotrebljiva.

6. Ugradnja smeše

Prilikom rada upotrebljavamo samo nerđajući alat - nerđajuću čeličnu gletaricu i nerđajuću molersku špahtlu. Ukoliko materijal upotrebljavamo kao masu za izravnavanje – za punjenje kanala, dubljih pukotina, fuga ili manjih udubljenja – možemo ga nakon 12 sati brusiti, nakon 2 do 3 dana (zavisno od debljine nanosa) površinu možemo fino izravnati JUBOLINOM Classic, JUBOLINOM P-25 Fine ili NIVELINOM. Ukoliko takvo izravnavanje nije potrebno, možemo je prebojiti jednom od unutrašnjih disperzijskih zidnih boja.

Alat temeljno očistite vodom odmah nakon upotrebe. Posuda za pripremu treba da bude od meke gume kako bi se stvrdnuta masa mogla lako očistiti.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 12 meseci.

8. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 038/25-čad, 14.10.2025