

TEHNIČKI LIST 01.03.09-SRL



ULTRAGRIP Primer

Univerzalni premaz za gladke i neupijajuće površine

1. Opis i upotreba

ULTRAGRIP Primer je srednje grubi premaz na bazi stiren-akrilatnog veziva i silikatnih punila, sive boje. Koristi se za premazivanje vrlo glatkih betonskih površina, osb, vlakneno-cementnih i gips-kartonskih ploča, medijapana, marmorina (špatulata) i starih, dobro vezanih, premaza pre lepljenja različitih obloga i pre ugradnje masa za izravnavanje.

2. Nijansiranje

- siva
Ne nijansira se.

3. Tehnički podaci

Pakovanje		5 kg
Gustina		~1,1 kg/dm ³
Razređenje vodom - maseno		0 %
Vreme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	Suvo na dodir	~2 h
	Primereno za dalju obradu	~4 h
	Otpornost površine na ispiranje atmosferskom vodom	~24 h
Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC)		2 g/l
Zahtev EU VOC - kategorija		A/g < 30
Potrošnja		30-100 g/m ²
Preporučeni broj slojeva		1
Adhezija (EN4624)		>= 2 Mpa

Upijanje vode w24 (EN 1062-3)

<0,13 kg/m²*h_{0,5}

Upijanje vode - razred

W3

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %. Fasadne površine zaštititi zavesama od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, vetra, padavina, ali i sa zaštitom ne raditi u slučajevima kada pada kiša, kada je prisutna magla ili jak vetar (≥ 30 km/h).

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suva i čista – bez masti i druge prljavštine. Za veoma zaprljane fasadne površine, sve betonske i fasadne površine zaražene zidnim algama i buđi, preporučuje se pranje mlazom tople vode ili pare – obavezno dezinfikovati nakon pranja.

Betonska površina na koju se nanosi prajmer mora biti stara min. 28 dana (max. 3% vlage). Stare, loše vezane i u vodi rastvorljive premaze, smese i druge dekorativne slojeve u potpunosti ukloniti sa površine.

6. Uputstvo za upotrebu

Proizvod pre upotrebe promešati. Nanosi se nerazređen. Količine koje su potrebne za premazivanje pojedinih površina izračunati ili proceniti iz površine tih polja i podataka o prosečnoj potrošnji. U specifičnim primerima potrošnju odrediti merenjem na dovoljno velikoj testnoj površini.

Proizvod nanositi valjkom ili molerskom četkom primerenom za nanos disperzionih premaza. Pojedinu zidnu površinu premazati bez prekida od jednog do drugog kraja.

Vremenski interval od nanošenja prajmera do dalje obrade treba da bude 4 – 24h. U uslovima visokih temperatura i niske vlažnosti vazduha, dalja obrada je moguća i pre 4 h.

Alat temeljno oprati vodom odmah nakon upotrebe, osušene mrlje se ne mogu ukloniti.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 12 meseci.

8. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: UGP-SRB-01/24, 04.11.2025