

TEHNIČKI LIST 04.01.21-HRV



DECOR Delight

Dekorativna boja sa efektom preljevanja

1. Opis, primjena

DECOR Delight je profinjen i prestižan dekorativni završni premaz namijenjen interijeru. Odlikuje se bisernim efektom, izuzetno jednostavnom primjenom i dobrom paropropusnošću. Zahvaljujući jedinstvenim karakteristikama,

DECOR Delight može se koristiti u vrlo elegantnim ambijentima, u klasičnom ili neoklasičnom stilu, u modernim prostorima, javnim ustanovama i privatnim stanovima. Nezapaljiv je i postaje otporan na pranje tri tjedna nakon nanošenja.

2. Nijanse

Proizvod je dostupan u dvije grupe nijansi:
DEKOR Delight svijetlo srebrna
DEKOR Delight tamno zlatna

Oba temeljna premaza nijansirana su u sustavu JUMIX u nijansama prema DECOR Delight ton karti. Međutim, NE SMIJE ih se strojno miješati, već pigmente treba ručno promiješati (zbog mogućeg pucanja perli).

3. Tehnički podaci

Pakiranje	0.65 l	
Gustoća	~1,02 kg/dm ³	
Razrjeđivanje s vodom maseno	0 %	
Razrjeđivanje s vodom-volumno	0 %	
Vrijeme sušenja	Suho na dodir	~4-5 h
T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	Suho na dodir	36 h

Potrošnja	~100 - 110 ml/m ²		
Preporučeni broj slojeva	2		
Osobine suhog sloja boje	Klasifikacija prema EN 13300	Otpornost na mokro brisanje	otporan, razred 2
	Paropropusnost EN ISO 7783 -2	vrijednost Sd (d= 100 um)	

4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i zidne površine ne smije biti niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %.

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista, bez bilo kakvih loše prihvaćenih čestica prašine, ostataka ulja za oplate, masnih obloga ili drugih nečistoća.

Ako postoje neravnine, podlogu je potrebno dodatno ožbukati i dobro izravnati.

U normalnim uvjetima (T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %) novonanesene žbuke i izravnavajuće mase sušiti ili odležavati najmanje jedan dan za svaki mm njihove debljine. Betonske površine sušite najmanje mjesec dana. S već obojanih površina odstraniti sve slojeve boje koji se lako i brzo otapaju u vodi te premaze uljanih boja, lakova i emajla. Prije bojanja obavezna je dezinfekcija površina zaraženih zidnom plijesni.

6. Priprema

Prije upotrebe DECOR Delight nijanasirati u željenu nijansu boje i lagano ručno promiješati

7. Primjena tehnike

Prije nanošenja DECOR Delight, može se nanijeti DECOR Primer fine quartz. Za DECOR Delight light silver temelj se ne nijansira već se nanosi u osnovnoj nijansi bijele boje. Za DECOR Delight tamno zlato potrebno je nijansirati DECOR Primer fini kvarc u nijansu sive boje (DELIGHT500Z) Primer se nanosi valjkom ili kistom, suši se tako da bude suh 4-5 sati prije nanošenja tehnike.

Nanošenje dekorativne tehnike: DECOR Delight koji je toniran u željenu nijansu i ručno promiješan (miješanje u tresaću nikako nije dopušteno zbog mogućeg oštećenja materijala) nanosi se kistom, dijagonalnim pokretima. Pričekati 15 – 20 min ili onoliko koliko je potrebno da se materijal zalijepi za podlogu. Potom ga zagladite plastičnom gladilicom i pritom izazovite "pucanje" perli koje daju završni izgled dekorativne tehnike.

Alat temeljito očistite vodom odmah nakon upotrebe.

8. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseci."

9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Tonirani proizvod može se razlikovati od uzorka u ton karti ili od odobrenog uzorka. Međutim, ukupna razlika u boji ΔE_{2000} – određena je u skladu s ISO 7724/1-3 i matematičkim modelom CIE DE2000 – ne prelazi 1.5. Za provjeru nijanse boje, suhi nanos boje na ispitnu površinu uspoređuje se sa standardom dotične nijanse. Nijansa boje izrađena na temelju drugih ton karata najbolja je moguća aproksimacija za JUB-ove baze proizvoda i sredstva za nijansiranje. Stoga u takvim slučajevima ukupna razlika boje u odnosu na željenu nijansu može biti čak i veća od gore zajamčene vrijednosti. Razlika u nijansi boje, koja je rezultat neprikladnih radnih uvjeta, tehnike pripreme proizvoda, koji se razlikuje od onog u ovom tehničkom listu, nepoštivanja pravila egalizacije, nanošenja proizvoda na neprikladno pripremljenu, previše ili nedovoljno upijajuću podlogu, više ili manje grubu podlogu ili na mokru ili nedovoljno osušenu površinu ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: R-SRB /ver.2, 20.11.2025