

## TEHNIČKI LIST 03.02.16-HRV



# JUPOL Block spray

## Specijalna zidna boja za prekrivanje i blokiranje mrlja u spreju

### 1. Opis, primjena

JUPOL Block spray je brzosušeća boja na bazi otapala, namijenjena lokalnom blokiranju vodotopivih tvari ili mrlja koje prodiru kroz unutarnje zidne površine i ne mogu se u potpunosti prekriti standardnim disperzijskim bojama. Za razliku od tradicionalnih zidnih boja na bazi vode, JUPOL Block spray učinkovito blokira tvari koje se brzo i lako otapaju u vodi, također se može pohvaliti izvrsnom pokrivenošću i prianjanjem na masne zidne površine (npr. očišćeni ostaci uljanih mrlja).

Proizvod se dobro ponaša za grundiranje lokaliziranih problematičnih područja, omogućujući naknadno lakiranje ovih površina unutarnjom disperzijskom bojom. Budući da proizvod dolazi u obliku spreja, namijenjen je za upotrebu samo na lokaliziranim mjestima.

### 2. Nijanse

- bijela (mat)

### 3. Tehnički podaci

|                   |                |              |
|-------------------|----------------|--------------|
| Pakiranje         |                | 400 ml       |
| Izgled            |                |              |
| Boja              |                | ~ 0,75 g/cm³ |
|                   |                | 4 bar        |
| Specifična težina | Plamište       | ~ 10         |
|                   | (Osnova) [°C]  | ~ 20         |
|                   | Tlak spremnika | ~ 30         |
|                   | (Bar)          | ~ 24         |

|            |                          |      |
|------------|--------------------------|------|
| Viskoznost | (Brookfield 20 rpm/25°C) | ~ 15 |
|            | Sjaj                     | ~ 35 |
|            |                          | matt |

#### 4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge treba biti od +5 °C do +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne smije biti viša od 80%.

#### 5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha, bez prašine i drugih labavih ili slabo prijanjanih čestica. U najvećoj mogućoj mjeri ukloniti ostatke ulja i drugih masnoća s površine.

Stari slojevi boje ne smiju biti oštećeni i trebaju dobro prijanjati na površinu.

JUPOL Block spray ne nanositi na površine obojene bojama na bazi krede i drugim bojama koje brzo upijaju vodu te na površine obojene uljanim bojama, lakovima i emajlima. Navedeni slojevi moraju biti potpuno uklonjeni. Zidne površine zahvaćene plijesni potrebno je prije bojanja dezinficirati ALGICIDE Plus sprejem ili ALGICIDE Plus koncentratom.

#### 6. Priprema boje

Prije upotrebe, dobro protresite limenku (najmanje 2 minute, pazeći da se kuglica iznutra čuje). Ne udarajte limenku tupim predmetima i pazite da je ne oštetite.

#### 7. Nanošenje boje

Osigurajte odgovarajuću ventilaciju u prostoru na kojem se nanosi JUPOL Block spray. Ne koristite boju u blizini otvorenog plamena ili predmeta zagrijanih na visoke temperature. Boju nanosite s minimalne udaljenosti od 25 cm, u jednom ili više tankih slojeva. Pazite da izbjegavajte kapanje boje na okomite površine tako što ćete zaustaviti prskanje pri svakoj promjeni smjera prskanja. Ako nanosite boju izravno na mrlje, pobrinite se da pokrijete najmanje 1 cm izvan rubova mrlje i tako minimizirate vjerojatnost da se mrlje probiju kroz završni premaz. Nakon 24 sata od zadnjeg nanošenja možete nastaviti sa završnim premazom kvalitetnije disperzijske boje, kao što su JUPOL Classic, JUPOL Gold, JUPOL Latex matt, JUPOL Latex semi. mat, JUPOL Brilliant i JUPOL Junior.

Nakon upotrebe uvijek očistite mlaznicu. Da biste to učinili, okrenite limenku naopako s mlaznicom okrenutom okomito i prskajte 2-3 sekunde ili dok boja više ne izlazi iz mlaznice. Nakon što je čišćenje završeno, ponovno zatvorite limenku originalnim čepom.

#### 8. Održavanje i obnavljanje prebojanih površina

Obojene površine ne zahtijevaju posebno održavanje.

#### 9. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti i visokih temperatura, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Trajnost skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 18 mjeseci.

#### 10. Druge informacije

Tehničke upute dane su na temelju naših iskustava i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima gdje je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge starih premaza ili prethodno pripremljenih podloga s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Naziv i datum izdavanja: TDS 009/25-čad, 20.11.2025