

MŰSZAKI ADATLAP 03.01.41-HUN



GAŠENI Apneni belež (MÉSZFESTÉK)

Természetes mészfesték

1. Leírás, alkalmazás

A GAŠENI Apneni belež (MÉSZFESTÉK) tiszta, finomra őrölt oltott mész. Alkalmazható beltéri falfelületek védőbevonataként raktárakban, pincékben, tárolóhelyiségekben, óvóhelyeken, istállókban stb., valamint homlokzati falfelületeken is, amennyiben azok védettek a csapadékkal szemben. Megfelelő alapterületet jelentenek a finom mész- és mész-cement vakolatok, a nem túl érdes mész- és mész-cement díszvakolatok, illetve a régi, jól tapadó mészfestések.

A GAŠENI Apneni belež (MÉSZFESTÉK) gyümölcsfák téli védelmére is alkalmazható (törzsek és vastagabb ágak meszelésére).

A GAŠENI Apneni belež (MÉSZFESTÉK) minden tulajdonságában megegyezik a hagyományos, érelt oltott mésszel. Alacsony az illékony szerves vegyületek tartalma (VOC), és nem tartalmaz nehézfémeket. Magas páratartalmú helyiségekben is jól használható. A bevonat festés után kellemes, jellegzetes mészillatot hagy maga után. A kialakult festékréteg rendkívül magas páraáteresztő képességű, és száraz dörzsöléssel szemben ellenálló, ugyanakkor nedves ronggyal vagy szivaccsal történő törléskor sérülhet.

2. Színárnyalatok

- Fehér (1001-es árnyalat)

3. Műszaki adatok

Csomagolás	5 l, 16 l
Sűrűség	~1,21 kg/dm ³
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)	1 g/l
EU VOC követelmény – kategória	A/a<30
Vízzel hígítás szárazanyag-tartalomban	10%

Vízzel hígítás térfogatban		~12%	
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %		Tapintásra száraz	4-6h
		További megmunkálásra alkalmas	24h
Anyagszükséglet			90-110 ml/m² (egyrétegű felhordás esetén)
Ajánlott rétegszám			2-3
A megszáradt filmréteg tulajdonságai	Páraáteresztő-képesség EN ISO 7783-2	μ, együttható	<90
		Sd-érték (d = 100 μm)	<0,01m 1. osztály (Magas páraáteresztő képesség)
	Tapadás hagyományos mészcementhez (EN 1542)		>0,35 MPa

4. Felhordási körülmények

A festés csak megfelelő körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a felület hőmérséklete legyen +8 °C és +35 °C között, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

5. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta – gyengén tapadó részekről, portól, olaj- és zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes.

Az újonnan felhordott vakolatokat és kiegyenlítő anyagokat normál körülmények között (T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65%) vastagság milliméterenként legalább 1 napig hagyjuk száradni illetve érni, betonfelületek esetén pedig a száradási idő legalább egy hónap. A festett felületekről eltávolítjuk a vízben könnyen és gyorsan oldódó festékrétegeket és olajfesték bevonatokat, lakkokat, zománccfestékeket. A falpenésszel fertőződött felületeket a festést megelőzően mindenképp fertőtlenítsük.

Első alkalommal történő festés előtt mindenképpen használjunk alapozó bevonatot. Javasoljuk akár a 30-50 % vízzel hígított festéket. Az alapozó bevonatot festőecsettel vagy kőművesecsettel vagy hosszúszerű teddy-hengerrel vagy akár szórással is felvihetjük. Normál körülmények között az alapozó bevonat felhordása után 24 óra elteltével megkezdhetjük a festést.

Felújító festés esetén alapozó bevonat alkalmazása általában nem szükséges.
Az alapozókkal kapcsolatos műszaki információkért, kérjük olvassa el a műszaki adatlapot.

6. A bevonat elkészítése

Használat előtt a festéket csupán alaposan átkeverjük, amennyiben szükséges, a konzisztenciának megfelelő technikával és a felhordási feltételeknek megfelelően vízzel hígítjuk (lásd a fenti táblázatot).

7. A bevonat felhordása

A bevonatot festőecsettel vagy szórással két vagy három rétegben hordjuk fel 24 órás időközönbséggel (T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %).

Minden falfelületet megszakítás nélkül, egyhuzamban kell festeni egyik végétől a másikig. Szórópisztoly használatkor a nehezen hozzáférhető felületeket (sarkok, élek, ereszaljak, keskeny lécek stb.) standard hosszúszerű festőhengerrel ecsettel vagy az adott feltételeknek megfelelő kisebb festőhengerrel mindig előre dolgozzuk ki.

FIGYELEM! A mészbázisú bevonatok felhordása előtt minden esetben kitakarással gondosan védjük le az ablak- és ajtókereteket, párkányokat, valamint más érzékeny vagy kitett felületeket, mivel a festékfoltok eltávolítása nehéz vagy akár lehetetlen is lehet.

A szerszámokat használat után azonnal, alaposan tisztítsuk meg vízzel.

8. A festett felületek karbantartása és felújítása

A festett felületek különösebb karbantartást nem igényelnek. A nem rátapadt port és egyéb nem tapadó szennyeződések leseperhetjük vagy leperszívózzhatjuk.

Azokon a felületeken, amelyekről a szennyeződések a fent feltüntetett módon nem tudjuk eltávolítani, alkalmazzunk felújító festést, mely újabb festék felhordását jelenti két rétegben, az "A festék felhordása" fejezetben leírtak szerint. Felújító festés esetén alapozó bevonat alkalmazása általában nem szükséges.

9. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, **FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!**

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a minőségét megőrzi: legalább 90 hónap.

10. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 121/25-čad, 2025.12.12