

MŰSZAKI ADATLAP 08.07.02-HUN



JUBIZOL Finish winter additive

Téli adalék vakolatok kötésének gyorsítására

1. Leírás, alkalmazás

A JUBIZOL Finish winter additive adalékanyag felgyorsítja a vakolat keményedését. Alkalmazható minden fehér vagy színezett akril-, illetve szilikon diszperziós vakolathoz.

Adagolás és alkalmazási feltételek:

0,25 kg adalékanyag hozzáadása esetén 1 vödör (25 kg) vakolathoz, az így előállított keverék 1°C és 15°C közötti hőmérsékleten, legfeljebb 80% relatív páratartalom mellett dolgozható fel. Kizárólag a JUBIZOL Unixil finish winter S vakolat esetében alkalmazható 0,5 kg adalékanyag/vödör (25 kg) adagolás, amely akár 95% relatív páratartalom mellett is biztosítja a felhordhatóságot.

Alkalmazhatóság hőszigetelő rendszerekben:

Akril vakolatok esetén, adalékanyag hozzáadásával, a keverék kizárólag expandált vagy extrudált polisztirol (EPS, XPS) hőszigetelő lemezeket tartalmazó rendszerekben alkalmazható. Más vakolatok esetében, JUBIZOL Finish winter additive adalékanyag hozzáadásával (0,25 kg/vödör), a vakolat expandált vagy extrudált polisztirol (EPS, XPS), valamint ásványi gyapot (MW) hőszigetelő lapokat tartalmazó rendszerekben is alkalmazható. A JUBIZOL Unixil finish winter S vakolat EPS és MW hőszigetelő lemezekre is felhordható, ½ vagy 1 teljes flakon JUBIZOL Finish winter additive adalékanyag hozzáadásával (0,25 vagy 0,5 kg/vödör).

Egyéb jellemzők:

A JUBIZOL Finish winter additive hozzáadásával a vakolat – a felhordási körülményektől függően – a felhordást követően körülbelül 24 óra elteltével ellenáll az esővíznek.

A csomagolás felbontását követően az adalékanyagot azonnal fel kell használni, mivel a vakolatba nem kevert anyag megkeményedik.

Az egyes konkrét alkalmazási esetek részleteit az alábbi táblázat tartalmazza:

Levegő hőmérséklet	Relatív páratartalom	Vakolat típus	Adalékanyag mennyiség	Alkalmas szigetelőanyagok
	m			

1°C – 15°C	<80%	JUBIZOL Acryl finish S JUBIZOL Acryl finish T JUBIZOL Nano finish S JUBIZOL Silicone finish S JUBIZOL Silicone finish T JUBIZOL Aerogel finish S JUBIZOL Unixil finish winter S	1/2 flakon (0,25 kg/vödör)	EPS EPS EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW EPS, MW
1°C – 15°C	80<95%	JUBIZOL Unixil finish winter S	1 flakon (0,5 kg/vödör)	EPS, MW

2. Színárnyalatok

- Sárgás szín

3. Műszaki adatok

Kiszerezés	0,5 l
Sűrűség	~1,15 kg/dm ³
Átlagos anyagszükséglet	~0,25 - 0,5 l

4. Felhordási körülmények

A levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +1°C-nál alacsonyabb és ne legyen +15°C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma ne legyen több 95 %-nál. A homlokzatfelületeket a napsütéstől, szélről és a csapadéktól takarással védjük, de a védelem ellenére eső, köd vagy erős szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk.

5. A habarcskeverék előkészítése a felhordáshoz

A JUBIZOL Finish winter additive adalékanyagot (1 műanyag flakonnal) adjunk hozzá 1 vödör vakolathoz és a felhasználás előtt elektromos keverővel alaposan keverjük össze. Mindenképp ellenőrizzük a színárnyalatot, ezután equalizáljuk a habarcskeveréket, hogy kiküszöböljük a kannák közötti legapróbb – szabad szemmel szinte láthatatlan különbségeket. Először egy megfelelően nagyméretű edényben alaposan keverjük össze négy kanna tartalmát. Amikor az így elkészített keverék egynegyedét felhasználtuk, akkor a következő kanna tartalmát öntsük bele az equalizáló edénybe és ismét alaposan keverjük össze a többi habarcskeverékkel, stb. Az adalékanyaggal előkészített keverék nyitott ideje 2 óra. A JUBIZOL winter adalékanyaggal elkészített vakolat felhordása előtt győződjünk meg róla, hogy a felület mentes higanytól, illetve nem fagyott! A habarcskeverék bármilyen „javítása” (színezőanyagok hozzáadása, hígítás, stb.) felhordás közben tilos.

A frissen megmunkált felületek csapadékkal (réteg kimosódása) szembeni ellenállósága normál körülmények között (T = +5 °C, levegő rel. páratart. = 80 %) legkésőbb 24 óra elteltével alakul ki.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel, a megszáradt foltokat nem lehet eltávolítani.

6. Munkavédelem, hulladékkezelés, eszközök tisztítása

A termék helyes kezelésével, az egyéni védőeszközök használatával, a hulladékkezeléssel, az eszközök tisztításával, az elsősegély-nyújtási intézkedésekkel, figyelmeztető jelzésekkel és figyelmeztető H és P mondataival, a veszélyt meghatározó piktogramokkal és bárcákkal, a veszélyességi nyilatkozatokkal és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további utasításokat a termék biztonsági adatlapjában találhat, amelyet megtalál a JUB weboldalon, vagy elkérheti azt közvetlenül gyártótól, vagy a termék forgalmazójától. Tartsuk be az építőipari és festő-mázoló munkálatok általános biztonsági utasításait és előírásait!

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel, a megszáradt foltokat nem lehet eltávolítani.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, FAGYTÓL VÉDVE

TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 18 hónap.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

A színárnyalat eltérhet a színkártyán levőtől vagy a mintától, a ΔE_{2000} együttes színbeli különbség a JUB színkártyák árnyalatai esetén – az ISO 7724/1-3 és a CIE DE2000 matematikai modell alapján - maximum 2,5 lehet. Ellenőrzéskor a tesztfelületre felvitt, megszáradt vakolat és az ellenőrzés tárgyát képező árnyalat TRC JUB d.o.o.-nál őrzött standardja a mérvadó. A többi minta vagy színkártya alapján készített vakolat a JUB-nál rendelkezésre álló bázisok és színezőpaszták legjobban hasonlító változata, ezért ebben az esetben a kívánt árnyalatától való együttes színbeli eltérés az előbbieken feltüntetett garantált értéknél nagyobb is lehet. A nem megfelelő munkakörülmények közötti munkavégzés, a műszaki adatlap utasításaitól eltérő elkészítés, az egalizációs szabályok figyelmen kívül hagyása, a nem megfelelően előkészített, túlságosan nedvszívó vagy túl alacsony nedvszívó képességű, többé-kevésbé érdes, nedves, vagy nem elég száraz felületre való felhordás nem képezheti reklamáció tárgyát.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC-002/22-pek, 2025.12.17