

MŰSZAKI ADATLAP 02.02.17-HUN



JUBOGLET Master 1-6

Beltéri kiegyenlítő anyag gépi és kézi felhordáshoz

1. Leírás, alkalmazás

A JUBOGLET Master 1-6 egy polimer kötőanyagokkal nemesített por alakú anyag, beltéri falfelületek és mennyezetek finom gépi vagy kézi kiegyenlítésére, mely alkalmazható minden szokványos egyenes felületre (hagyományos klasszikus mészcement vakolaton, problémamentes betonfelületen vagy gipszkartonon). A simított felületek fehér színűek és alkalmasak nem mosható beltéri festékekkel való átfestésre, mint például JUPOL Next, JUPOL Classic, JUPOL Matt és JUPOL Ekonomik. Színezett, valamint mosható beltéri festékekkel történő átfestés esetén javasoljuk a JUPOL Silver és JUPOL Gold supreme használatát, mely esetekben alapozó bevonat felhordása mindig szükséges.

2. Műszaki adatok

Kiszerezés	25 kg
Sűrűség	~1,5 kg/dm ³
Felvitt réteg vastagsága	3 mm
Hígíthatóság vízzel	44 %
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	Csiszolásra alkalmas 12 h
Becsült, illetve átlagos anyagszükséglet	1,5 kg/m ²
Tapadás standard betonfelületre (EN 1542)	>0,5 MPa
Hővezető-képesség	0,67 W/mK

3. Felhordási körülmények

A kiegyenlítő anyag felhordása csak megfelelő körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +10 °C-nál alacsonyabb vagy +35 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

4. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta, gyengén tapadó részekről, portól vízben könnyen oldódó sóktól, zsíros foltoktól és egyéb szennyeződésektől mentes. A port és egyéb nem tapadó szennyeződések leporszívózzuk, vagy lekeféljük, a nem lebomlott olajmaradványokat pedig forró víz, vagy gőzsugárral mossuk le a betonfelületről. A festett felületekről távolítsuk el a vízben könnyen és gyorsan oldható festékrétegeket, olajfestékeket, lakkokat és zománcokat.

A falpenésszel fertőződött felületeket a kiegyenlítő anyag felhordása előtt mindenképp fertőtlenítsük.

Az újonnan felhordott vakolatokat a felhordott rétegvastagság cm-enként legalább 7-10 napig szárítjuk a kiegyenlítő anyag felhordását megelőzően, új betonfelületek esetén pedig a kiegyenlítő anyag felhordása csak a betonozást követően legalább egy hónap elteltével lehetséges (a felületek feltüntetett száradási ideje normál körülmények esetén érvényes: $T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, levegő rel. páratart. = 65 %).

A kiegyenlítő anyag felhordása előtt kötelező az alapozó bevonat felhordása. Javasoljuk a vízzel hígított AKRIL EMULZIÓ-t. A kiegyenlítő anyag felhordását normál körülmények között ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, rel. páratart = 65 %) az alapozó anyag felhordását követően 6 óra elteltével kezdhetjük meg.

Az alapozókat illető további információkért kérjük olvassa el a termék műszaki adatlapját.

5. A kiegyenlítő anyag előkészítése

A JUBOGLET Master 1-6 anyagot kézi felhordáshoz úgy készítjük el, hogy a zsák tartalmát (25 kg) állandó keverés mellett belekeverjük 10,0 – 11,0 liter vízbe. Megfelelő edényben keverjük kézzel vagy elektromos keverővel, amíg az anyag homogén nem válik. A megkevert anyagot 15 percig állni hagyjuk, majd ismét jól átkeverjük. Amennyiben szükséges még adunk hozzá valamennyi vizet. Az így előkészített keverék lefedve legalább 48 óráig felhasználható. A használat előtt jól felkeverjük.

6. A kiegyenlítő anyag felhordása

Az anyagot rendszerint két rétegben hordjuk fel, ahol az egyes réteg vastagsága ne legyen nagyobb 3 mm-nél, a kétrétegű felhordás vastagsága pedig 6 mm-nél több. Az anyagot géppel hordjuk fel, a szórással való felhordáshoz legalkalmasabbak a airless kivitelű berendezések. A festékszóró alkalmazásának optimális paramétereit próba alapján határozzuk meg, miközben betartjuk a gépi berendezések gyártóinak utasítását. A gépi felhordás utáni anyag elosztásához és a felesleges anyag eltávolításához használjuk rozsdamentes acél simítót, amivel próbáljuk meg minél jobban elsimítani a felületet. Ha szükséges, a simítóval vegyük el és távolítsuk el a felesleget.

Az első réteget a második felhordása előtt, valamint a másodikat, illetve a záró réteget finom dörzspapírral átcsiszoljuk. A csiszolás lehet kézi vagy gépi, melyhez 180 - 220-as csiszolópapírt használjuk.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Szállítás közben a terméket óvjuk a nedvességtől. Tárolás száraz és jól szellőző helyen; gyermekek elől elzárva tartandó!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: R-SRB/ver.1, 2026.02.06