

MŰSZAKI ADATLAP 06.03.02-HUN



JUBIZOL Premium fix

Prémium minőségű dúsított ragasztóhabarcs

1. Leírás, alkalmazás

A JUBIZOL Premium fix a JUBIZOL homlokzati hőszigetelő rendszerekben a hőszigetelő lemezek (expandált és extrudált polisztirolból készült táblák, valamint kemény ásványgyapot lemezek és ásványi gyapot lamellák) ragasztójaként és a szigetelő burkolat alapvakolataként használható.

Cementen és polimer kötőanyagokon alapul és elemi szál erősítéssel rendelkezik, ami a jó szilárdsági tulajdonságok mellett rendkívüli rugalmasságot, nagyfokú páraáteresztő-képességet valamint jó tapadást is biztosít a szigetelő lemezekre is és bármilyen falfelületre is (vakolatlan téglá-, és betonfalak, vakolatlan porobeton falak, bármilyen vakolt fal, szálerősítésű-, OSB lapok, forgácslapok, stb.) Emellett jó szilárdsági tulajdonságokkal is rendelkezik.

2. Műszaki adatok

Kiszerezés	25kg
Sűrűség (felhordásra előkészített habarcskeverék)	~1,6 kg/dm ³
Nyitott idő (felhordásra előkészített habarcskeverék)	2-3 h
Teljes rétegvastagság EPS és XPS szigetelőlemezekkel szigetelt homlokzati felületeken	~3 mm
Teljes rétegvastagság MW szigetelőlemezekkel szigetelt homlokzati felületeken	~5-6 mm
Vízzel hígítás szárazanyag-tartalomban	~24 %
A ragasztó száradási ideje a szigetelő burkolat ragasztása után T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	További megmunkálás (a szigetelő burkolat kiegyengetése, csiszolása, rögzítése) 48 h
Az alapvakolat száradási ideje T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	A csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállás elérése ~24 h

	További megmunkálás (vakolat felhordása)	~24 h (rétegvastagság mm-enként)
Minimális anyagszükséglet a szigetelő lemezek ragasztásakor		~3,5 kg/m ²
Maximális anyagszükséglet a szigetelő lemezek ragasztásakor		~5 kg/m ²
Az alapvakolat átlagos anyagszükséglete EPS-en		4,5 kg/m ²
Alapvakolat átlagos anyagszükséglete MW-on		7 kg/m ²
Páraáteresztő képesség EN ISO 7783-2	μ koefficiens	~20
	Sd érték (d = 3 mm)	~0,06 m
Hővezető-képesség λ EN 1745		~0,45 W/mK; P = 50 % (tab. value EN 1745)
Vízfelvétel W24 EN 1015-18		<0,1 kg/m ² *h0,5 class W2
Tapadás standard betonhoz (28 nap elteltével)	Szárazon	>0,6 MPa
	Vízben történő áztatás után (2 óra)	>0,3 MPa
	Vízben történő áztatás után (7 nap)	>1,6 MPa
Tapadás expandált és extrudált polisztirolra és ásványgyapot lamellákra (28 nap után)	Szárazon	>0,08 MPa
	Vízben történő áztatás után (2 óra)	>0,03 MPa
	Vízben történő áztatás után (7 nap)	>0,08 MPa
Tapadás ásványgyapot lemezekre (28 nap után)	Szárazon	>0,08 MPa (ásványgyapot repedés)
	Vízben történő áztatás után (2 óra)	>0,03 MPa (ásványgyapot repedés)
	Vízben történő áztatás után (7 nap)	>0,08 MPa (ásványgyapot repedés)

3. Felhordási körülmények

A levegő és a falalap hőmérséklete +5 °C és +30 °C között legyen, a levegő relatív páratartalma pedig ne haladja meg a 80 %-ot. A homlokzatfelületeket a napsugárzással, széllel és a csapadékkal szemben takarással védjük, de a védelem ellenére eső, havazás, köd vagy erős szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk.

4. A felület előkészítése a szigetelő lemezek ragasztásához

A JUBIZOL Premium fix-szel az expandált vagy extrudált polisztirol, valamint a kemény ásványi gyapot lemez vagy ásványgyapot lamella hőszigetelő burkolatokat bármilyen megfelelő szilárdságú, száraz és tiszta felületre felragaszthatjuk. A felület legyen sík, egyenes – egy 3 m hosszú léccel történő ellenőrzéskor a kontroll-léc és a falfelület közötti rés nem haladhatja meg a 10 mm-t. A nagyobb egyenetlenségeket ne a ragasztó vastagabb rétegben történő felhordásával, hanem vakolással egyenlítsük ki.

A tiszta téglafalfelületekre a szigetelő burkolat ragasztását megelőzően ne vigyünk fel semmilyen alapozó bevonatot, a többi építőipari felületre azonban szükséges az ilyenfajta bevonat. A megfelelően érdes és normál nedvszívóképességű felületek esetén 1 : 1 arányban vízzel hígított AKRIL EMULZIÓ alapozót használunk. Az alapozó bevonatot megfelelő ecsettel, hosszúszerű teddy-hengerrel vagy szórással hordjuk fel. A szigetelő lapok ragasztását az alapozó bevonat felhordását követően kb. 2-3 óra elteltével kezdetjük el.

MEGJEGYZÉS:

OSB vagy faforgácslap felületére történő ragasztás előtt alapozunk ULTRAGRIP Primer felhordásával, amelyet használat előtt és a munka során rendszeresen többször is alaposan átkeverünk, és nem hígítunk. Az alapozót diszperziós bevonatokhoz alkalmas ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel, általában egy rétegben. A

hőszigetelő táblák ragasztását az alapozó felhordása után kb. 4 óra elteltével kezdhethetjük meg.

A már bevonattal ellátott homlokzati felületek csak akkor tekinthetők megfelelő alapfelületnek, ha a meglévő vakolatok szilárdak és jól tapadnak. A laza, nem tapadó rétegeket távolítsuk el, vagy megfelelően javítsuk ki. Normál körülmények között ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, relatív páratartalom = 65%) az újonnan felhordott vakolatokat legalább 1 nap/mm rétegvastagság arányában hagyjuk száradni és érni. A falpenésszel illetve algákkal fertőződött felületeket a ragasztás előtt mindenképp fertőtlenítsük és tisztítsuk meg. A betonfelületeket forró vízzel vagy gőzzel tisztítsuk. Ragasztás előtt a gyengén tapadó vagy nem tapadó dekorációs bevonatokat illetve festékeket távolítsuk el a felületről.

Az alapozókat illető további információkért kérjük olvassa el a termék műszaki adatlapját.

5. Hőszigetelő burkolat felületének előkészítése az alapvakolat felhordásához

Az expandált vagy extrudált polisztirol hőszigetelő lemezek ragasztása után két nappal a hőszigetelő burkolat esetleges egyenetlenségeit megcsiszoljuk, (16 számú csiszolópapír). Amennyiben szükséges, az alapvakolat alsó rétegének felhordását megelőzően a hőszigetelő burkolatot mechanikailag rögzítsük kétrészes műanyag dübellel.

Az ásványi gyapot szigetelő lemezek (kemény ásványgyapot lemezek, ásványgyapot lamellák) különösebb előkészítést nem igényelnek.

6. A ragasztóhabarcs előkészítése a felhordáshoz

A ragasztóhabarcsot úgy készítjük el, hogy a zsák tartalmát (25 kg) folyamatos keverés mellett beleszórjuk a körülbelül 5,5 liter vízbe. Egy megfelelő edényben kézi elektromos keverővel, vagy habarcs és beton készítésére alkalmas keverőben összekeverjük. 10 perc elteltével, amikor az anyag megduzzadt, ismét átkeverjük, és amennyiben szükséges, még egy kis vizet adunk hozzá. Az elkészített keverék nyitott ideje 2-3 óra.

7. A hőszigetelő lemezek felragasztása

AZ EXPANDÁLT VAGY EXTRUDÁLT POLISZTIROL LAPOK ÉS KEMÉNY ÁSVÁNYGYAPOT LEMEZEK RAGASZTÁSA:

A ragasztóanyagot egyoldalian hordjuk fel a lap hátoldalára, mégpedig rozsdamentes acél spaklival a lemez széle mentén folyamatos sávokban. Ezenkívül vigye fel 4-6 helyen vagy két sávban (ideálisan egyenes felületre történő ragasztáskor felvihetjük fogazott rozsdamentes acél simítóval – a fogak szélessége és mélysége legyen 8-10 mm – egyenletesen a lemez teljes felületén). A felhordott ragasztó mennyisége legyen akkora, hogy amikor a lapot felnyomjuk a felületre, annak legalább 40 %-át borítsa be.

A lapokat szorosan egymás mellé helyezzük, de úgy, hogy a ragasztó ne folyjon bele az érintkező résekbe. A burkolat külső felületének egyenességét ragasztás közben egy megfelelő hosszúságú léccel folyamatosan ellenőrizzük. A szomszédos sorokban elhelyezkedő lemezeket a téglakötés szabályainak megfelelően toljuk el úgy, hogy a 3 függőleges illesztések legalább 15 cm-rel legyenek eltolva. A sarkokon is tartuk be a téglakötés szabályait, ahol az egyik falfelület lemezei legalább néhány cm-rel érjenek túl a szomszédos burkolat külső síkján, a sarkokon pedig alkalmazzunk úgynevezett kereszt-kötést. A lemezek túlnyúló részeit a sarkokon egyenesen levágjuk, de csak 2-3 nappal a ragasztás után.

Az ásványgyapot lemezeket már a falfelületre történő ragasztás szakaszában tovább rögzítjük négy db két-, három-, vagy többrészes műanyag hasadó tiplivel, az expandált vagy extrudált polisztirol szigetelő burkolatok esetleges további rögzítését pedig a ragasztást követően 2-3 nap elteltével végezzük (amikor a ragasztó már teljesen megkötött).

ÁSVÁNYGYAPOT LEMEZEK RAGASZTÁSA:

A ragasztóanyagot egyoldalian – a lamella hátoldalára visszük fel fogazott rozsdamentes acél simítóval (a fogak szélessége és mélysége 8-10 mm) egyenletesen a teljes felület mentén. Ha gyári szórással rendelkező lamelláról van szó, akkor a lamella helyett ugyanígy a falfelületre is felhordhatjuk a ragasztóanyagot. Eben az esetben, főleg a nagy falfelületek esetén gazdaságosnak tűnik a gépi felhordás (szórással), amikor a ragasztóanyagot „spirális hurkákban” visszük fel a falfelületre. A lamellákat a ragasztó felhordási módjától eltekintve szorosan egymás mellé helyezzük úgy, hogy a ragasztó ne folyjon bele az illeszkedő résekbe. A szigetelés külső felületének egyenességét a ragasztás során folyamatosan ellenőrizzük egy megfelelő hosszúságú léccel. A szomszédos sorokban

elhelyezkedő lamellákat a téglakötés szabályainak megfelelően eltoljuk úgy, hogy a függőleges illesztések legalább 15 cm-rel legyenek eltolva. A sarkokon is tartjuk be a téglakötés szabályait, ahol a lamellák legalább néhány cm-rel érjenek túl a szomszédos falfelület burkolatának külső síkján, a sarkokon pedig alkalmazunk úgynevezett keresztötést. A lamellák túlnyúló részeit a sarkokon egyenesen levágjuk, de csak 2-3 nappal a ragasztás után.

Becsült illetve átlagos anyagszükséglet:

JUBIZOL Premium fix ~3.5 - 5 kg/m², a felület minőségétől függően

8. A ragasztóhabarcs felhordása a hőszigetelő rendszerek alapvakolatába

A habarcskeveréket kézzel vagy géppel kétrétegben hordjuk fel a szigetelő burkolatra, kivételes esetekben (amikor a talajba temetett épületrészek, ha a szigetelőréteg EPS-ből készül, illetve "nagyobb sérüléseknek kitett" homlokzat esetén, mint például a gyermek- és iskolai játszótérek mellett stb. épületek felületei) három rétegben. Az EPS-re felhordott első réteg vastagsága ~2 mm, az ásványgyapot szigetelés esetén ~3-4 mm. A JUBIZOL Premium fix ragasztóhabarcs szigetelőlemezre, illetve első üvegszövet háló beágyazásra történő felhordása után rögtön nyomjuk bele a JUBIZOL üvegszövet hálót. Az elkészített üvegszövet beágyazás száradása milliméterenként legalább 1 nap. Száradást követően hordjuk fel az alapvakolat felső rétegét ~1 mm vastagságban (ásványgyapot esetén legfeljebb ~2 mm), majd a lehető legnagyobb alapossággal elsimítsuk el a homlokzat felületén. A homlokzat záró megmunkálását 1-2 nap elteltével kezdhetjük el.

A különböző gyártási dátumok és a terméktételek közötti árnyalatok ingadozása a természetes nyersanyagok felhasználásának köszönhető, és nem befolyásolja a szárított és edzett anyag végleges fizikai-kémiai tulajdonságairól!

Becsült, illetve átlagos anyagszükséglet:

JUBIZOL Premium fix ~1,5 kg/m² rétegvastagság millimétereként (szigetelőanyag és végső felületi kialakítás függvényében)

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel, a megszáradt foltokat nem lehet eltávolítani.

9. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

A szállítás során a terméket védeni kell a nedvességtől. Tárolása száraz és szellős helyiségekben, gyermekektől elzárva tartandó.

Eredeti, lezárt és sértetlen csomagolásban történő tárolás esetén a szavatossága legalább 12 hónap.

10. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 013/26-pek, 2026.02.16