

MŰSZAKI ADATLAP 04.01.29-HUN



DECOR Wax

Tükör wax

1. Leírás, alkalmazás

A DECOR Wax egy vízbázisú diszperziós viasz készítmény, a -nal (dekorációs akril glett) megmunkált falfelületek védelmére.

A felületek DECOR Wax-szal való bevonása fokozza azok fényességét és vízlepergető képességét, így téve őket könnyebben tisztíthatóvá és karbantarthatóvá.

2. Műszaki adatok

Kiszerelés	300 g
Sűrűség	~0,96 kg/dm ³
Illékony szerves anyag tartalom (VOC)	21,49 g/l
EU VOC követelmény – kategória	A/g<30
Hígíthatóság vízzel	0 %
Száradási idő	Tapintásra száraz
T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	További megmunkálásra alkalmas
Anyagszükséglet	~45 g/m ²
Ajánlott rétegszám	2

3. Felhordási körülmények

A festés csak megfelelő körülmények között vagy megfelelő mikroklimatikus körülmények között lehetséges: a levegő és a falfelület hőmérséklete +5 °C és +35 °C között legyen, a relatív páratartalom pedig ne haladja meg a 80% -ot.

4. Az anyag előkészítése

Használat előtt a festéket csupán alaposan átkeverjük.

5. Használati útmutatás

A DECOR Wax-t a DECOR Marmorin dekorációs glett utolsó, már elsimított illetve kipozírozott rétegeire hordjuk fel egy vagy két rétegben dekorsimító segítségével. A második réteget akkor hordjuk csak fel, ha az első réteg már teljesen megszáradt, azaz 2 óra elteltével. Miután a DECOR Wax-szal kezelt felület teljesen megszáradt, elkezdhetjük a polírozást. A polírozás történhet kézzel vagy géppel. Gépi polírozáshoz használjunk juhgyapjából készült kiegészítőt. A polírozást kezdjük eleinte lassú sebességgel, majd amint a felület csillogni kezd, enyhén növelhetjük a sebességet, ügyelve arra, hogy ne melegítsük túl a felületet, mert ez károsíthatja a dekorációs technika végső megjelenését. Kézi polírozás esetén használjunk dekorációs simítót, aminek segítségével egyenletes mozdulatokkal kis nyomást gyakorolva az eszközre fényesre simítjuk, csiszoljuk lépésről-lépésre a teljes felületet, amíg a megmunkálás el nem éri a kívánt fényességet.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

6. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 24 hónap.

7. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártótól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC-037/24-čad, 2026.02.25