

TEHNIČKI LIST 05.02.01-SRL



HYDROSOL Zaptivna traka

Traka za zaptivanje 120

1. Opis i upotreba

HYDROSOL Zaptivna traka 120 je trajno elastična zaptivna traka za armiranje vodootpornih masa, na vertikalnim i horizontalnim, unutrašnjim i spoljašnjim ugaonim površinama. Izrađena je od NBR gume, obostrano presvučena poliesterskim filcom, sa niskim sadržajem tekstila. Karakteriše je visoka elastičnost, dobra alkalna i temperaturna otpornost i kompatibilnost sa silikonom i lepkovima i premazima koji ne sadrže rastvarače. Takođe je kompatibilna i obezbeđuje dobru adheziju sa polimernim disperzijama, fleksibilnim mineralnim zaptivačima i termoreaktivnim smolama.

2. Tehnički podaci

Pakovanje (1 komad)	10 m, 50 m
Debljina trake	0,6 mm
Širina trake	120 mm
Težina	50 g/m
Otpornost na pritisak vode	Vodootpornost na 3 bara
Rastezanje u poprečnom pravcu	250 %
Istezanje po dužini	50 %
Temperaturna otpornost	-20°C do +90°C
Ekvivalentna debljina vazdušnog sloja, Sd [m]	5

3. Priprema podloge

Priprema podloge zavisi od korišćenja odgovarajućeg sistema hidroizolacije.

4. Uputstvo za upotrebu

Na horizontalne i vertikalne ugaone površine naneti sloj zaptivača koji služi kao lepljiva podloga, zatim HYDROSOL Zaptivnu traku 120 iseći na željenu dužinu i utisnuti u svež sloj zaptivača. Izgladiti sve neravnine nerđajućom ravnom gletericom. Kada se prvi sloj osuši, sistematski nanositi dodatne slojeve paralelno sa hidroizolacijom cele površine i obezbediti da je manžetna potpuno prekrivena zaptivačem. Na dodiru dve trake ili ugaonog elementa uzeti u obzir preklapanje od cm. Pre nanošenja dodatnih materijala, izvršiti test kompatibilnosti.

5. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Rok trajanja pri skladištenju na hladnom i suvom mestu, u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: .

6. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 096/25-čad, 26.02.2026