

TEHNIČKI LIST 05.02.02-SRL



HYDROSOL Samolepljiva zaptivna traka

Samolepljiva traka za zaptivanje 100

1. Opis i upotreba

HYDROSOL Samolepljiva zaptivna traka 100 je trajno elastična butil traka presvučena filcom, koja ima dobro prijanjanje i otpornost na kidanje. Namenjena je za armiranje vodootpornih masa na horizontalnim i vertikalnim (spoljnim i unutrašnjim) ugaonim površinama.

Omogućava zaptivanje između različitih vrsta materijala, polimernih disperzija, mineralnim fleksibilnim mešavinama tečnosti za zaptivanje i reakcionim smolama.

2. Tehnički podaci

Pakovanje (1 komad)	10 m
Debljina trake	0,8 mm
Širina trake	100 mm
Temperaturna stabilnost	-20°C do +90°C

3. Priprema podloge

Priprema podloge zavisi od korišćenja odgovarajućeg sistema hidroizolacije.

4. Uputstvo za upotrebu

HYDROSOL Samolepljiva zaptivna traka iseći na željenu dužinu. Ukloniti polovinu silikonske trake, a zatim ravnomerno naneti zaptivnu traku na površinu koja se lepi. Linija preklopa treba da stigne do krajnjeg ugla. Zagladiti površinu lepljive trake rukom ili gletericom da bi se postiglo maksimalno prijanjanje. Uraditi isto sa drugom polovinom. Zaptivna traka mora biti pravilno postavljena u prvom pokušaju, jer je korekcija uslovno moguća i zavisi od podloge. U slučaju oštećenja trake, ona se iz bezbednosnih razloga mora zameniti novom. Na dodiru dve trake ili ugaonog elementa omogućiti preklapanje od .

5. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Rok trajanja pri skladištenju na hladnom i suvom mestu, u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: .

6. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 097/25-čad, 26.02.2026