

MŰSZAKI ADATLAP 01.04.02-HUN



ALGICIDE Plus concentrate

Alga- és penészsölő szer

1. Leírás, alkalmazás

Az ALGICIDE Plus concentrate biocid anyagok színtelen koncentrált oldata, amely mélyen behatol a falfelületbe és a falialgák és falpenész széles körével szemben hatékony. Bármely homlokzati vagy beltéri falfelületen, valamint lakóépületekben, irodaépületekben, ipari létesítményekben, élelmiszer-feldolgozó létesítményekben, mint például a pékségek, tejüzemek, vágóhidak, szeszesített és alkoholmentes italt gyártó üzemek, stb. alkalmazhatjuk. Kizárólag önállóan, kúraszerűen alkalmazható, semmiképp se használjuk homlokzati vagy beltéri falfestékek, vagy egyéb bevonatok, dekoratív vakolatok stb. adalékanyagaként.

A termék a biocid termékek 10-es típusába tartozik (PT10) – az építőanyagok védelmére szolgáló készítmények közé.

2. Színárnyalatok

- Színtelen

3. Műszaki adatok

Kiszerezés	0.5 l, 5 l
Sűrűség	1 kg/dm ³
Hígíthatóság vízzel	1:4
Száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	8-12 h
Anyagszükséglet	10-20 ml/m ²
Javasolt rétegszám	1-2

4. Felhordási körülmények

A felhordás csak megfelelő időjárási körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett

végezhető: a levegő és a felület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +35 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb. A homlokzatfelületeket a napsugárzással, széllel és csapadékkal szemben takarással védjük, de a védelem ellenére eső, köd vagy erős szél (>30 km/h) esetén ne dolgozzunk.

5. Használati útmutató

A fertőzött homlokzatfelületeket vízszaggal, a beltéri felületeket pedig nedves ruhával vagy szivaccsal mossuk le. A száraz felületet kenjük le hígított ALGICIDE Plus concentrate-tal (ALGICIDE Plus concentrate: víz = 1 : 4). Használat előtt a flakont alaposan rázzuk fel. A készítményt ecsettel vagy festőhengerrel visszük fel, az erősen fertőzött felületeken kétrétegű felhordást javasolunk. A termék permetezése sűrített levegő vagy hajtógáz segítségével tilos. A második réteg felhordása normál körülmények között 8 – 12 óra elteltével lehetséges. Az új dekoratív és védőbevonatokat csak akkor vihetjük fel az ALGICIDE Plus concentrate-tal kezelt felületekre, amikor azok már teljesen megszáradtak – erre általában az ALGICIDE Plus concentrate utolsó rétegének felhordását követően 8 -12 óra elteltével kerüljön sor. A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

6. Egészségügyi kifogástalanság

A megszáradt réteg egészségre ártalmatlan.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napsugárzástól védve, gyermekek elől elzárva,
FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!
Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén, minőségét megőrzi: a gyártástól számított 24 hónap.

8. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártótól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 130/25-čad, 2026.03.20