

TEHNIČKI LIST 03.01.48-BS



JUPOL Perfect

Vrhunska boja sa pokrivnošću u jednom nanosu

1. Opis, upotreba

JUPOL Perfect je periva unutrašnja zidna boja na bazi vodene disperzije najmodernijih polimernih veziva. Prikladna je za novo i obnovljivo bojenje zidnih i plafonskih površina, kao i za izradu određenih dekorativnih tehnika. Suhi film boje je dobro paropropusan, otporan na mokro čišćenje (razred 3) i ima mat izgled. Odgovarajuće podloge uključuju površine izravnete masama za zaglađivanje, papirne i flis reljefne tapete, reljefne tapete od staklenih vlakana, kao i gips-kartonske i vlaknasto-cementne ploče, ivericu, neomalterisani beton, sve vrste finih maltera i slično. Ne sadrži teške metale i ima nizak sadržaj lako isparljivih organskih spojeva.

2. Nijanse

- bijela (nijansa 1001)
- Nijanse boja prema JUB Home of Colours ton karti E-G, N, W
- Nijanse boja prema JUB Favourite Feelings ton karti E-G
- Nijansiranje u pastelne nijanse moguće je sa DIPI Super color (do 750 ml/15L bijele boje) ili u intenzivnije nijanse boja sa DIPI Koncentrat (do 100 ml/15L bijele boje)
- Uz određene uslove moguća je dostava u nijansama dizajniranim po posebnom zahtjevu kupca.

Boje različitih nijansi mogu se miješati u proizvoljnim omjerima!

3. Tehnički podaci

Pakovanja	5 l, 15 l
Gustoća	~1,5 kg/dm ³
Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)	< 2 g/l
Zahtjev EU VOC – kategorija	A/a<30
Razrjeđenje sa vodom - maseno	10%
Razrjeđenje sa vodom - volumno	~15%

Vrijeme sušenja		Suho na dodir	3h
T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %		Primjereno za daljnju obradu	4-6h
Potrošnja			110 ml/m ²
Preporučeni broj slojeva			1-2
Karakteristike suhog sloja boje	Klasifikacija prema EN 13300	Otpornost na mokro trljanje	otporan, razred 3
		Pokrivnost	razred 1
		Sa izdašnošću od	10m ² /l
		Izgled	mat
	Paropropusnost EN ISO 7783 -2	μ, koeficijent	<175
		vrijednost Sd (d = 100 μm)	<0,023m razred 1 (visoka paropropusnost)

4. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge treba biti od +8 °C do +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne smije biti viša od 80%.

5. Priprema podloge

Podloga treba biti čvrsta, suha i čista, bez slabo prihvaćenih čestica, prašine, mrlja od ulja ili druge prljavštine. Vrijeme sušenja novih maltera i masa za izravnavanje u normalnim uslovima (T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %) je najmanje 1 dan za svaki mm debljine, dok je za betonske površine vrijeme sušenja najmanje mjesec dana. Sa već obojenih površina uklonite sve slojeve boja, premaze uljanim bojama, lakove i emajle koji se lako i brzo natapaju u vodi. Površine zaražene zidnim plijesnima moraju se dezinfikovati prije bojenja.

U slučaju bojenja površina sa postojećim intenzivnim nijansama, preporučujemo upotrebu prajmera WHITE Primer.

Za obnovljiva bojenja i prije nanošenja boje na podloge zaglađene disperzijskim masama za izravnavanje, temeljni premaz obično nije potreban.

Za tehničke informacije, o gore navedenom temeljnom premazu, pročitajte Tehnički list!

6. Priprema boje

Boju razrijedite vodom u skladu sa uputstvima.

Boju iste nijanse, koja se koristi za bojenje većih površina, ujednačite (egalizirajte) u dovoljno velikoj posudi miješanjem sadržaja iz najmanje tri kante. Kada se potroši jedna trećina ujednačene boje, u posudu se dodaje nova boja i ponovo ujednačava sa ostatkom.

Ujednačavanje bijele boje nije potrebno.

Bilo kakve "popravke" boje tokom nanošenja (dodavanje sredstava za toniranje, razrjeđivanje i slično) nisu dozvoljene.

U prostorima gdje zbog visoke vlažnosti postoji velika vjerovatnoća razvoja zidne plijesni i algi, pripremljenoj boji se može dodati proizvod 5 - 7,5 % (50 - 75 ml/l) JUBOCIDE Plus.

Napominjemo da se dodavanjem proizvoda JUBOCIDE Plus smanjuje pokrivnost boje.

7. Nanošenje boje

Za nanošenje boje preporučujemo kratkodlaki tekstilni molerski valjak ili tekstilni valjak za bojenje (dužina dlačica ili niti je 10 mm); mogu se koristiti: prirodno i umjetno krzno ili tekstilne obloge od različitih sintetičkih materijala – poliamid, dralon, vestan, najlon, perlon ili poliester ili četka za nanošenje disperzijskih zidnih boja. Pri nanošenju boje valjkom koristiti odgovarajuću mrežicu za ocjeđivanje.

Pojedinačna zidna ploha boji se bez prekida od jednog kraja do drugog. Površine koje su nedostupne standardnom valjku s dugim nitima ili pištolju za špricanje (uglovi, usjeci, uske površine i sl.) uvijek najprije tretirajte prikladnim četkama ili manjim valjcima prilagođenim postojećim uslovima.

Boja se može nanositi i špricanjem, preporučujemo upotrebu mlaznice 615 i minimalni pritisak 120 bara.

Alat temeljno očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

8. Održavanje i obnavljanje prebojenih površina

Obojene površine ne zahtijevaju posebno održavanje.

Prašina i druga prljavština koja nije čvrsto vezana za podlogu mogu se pomesti, usisati ili oprati mlazom vode.

Tvrđokornije mrlje mogu se ukloniti laganim trljanjem mokrom krpom ili spužvom namočenom u rastvor uobičajenih univerzalnih kućnih sredstava za čišćenje, nakon čega se površina ispere čistom vodom.

Ukoliko se prljavština i mrlje ne mogu ukloniti navedenim metodama, vrši se obnovljivo bojenje koje podrazumijeva nanošenje boje u dva sloja. U slučaju obnavljanja manje zaprljanih površina, obično je dovoljan jedan sloj. Kod obnovljivog bojenja nanošenje temeljnog premaza obično nije potrebno.

9. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseci.

10. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Nijansa boje može se razlikovati od otiska u ton karti, od uzorka ili od odobrenog uzorka. Međutim, ukupna razlika u boji ΔE_{2000} – određena je u skladu s ISO 7724/1-3 i matematičkim modelom CIE DE2000 – ne prelazi 1,5 za nijanse boja iz JUB-ovih ton karti ili 2,5 za nijanse iz NCS i RAL ton karte.

Za provjeru navedenih razlika potrebno je uspoređivati osušeni sloj boje nanesen na standardnu testnu linetu i standard predmetne boje koji se čuva u TRC JUB doo. Boja proizvedena po drugim ton kartama najbolja je moguća aproksimacija za JUB-ove temeljne premaze i sredstva za nijansiranje. Stoga, u takvim slučajevima ukupna razlika u boji od željene nijanse može biti čak i veća od gore garantovane vrijednosti. Razlike u nijansama boja koje proizlaze iz neprikladnih radnih uslova, tehnike nanošenja i postupka pripreme boje koji se razlikuju od uputa, nepoštivanja pravila egalizacije ili nanošenja na neprikladno pripremljenu, previše ili nedovoljno grubu, na vlažnu ili nedovoljno suhu površinu, ne mogu biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 045/26-čad, 30.03.2026