

TEHNIČKI LIST 08.05.09-HRV



JUBIZOL Silicone finish S 2,5 mm

1. Opis, upotreba

2. Nijanse

3. tehnički podaci

Pakiranje	25 kg	
Gustoća	~1,94 kg/dm ³	
Rijedenje s vodom	1 dl/bucket	
Debljina sloja	~2,5 mm	
Vrijeme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost zraka = 65 %	Suho na dodir	~6 h
Prosječna potrošnja	~4,7 kg/m ²	
Paropropusnost EN ISO 7783-2	koeficijent μ	<60
	vrijednost Sd (d = 2,5 mm)	<0,12 m (razred 1)
Upijanje vode w24 (EN 1062-3)	<0,02 kg/m ² *h ^{0,5}	
Klasa upijanja vode	W3	
Prihvat prema EAD 040083-00-0404, točka 2.2.20.2	>0,3 MPa	

4. Uvjeti ugradnje

5. Priprema podloge

6. Priprema žbuke za ugradnju

7. Ugradnja žbuke

8. Održavanje i popravak obrađenih površina

9. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

10. Druge informacije