

## TEHNIČKI LIST 14.03.05-BS



# JUBIN Osnova za drvo

## Temeljni premaz za drvo

### 1. Opis, upotreba

JUBIN Osnova za drvo je alkidni temeljni premaz na bazi otapala. Koristi se za zaštitu drvenih površina od atmosferskih uticaja. Koristan je za zaštitu okvira prozora i vrata, ograda, drvenih konstrukcija itd. Može se koristiti u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Proizvod je dobro pokrivan, poboljšava prianjanje završnog premaza na drvo, savršeno se razmazuje i ima dugo otvoreno vrijeme, što omogućava ispravljanje grešaka.

Prilikom prvog ili obnavljajućeg bojanja drvenih elemenata vanjske ili unutrašnje konstrukcije objekata koristi se u sistemu sa završnim premazom JUBIN Email.

### 2. Nijanse

- bijela

### 3. Tehnički podaci

Pakovanja	900 g
Gustoća (g/cm <sup>3</sup> )	~1,48
Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)	
Zahtjev EU VOC – kategorija	<
Razrjeđivanje razređivačem - za ručni nanos	0 %
Razrjeđivanje razređivačem volumno - za špricanje	5 %
Vrijeme sušenja	Suho na dodir 12h
T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	Primjereno za daljnju obradu 24h
Efikasnost	8- 10 m <sup>2</sup> /l
Preporučeni broj premaza	1
Viskozitet	180 – 220"

Tvrdoća (König)	Min. 20“
Fino raspršivanje	40µm

#### 4. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka treba biti između +10°C i +30°C, a relativna vlažnost zraka ne smije prelaziti 80%. Optimalna temperatura je između +10°C i +25°C. U slučaju rada na otvorenom, zaštitite površine tokom nanošenja i stvrdnjavanja premaza od jakog sunca i vjetrova. Međutim, ne obavljajte nikakve radove po kiši, magli ili jakom vjetru ( $\geq 30$  km/h) uprkos takvoj zaštiti!

#### 5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista, bez nevezanih dijelova, prašine, masnoće i drugih nečistoća. Vlažnost drveta ne smije biti veća od 12% (listopadno) ili 15% (četinari). Smolaste površine drveta čiste se nitro razrjeđivačem. Popravite eventualne nedostatke (pukotine, udubljenja itd.) s JUBIN Akrilin kitom za drvo. Prije prvog bojenja izbrusite površinu brusnim papirom (120 – 180) prije nanošenja temeljnog premaza za drvo. Stare, nevezane premaze odstranite brušenjem, spaljivanjem ili hemijskim preparatima (sredstva za skidanje alkidnih i drugih premaza), očišćene površine lagano prebrusite finim brusnim papirom. Fino izbrusiti neispucale i dobro vezane stare premaze. U oba slučaja brusni papir br.180 ili 220, ili četkanje tvrdom žičanom četkom. Elemente izložene padavinama i drugim vremenskim uticajima potrebno je prethodno zaštititi biocidnim sredstvom JUBIN Lasur base koje sprječava ili inhibira razvoj gljivica i nametnika drveta.

#### 6. Priprema premaza

Dobro promiješajte JUBIN Osnova za drvo prije upotrebe i, ako je potrebno, razrijedite do 5% s JUBIN Cleaner. PAŽNJA! Razrjeđivanjem se smanjuje pokrivenost boje!

#### 7. Ugradnja premaza

JUBIN Osnova za drvo nanosi se u jednom sloju na suhu i čistu površinu četkom, finim spužvastim valjkom („flock“ valjak) ili špricanjem. Prilikom špricanja potrebno je nanijeti najmanje 50-60 mikrona u jednom sloju mokrog filma. Debljina mokrog filma provjerava se češljem, nekoliko puta tokom nanošenja. Nanošenje premaza u debljem sloju uzrokuje topljenje, kapanje, slabije prianjanje na podlogu i sporije sušenje, eventualne kapljice treba odmah razmazati da se ne osuše.

#### 8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 60 mjeseci.

#### 9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite uputstva iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Nijansa može odstupati od ton karte ili od potvrđenog uzorka prema internim standardima. Za kontrolu se koristi pravilno osušeni premaz na ispitnoj podlozi pohranjenoj u TRC JUB d.o.o.. Razlika u nijansi uzrokovana neprikladnim radnim uslovima, pripremom premaza koja nije u skladu s uputama iz tehničkog lista, nanošenjem na neprikladno pripremljenu podlogu, na mokru ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: JOD -SRB-01/25, 22.04.2026