

## TEHNIČKI LIST 14.03.11-BS



# JUBIN Metal 3 in 1 Antik

## Antikoroziivni, temeljni i završni premaz

### 1. Opis, upotreba

JUBIN Metal 3 in 1 Antik je dekorativni antikoroziivni premaz koji površinama daje rustikalni izgled i kvalitetnu zaštitu. Izrađen je na bazi visokokvalitetnih modificiranih alkidnih smola, željezo-oksidnih ploča, aditiva i organskih otapala.

Koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih i čeličnih površina u interijeru i eksterijeru. Nanosi se direktno na metal, a može se koristiti i u sistemu s JUBIN Primerom za metal ili JUBIN brzosušivim temeljnim premazom za metal. Površina za nanošenje mora biti adekvatno pripremljena.

### 2. Nijanse

- siva, crna, bakrena

### 3. Tehnički podaci

Pakovanja	
Gustoća	~
Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)	
Zahtjev EU VOC – kategorija	<
Razrjeđivanje razređivačem - za ručni nanos	5 %
Razrjeđivanje razređivačem volumno - za špricanje	15 %
Vrijeme sušenja	Suho na dodir 1,5h
T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	Primjereno za daljnju obradu 24h
Efikasnost	5- 6 m <sup>2</sup> /l
Potrošnja	170g/m <sup>2</sup>
Preporučeni broj premaza	2-3

Viskozitet	95±25'''
Debljina suhog filma (jedan sloj)	0,08mm
Tvrdoća (König)	min 20"/24h
Masa čvrste tvari	70%

#### 4. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka treba biti između +10°C i +30°C.  
Temperatura površine najmanje 3°C iznad tačke rosišta.

#### 5. Priprema podloge

Mehanički odstraniti hrđu i slabo vezane ostatke stare boje, postojeću boju izbrusiti kako bi se omogućilo dobro prijanjanje premaza. Masnoću, prašinu i ostale nečistoće ukloniti s površine nitro razrjeđivačem. Podloga mora biti suha i čista za nanošenje .

Napomena: kod obnavljanja stare boje treba napraviti test na maloj površini kako bi se provjerilo da se premaz ne otapa ili skida.

#### 6. Priprema premaza

Dobro promiješajte JUBIN Metal 3 in 1 Antik prije upotrebe i, ako je potrebno, razrijedite do 5% s JUBIN Cleaner. (za nanošenje četkom, valjkom ili airless max.5%, za nanošenje pneumatskom špricom max.15%)

#### 7. Ugradnja premaza

Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem u dva ili tri sloja.

Može se nanositi samostalno: 2-3 sloja JUBIN Metal 3 in 1 Antik, ili u sistemu s JUBIN brzосуšivim temeljnim premazom za metal 1 sloj i 2 sloja JUBIN Metal 3 in 1 Antik, ili u sistemu s JUBIN Primerom za metal 1 sloj i 2 sloja JUBIN Metal 3 in 1 Antik.

Međuslojni razmak između slojeva premaza trebao bi biti 24 sata.

Kod špricanja promjer mlaznice 1,2 – 1,5 mm. Izlazni pritisak 3 - 4 bara.

#### 8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 36 mjeseci.

#### 9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite uputstva iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Nijansa može odstupati od ton karte ili od potvrđenog uzorka prema internim standardima. Za kontrolu se koristi pravilno osušeni premaz na ispitnoj podlozi pohranjenoj u TRC JUB d.o.o..

Razlika u nijansi uzrokovana neprikladnim radnim uslovima, pripremom premaza koja nije u skladu s uputama iz tehničkog lista, nanošenjem na neprikladno pripremljenu podlogu, na mokru ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u

budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: JMBA -SRB-01/25, 24.04.2026