

## MŰSZAKI ADATLAP 14.04.01-HUN



# JUBIN Decor primer

## Alapozó festék fafelületekhez

### 1. Leírás, alkalmazás

A JUBIN Decor primer akril kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló fehér alapozófesték fafelületekre. Fafelületek (tetőszerkezetek, eresztékek és zsaluzatok, fakerítések, nyílászárók), vízalapú fedőfestékekkel való dekoratív védelme során használt alapozó.

A JUBIN Decor primer gyorsan szárad, és kiválóan blokkolja a csersavat és egyéb vízben könnyen és gyorsan oldódó anyagokat.

A JUBIN Decor primer gyermekjátékok és játszótéri felszerelések bevonataként is használható, amit a Közegészségügyi Intézet által kiadott tanúsítvány (vagy az EN 71-3 és EN 71-9 szabványok szerinti megfelelés) igazol.

Megnevezés		Alapozó bevonat	Dekorációs bevonat
Első festés / felújító festés (nem tapadó, repedezett régi bevonat eltávolítandó)	Kültéri faszerkezetek és egyéb faelemek	1 x JUBIN Wood imregnation UV 1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	Beltéri faszerkezetek és egyéb faelemek	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
Felújító festés (régi bevonat megrepedezett, nem tapad az alapfelülethez – festés előtt részben eltávolítandó)	Kültéri faszerkezetek és egyéb faelemek	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	Beltéri faszerkezetek és egyéb faelemek	1-2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal

### 2. Színárnyalatok

- Fehér (1001-es színárnyalat)

### 3. Műszaki adatok

Kiszerezés	0.65 l
Sűrűség	~1,358 kg/dm <sup>3</sup>
Illékony szerves vegyület tartalom (VOC)	62 g/l
EU VOC követelmény – kategória	A/d<130
Vízzel hígítás térfogatban	~5 %
Hígítás vízzel szórás esetén	~10 %
Száradási idő	Tapintásra száraz
T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 %	További megmunkálásra alkalmas
Átlagos anyagszükséglet	~70 - 90 ml/m <sup>2</sup> (egyrétegű felhordás esetén)
Javasolt rétegszám	1

#### 4. Felhordási körülmények

A festés csak megfelelő időjárási körülmények között, illetve kedvező mikroklimatikus feltételek mellett végezhető: a levegő és a felület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +30 °C-nál magasabb (az optimális munkahőmérséklet +10 °C és +25 °C között van), a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb. A szabadban végzett munka esetén festés és a bevonat filmrétegének száradása közben védjük a felületeket az erős napsugárzástól és a szélről, de a védelem ellenére eső, köd vagy erős szél (>30 km/h) esetén nem dolgozunk!

#### 5. A felület előkészítése

A felület legyen szilárd, száraz és tiszta – gyengén tapadó részekről, portól, zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentes. A fa nedvességtartalma ne haladja meg a 12 %-ot (lombhullatók) illetve a 15 %-ot (tűlevelűek). A gyantás fapelületeket nitrohigítóval megtisztítjuk és megvárjuk, amíg teljesen megszáradnak. Az esetleges hibákat (repedéseket, horpadásokat, bemélyedéseket stb.) JUBIN AKRILIN fagittal javítjuk.

A régi repedezett és leváló bevonatokat csiszolással, égetéssel vagy speciális (alkid és egyéb bevonatok eltávolítására alkalmas) vegyi anyagokkal távolítsuk el, ezután a megtisztított felületeket finom csiszolópapírral enyhén csiszoljuk meg. A nem repedezett és jól tapadó régi bevonatokat csupán enyhén csiszoljuk meg – mindkét esetben 180-as vagy 220-as csiszolópapír használatát javasoljuk – vagy dörzsöljük meg egy megfelelő keménységű drótkéffel.

A csapadéknak és egyéb időjárási hatásoknak kitett elemeket a JUBIN Decor primer alapozó bevonat felhordását megelőzően a JUBIN AKRILIN-vel védjük a penészgombával és a fa kártevőivel szemben.

#### 6. A bevonat előkészítése

Használat előtt a JUBIN Decor primer-t alaposan összekeverjük, amennyiben szükséges, legfeljebb % vízzel hígítjuk. Amennyiben szórással visszük fel a bevonatot (gyorsabb száradási feltételek mellett vagy más esetekben), jobban is hígíthatjuk, de akkor is csak max. 10%-ig.

**FIGYELEM!** A bevonat fedőképessége és a csersavat és egyéb vízben könnyen és gyorsan oldódó anyagokat blokkoló hatása a hígítással fokozottan csökken!

#### 7. A bevonat felhordása

A JUBIN Decor primer-t ecsettel, megfelelő festőhengerrel vagy szórással visszük fel, általában egy rétegben, magas csersavtartalmú kemény fára (tölgy, gesztenye, bükk stb.) és göcsörtös puha fára pedig két rétegben. A gyors száradás miatt javasoljuk a megszakítás nélküli sávokban történő felhordást, az esetleges cseppeket rögtön oszlassuk el, hogy ne száradjanak rá. A második réteget egy finom csiszolópapírral enyhén megcsiszolva távolítsuk el a kiálló farostokat.

Amennyiben a JUBIN Decor primer-t csak egy rétegben visszük fel, akkor nem kell csiszolni. Ebben az esetben, ha szükséges, a JUBIN Decor universal (dekorációs bevonat) első rétegét csiszoljuk meg.

Használat után a szerszámokat azonnal mossa le alaposan vízzel. Festékkaparóval húzza le a hengert, majd azonnal alaposan öblítse le a szerszámot vízzel.

## 8. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva. **FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!**

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 36 hónap.

## 9. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC-017/19-čad, 2026.05.06