

TEHNIČKI LIST 14.03.05-SRL



JUBIN Osnova za drvo

Osnovna boja za drvo

1. Opis i upotreba

JUBIN Osnova za drvo je alkidni prajmer na bazi rastvarača. Koristi se za zaštitu drvenih površina od atmosferskih uticaja. Koristan je za zaštitu okvira prozora i vrata, ograda, drvenih konstrukcija itd. Može se koristiti u enterijeru i eksterijeru građevinskih objekata. Proizvod je dobro pokrivan, poboljšava prijanjanje završnog premaza na drvo, savršeno se razliva i ima dugo otvoreno vreme, što omogućava ispravljanje grešaka.

Prilikom prvog ili obnavljajućeg bojenja drvenih elemenata spoljašnje ili unutrašnje konstrukcije objekata upotrebljava se u sistemu sa završnim premazom JUBIN Email.

2. Nijanse

- bela

3. Tehnički podaci

Pakovanje	900 g
Gustina (g/cm ³)	~1,48
Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC)	
Zahtev EU VOC - kategorija	<
Razređenje - zapreminsko	0 %
Razređivanje za nanos prskanjem	5 %
Vreme sušenja	Suvo na dodir 12h
T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	Primereno za dalju obradu 24h
Izdašnost	~100 - 125 ml/m ² (za jednoslojan nanos)
Preporučeni broj slojeva	1

Viskozitet	180 – 220“
Tvrdoća (König)	Min. 20“
Finoća dispergovanja	40µm

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha ne treba da bude niža od +10 °C i ne viša od +30 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %. Optimalna temperatura za rad je između 10°C i 25°C. Pri radu na otvorenom, površine zaštititi od sunca i vetra prilikom bojenja i sušenja, ali i sa zaštitom ne raditi u slučajevima kada pada kiša, kada je prisutna magla ili jak vetar (≥ 30 km/h).

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih delova, prašine, masnoće ili druge prljavštine. Vlažnost drveta ne bi trebalo da prelazi 12% (listopadno) ili 15% (četinari). Smolaste površine drveta čiste se nitro razređivačem i dobro osuše. Eventualne nedostatke (pukotine, udubljenja itd.) popravljati JUBIN Akrilin kitom za drvo. Pre prvog bojenja, izbrusiti površinu brusnim papirom (120 – 180) pre nanošenja temeljnog premaza za drvo. Stare, nevezane premaze ukloniti brušenjem, paljenjem ili upotrebom hemijskih preparata (sredstava za uklanjanje alkidnih i drugih premaza), očišćene površine lagano obrusiti finom šmirglom. Neispucale i dobro vezane stare premaze fino obrusiti. U oba slučaja se preporučuje šmirgla br. 180 ili 220, ili trljanje tvrdom žičanom četkom. Elemente izložene padavinama i drugim vremenskim uticajima prethodno zaštititi biocidnim sredstvom JUBIN Lasur base koji sprečava ili inhibira razvoj gljivica i drvnih parazita.

6. Priprema premaza

JUBIN Osnova za drvo dobro promešati pre upotrebe i po potrebi razblažiti do 5% JUBIN Cleaner-om. PAŽNJA! Pokrivnost boje se razređenjem smanjuje!

7. Nanošenje premaza

JUBIN Osnova za drvo se nanosi u jednom sloju na suhu i čistu površinu četkom, finim penastim valjkom ("flok" valjak) ili prskanjem. Prilikom prskanja potrebno je naneti najmanje 50-60 mikrona u jednom sloju mokrog filma. Debljina mokrog filma se proverava češljem, nekoliko puta tokom nanošenja. Nanošenje premaza u debelom sloju izaziva topljenje, kapanje, slabije prijanjanje na podlogu i sporije sušenje, eventualne kapljice odmah razmazati da se ne osuše.

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, izvan domašaja dece.

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 60 meseci.

9. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Nijansa može da odstupa u odnosu na ton kartu ili od potvrđenog uzorka u skladu sa internim standardima. Za kontrolu je merodavan pravilno osušen nanos premaza na test podlogu koji se čuva u TRC JUB d.o.o. Razlika u nijansi koja je uzrokovana neodgovarajućim radnim uslovima, pripreme premaza koja nije u skladu sa uputstvima datim u tehničkom listu, nanosa na neodgovarajuće pripremljenu podlogu, na vlažnu ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: JOD -SRB-01/25, 06.05.2026