

TEHNIČKI LIST 14.03.05-BS



JUBIN Osnova za drvo

Temeljni premaz za drvo

1. Opis, upotreba

JUBIN Osnova za drvo je alkidni temeljni premaz na bazi otapala. Koristi se za zaštitu drvenih površina od atmosferskih uticaja. Koristan je za zaštitu okvira prozora i vrata, ograda, drvenih konstrukcija itd. Može se koristiti u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Proizvod je dobro pokrivan, poboljšava prianjanje završnog premaza na drvo, savršeno se razmazuje i ima dugo otvoreno vrijeme, što omogućava ispravljanje grešaka.

Prilikom prvog ili obnavljajućeg bojanja drvenih elemenata vanjske ili unutrašnje konstrukcije objekata koristi se u sistemu sa završnim premazom JUBIN Email.

2. Nijanse

- bijela

3. Tehnički podaci

Pakovanja	900 g
Gustoća (g/cm ³)	~1,48
Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)	
Zahtjev EU VOC – kategorija	<
Razrjeđivanje razređivačem - za ručni nanos	0 %
Razrjeđivanje razređivačem volumno - za špricanje	5 %
Vrijeme sušenja	Suho na dodir 12h
T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	Primjereno za daljnju obradu 24h
Efikasnost	~100 - 125 ml/m ²
Preporučeni broj premaza	1
Viskozitet	180 – 220"

Tvrdoća (König)	Min. 20“
Fino raspršivanje	40µm

4. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka treba biti između +10°C i +30°C, a relativna vlažnost zraka ne smije prelaziti 80%. Optimalna temperatura je između +10°C i +25°C. U slučaju rada na otvorenom, zaštitite površine tokom nanošenja i stvrdnjavanja premaza od jakog sunca i vjetra. Međutim, ne obavljajte nikakve radove po kiši, magli ili jakom vjetru (≥ 30 km/h) uprkos takvoj zaštiti!

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista, bez nevezanih dijelova, prašine, masnoće i drugih nečistoća. Vlažnost drveta ne smije biti veća od 12% (listopadno) ili 15% (četinari). Smolaste površine drveta čiste se nitro razrjeđivačem. Popravite eventualne nedostatke (pukotine, udubljenja itd.) s JUBIN Akrilin kitom za drvo. Prije prvog bojenja izbrusite površinu brusnim papirom (120 – 180) prije nanošenja temeljnog premaza za drvo. Stare, nevezane premaze odstraniti brušenjem, spaljivanjem ili hemijskim preparatima (sredstva za skidanje alkidnih i drugih premaza), očišćene površine lagano prebrusite finim brusnim papirom. Fino izbrusiti neispucale i dobro vezane stare premaze. U oba slučaja brusni papir br.180 ili 220, ili četkanje tvrdom žičanom četkom. Elemente izložene padavinama i drugim vremenskim uticajima potrebno je prethodno zaštititi biocidnim sredstvom JUBIN Lasur base koje sprječava ili inhibira razvoj gljivica i nametnika drveta.

6. Priprema premaza

Dobro promiješajte JUBIN Osnova za drvo prije upotrebe i, ako je potrebno, razrijedite do 5% s JUBIN Cleaner. PAŽNJA! Razrjeđivanjem se smanjuje pokrivenost boje!

7. Ugradnja premaza

JUBIN Osnova za drvo nanosi se u jednom sloju na suhu i čistu površinu četkom, finim spužvastim valjkom („flock“ valjak) ili špricanjem. Prilikom špricanja potrebno je nanijeti najmanje 50-60 mikrona u jednom sloju mokrog filma. Debljina mokrog filma provjerava se češljem, nekoliko puta tokom nanošenja. Nanošenje premaza u debljem sloju uzrokuje topljenje, kapanje, slabije prianjanje na podlogu i sporije sušenje, eventualne kapljice treba odmah razmazati da se ne osuše.

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 60 mjeseci.

9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite uputstva iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Nijansa može odstupati od ton karte ili od potvrđenog uzorka prema internim standardima. Za kontrolu se koristi pravilno osušeni premaz na ispitnoj podlozi pohranjenoj u TRC JUB d.o.o.. Razlika u nijansi uzrokovana neprikladnim radnim uslovima, pripremom premaza koja nije u skladu s uputama iz tehničkog lista, nanošenjem na neprikladno pripremljenu podlogu, na mokru ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: JOD -SRB-01/25, 19.05.2026