

TEHNIČKI LIST 14.05.03-BS



JUBIN Lasur classic

Tankoslojni lazurni premaz za drvo

1. Opis, upotreba

JUBIN Lasur classic je tankoslojni zaštitno-dekorativni premaz za drvo za unutrašnje i vanjske radove u nijansama koje se mogu međusobno miješati. Bezbojna i bijela lazura se ne preporučuju za vanjsku upotrebu. Osušeni film JUBIN Lasur classic je proziran i ističe prirodan izgled drveta. Odlikuje se jednostavnom ugradnjom, vrlo učinkovitom, dobrom pokrivenošću.

2. Nijanse

• Gotove nijanse: bijela 11, transparent 12, bor 13, ariš 14, bukva 15, orah 16, tik 17, ebanovina 22, mahagoni 23, palisander 24 i hrast 93.

3. Tehnički podaci

| | | |
|--|------------------------------|--------|
| Pakovanja | 0.75 l, 2.5 l, 5 l | |
| Gustoća | ~ | |
| Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC) | 695 g/l | |
| Zahtjev EU VOC – kategorija | A/f<700 | |
| Razrjeđivanje razređivačem - za ručni nanos | 0 % | |
| Razrjeđivanje razređivačem - za špricanje | 0 % | |
| Vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % | Suho na dodir | 6-12h |
| | Primjereno za daljnju obradu | 12-24h |
| Efikasnost | ~80 - 110 ml/m ² | |
| Preporučeni broj premaza | 2-3 | |
| Viskozitet | min 12 sec | |

4. Uslovi ugradnje

Sušenje premaza je sporije pri nižim temperaturama. Premazi se ne smiju nanositi na temperaturama ispod 10°C i iznad 30°C, kao ni pod direktnim sunčevim svjetlom.

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista, bez slabo vezanih čestica, prašine, masnih naslaga i drugih nečistoća. Vlažnost drveta ne smije biti veća od 12% (listopadno) ili 15% (četinari). Smolaste površine drveta se čiste s JUBIN Nitro cleaner i ostavljaju da se dobro osuše. JUBIN Lasur classic ne sadrži insekticide i fungicide. Pri zaštiti drveta u vanjskim uslovima nanosite JUBIN Lasur base (impregnacija) u jednom sloju, prije nanošenja JUBIN Lasur classic. Nakon nanošenja temeljne zaštite površinu obrusiti. Možemo brusiti tek nakon prvog nanošenja lazure. Time osiguravamo da zaštitna sredstva ostanu u drvetu.

Na prethodno dobro osušenu, obrušenu (brusnim papirom 120-180) i čistu drvenu podlogu nanijeti lazurni premaz u dva do tri sloja za unutrašnju zaštitu drveta ili u tri sloja za vanjsku zaštitu drveta.

6. Priprema premaza

Samo dobro promiješajte JUBIN Lasur classic prije upotrebe i nemojte ga razrjeđivati, jer već ima optimalnu viskoznost u obliku za isporuku, pogodnu za primjenu.

7. Ugradnja premaza

Na prethodno dobro osušenu, brušenu (brusnim papirom 120-180) i čistu drvenu podlogu nanosimo lazurni premaz u dva do tri sloja za unutrašnju zaštitu drveta, odnosno u tri sloja za vanjsku zaštitu drveta. JUBIN Lasur classic ne sadrži insekticide i fungicide. Kod zaštite drveta u vanjskim uslovima nanosite JUBIN Lasur base (impregnaciju) u jednom sloju direktno na drvo, prije nanošenja JUBIN Lasur classic. Premaz nanosimo četkom, valjkom ili spužvom. Drugi sloj nanijeti nakon 12-24 sata. Sušenje premaza 6 – 12 h.

Nijansa (transparentni premazi, ostaje vidljiva tekstura drveta) ovisi o vrsti drveta, obradi drveta, kao i o broju nanesenih slojeva (nijansa će biti tamnija ako se nanese više slojeva).

Sistemi:

- Sistem za zaštitu drveta i sanaciju drvenih površina - unutrašnja primjena - nanošenje 2-3 sloja JUBIN Lasur classic
- Sistem za zaštitu drveta i sanaciju drvenih površina - vanjska primjena (zaštićeno i opterećeno) - nanošenje 3 sloja JUBIN Lasur classic
- Sistem zaštite drveta i zaštita drveta od insekata i gljivica - vanjska primjena (zaštićeno i opterećeno) - nanošenje 1 sloja JUBIN Lasur base + 3 sloja JUBIN Lasur classic

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Neiskorišteni proizvod zbrinite u skladu s lokalnim Zakonom o upravljanju otpadom. Nemojte odlagati s kućnim otpadom. Ne dopustite da proizvod uđe u kanalizaciju. S praznom ambalažom postupite u skladu s lokalnim Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Kontaminiranu ambalažu tretirajte kao proizvod.

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece.

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje mjeseci.

9. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite uputstva iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Nijansa može odstupati od ton karte ili od potvrđenog uzorka prema internim standardima. Za kontrolu se koristi pravilno osušeni premaz na ispitnoj podlozi pohranjenoj u TRC JUB d.o.o.. Razlika u nijansi uzrokovana neprikladnim radnim uslovima, pripremom premaza koja nije u skladu s uputama iz tehničkog lista, nanošenjem na neprikladno pripremljenu podlogu, na mokru ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: JTL -SRB-01/25, 19.05.2026