

TEHNIČKI LIST 02.01.01-SRL



JUBOLIN Classic 0-3

Unutrašnja masa za izravnavanje

1. Opis i upotreba

JUBOLIN Classic 0-3 je disperziona masa za fino gletovanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina u stambenim, poslovnim, industrijskim i drugim objektima. Materijalom se mogu zapuniti i manje pukotine, rupe, udubljenja i popraviti druge nepravilnosti ili oštećenja. Zaglađene površine su prljavo bele boje i primerene su za bojenje svim vrstama disperzionih zidnih boja, lepljenje tapeta i drugu dekorativnu obradu.

JUBOLIN Classic 0-3 se dobro prihvata na krečne, krečno-cementne, pa i na fine cementne maltere i gips-kartonske ploče, upotrebljiv je i za zaglađivanje neproblematičnih i neomalterisanih betonskih površina, vlakneno-cementnih ploča, iverice i sl. Moguć je nanos i na već prebojene površine, samo ako su postojeći premazi nerastvorljivi u vodi i dobro vezani za podlogu.

2. Tehnički podaci

Pakovanje	1 kg, 3 kg, 8 kg, 25 kg	
Gustina	~1,68 kg/dm ³	
Debljina nanosa	1-2 mm	
Vreme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	Primereno za brušenje	~12 h
Prosečna potrošnja	1,75 kg/m ²	
Paropropusnost EN ISO 7783-2	μ, koeficijent	<8
	vrednost Sd (d = 2 mm)	0,017 m razred 1 (visoka paropropusnost)
Adhezija na krečno-cementni malter (EN 4624)	>0,45 MPa	

3. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %.

4. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suva i čista – bez slabo vezanih delova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine. Prašinu i drugu neprihvaćenu prljavštinu usisati ili odstraniti četkanjem, nerazgrađene ostatke oplatnih ulja sa betonskih površina oprati mlazom vruće vode ili pare. Sa već prebojenih površina odstraniti slojeve boja lako mešljivih sa vodom, kao i slojeve uljanih boja, lakova i emajla. Površine zaražene zidnim plesnima potrebno je dezinfikovati sa biocidnim proizvodom pre nanosa mase.

Novougrađene maltere pre ugradnje izravnavuće mase potrebno je, u normalnim uslovima (T=+ 20 °C, rel. vl. vazduha=65 %) sušiti, odnosno dozrevati 7 do 10 dana za svaki cm debljine, a za betonske podloge vreme sušenja je minimalno jedan mesec.

Pre nanošenja mase za izravnanje obavezno je korišćenje osnovnog premaza. Preporučujemo vodom razblaženu AKRIL Emulzija za normalno upijajuće površine, dok za betonski i druge upojne podloge duboko penetrirajući prajmer JUKOL Primer. Osnovni premaz nanositi molerskom ili zidarskom četkom ili dugodlakim krznenim ili tekstilnim molerskim valjkom, odnosno prskanjem. Ugradnju mase za izravnanje započeti u normalnim uslovima (T = +20 °C, rel. vl. vazduha = 65 %) nakon 6 sati od nanosa osnovnog premaza AKRIL Emulzija, odnosno 12h za JUKOL Primer.

Za detaljnije informacije, pročitati tehnički list prajmera.

5. Priprema smeše za ugradnju

JUBOLIN Classic 0-3 je pripremljena masa za izravnavanje za ugradnju, koju je potrebno samo dobro promešati pre upotrebe. Nije potrebna dodatna priprema.

6. Ugradnja mase za izravnanje

Materijal primeniti nanošenjem u dva sloja u debljinama između 1 i 2 mm za jedan nanešeni sloj, odnosno do 3 mm za dvoslojni nanos. Materijal aplicirati ručno nerđajućom metalnom gletericom pa je ravnomerno raspodeliti po površini koja se obrađuje. Raspodelu materijala po površini vršiti nerđajućom metalnom gladilicom do postizanja ravne površine. Ukoliko je potrebno, gletericom odstraniti višak materijala.

Pre nanošenja drugog sloja mase za izravnavanje neophodno je površinu prvog sloja obraditi finim brusnim papirom, ručno ili mašinski. U zavisnosti od željene teksture i namene upotrebiti brusni papir finoće no. P220 (za dalju, zahtevnu, dekorativnu obradu), a u ostalim slučajevima brusni papir finoće no. P150 - P80.

Alat temeljno očistite vodom odmah nakon upotrebe.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 12 meseci.

8. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS-057/25-čad, 20.05.2026